

Filli Boya Super Polyester Astar

1-komponent: EP 607

2-komponent: EH 607

3-komponent: EA 607

TARIF

To'yinmagan polyester asosli, yuqori to'ldiruvchanlikka ega, oson silliqlanadigan va ustiga qo'llanadigan yakuniy qatlam bo'yoqlar uchun tekis yuzani tayyorlaydigan **grunt-bo'yoq**dir.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda MDF va yog'och yuzalarni astarlash, hamda yakuniy bo'yoq qo'llanadigan yuzani tayyorlash maqsadida ishlatiladi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,55 \pm 0,03$ g/cm³
- Qadoq yopishqoqligi: 95–100 KU (25°C)
- Qo'llash yopishqoqligi: 20–25" (20°C, DIN4)
- Qattiq modda miqdori: $80 \pm 1\%$
- Aralashma ishlash muddati: 15 daqiqa

Tarkib	Miqdor
Filli Boya Super Polyester Astar (EP 607)	100 qism
Filli Boya Super Polyester Tezlatgich (EA 607)	2,5 qism
Filli Boya Super Polyester Qotirgich (EH 607)	2,5 qism
Filli Boya Super Selülozik Tiner (NT 605)	15-20 qism

QO'LLASH TAVSIYALARI

- Yuzalar chang, kir va yog'dan tozalangan bo'lishi shart.
- **2–3 qatlam** qo'llash tavsiya etiladi.
- Qatlamlar orasida **25–30 daqiqa** kutish kerak.

Qo'llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich

Sharoit: 15°C – 30°C, 40–70% RH

Qo'llash miqdori: 500–550 g/m²

QURISH VAQTI (22°C)

- To'liq silliqlash vaqti: **16 soat**

SARFIYAT

1 kg Polyester Astar bilan, qo'llash usuliga va yuzaga qarab, bir qatlamda **6–8 m²** maydon qoplanadi (yo'qotishlarsiz hisob). Aniq sarf uchun sinov namunasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil. Shamollatilgan, quyosh tushmaydigan, 5°C–30°C oralig'ida, yong'inga qarshi choralar mavjud joyda saqlanadi.

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.