

Filli Boya Super Vital Su Bazlı Astar – WP 605

TARIF

Suv bilan suyultiriladigan, bir komponentli, havoda quriydigan, yuqori to'ldiruvchanlikka ega, qoplovchan **suv asosli astdir**.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda MDF va boshqa yuzalarga qo'llanib, himoya ta'minlash va yaxshi yopishish hosil qilish maqsadida ishlatiladigan **su asosli vital astdir**.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,21 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: $70 \pm 5 \text{ KU}$ (25°C)
- Qattiq modda miqdori: $47 \pm 1\%$

Suyultirish

Toza suv bilan **5%** gacha suyultirib qo'llash mumkin.

QO'LLASH TAVSIYALARI

- Yuzalar chang, kir va yog'dan tozalangan bo'lishi shart.
- Qatlamlar orasida **1 soat** kutish kerak.

Qo'llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich

Qo'llash yopishqoqligi: 16–18 s (20°C , DIN4)

Sharoit: 15°C – 30°C , 40–70% RH

Qo'llash miqdori: 250–300 g/m²

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo'l tekkizish darajasi: 60 daqiqa
- Zimparalashga tayyor bo'lishi: 18 soat

SARFIYAT

1 litr Vital Su Bazlı Astar bilan bir qatlamda **10–12 m²** maydon qoplanadi. Aniq sarf uchun sinov namunasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, 5°C – 30°C oralig'idagi, yong'inga qarshi choralar ko'rilgan joyda saqlanishi kerak.

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.