

MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT DUCHESSE SATIN SANDY

MAHSULOT TAVSIFI

Akril smola asosidagi, suv emulsiyasi, mat dekorativ finish bo'yoq bo'lib, baxmal-atlas tuzilmasiga va marvaridsimon (perlamutr) effektga ega.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Nippon Paint Duchesse Satin bo'yoqini qo'llash uchun yuzalar shpaklyovka qilingan bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa, eski bo'yoq qoplamalari, shisha tolali qoplamalar va oboylar olib tashlanib, yuzalar Nippon Paint ichki shpaklyovkasi bilan ishlov berilishi lozim.

QO'LLASH

Yuzada hosil bo'ladigan naqsh bo'yoqni qo'llash usuliga bog'liq holda o'zgaradi.

Nippon Paint Duchesse Satin Sandy bo'yoqi foydalanishga tayyor holatda yetkazib beriladi va **suyultirilmaydi**. Qo'llash jarayonida keng surtishlar bajarilmasligi kerak. Mahsulotni **bir qatlamda** surtish tavsiya etiladi.

Yuzani tayyorlashda **Nippon Paint shpaklyovka gruntini** yakuniy bo'yoq uchun rejalashtirilgan naqsh yo'nalishiga mos ravishda tekislash yoki yuzaga valik yordamida surtish lozim.

Zamsha (suede) effektini hosil qilish uchun cho'tka bilan qo'llashda cho'tkaga bo'yoqdan oz miqdorda olinadi va yuzaga gorizontol, vertikal yoki diagonal harakatlar bilan, kerakli naqsh tuzilmasiga mos ravishda surtiladi.

3–5 daqiqa o'tgach, yuzani toza, yumshoq va keng cho'tka yordamida yengil tekislab, qoplamaga yakuniy naqsh beriladi.

Mahsulotlar **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish texnik shartlariga** muvofiq tayyorlangan tayanch va yuk ko'taruvchi yuzalarda qo'llanishi lozim.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Rang: Nippon Paint Duchesse Satin Sandy rang katalogiga muvofiq tanlanadi

Zichlik: **1,12 ± 0,05 g/ml**

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor.

QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

Dastlabki qurish: **1 soat**

To'liq qurish: **24 soat**

SARF

Yuzaning tekisligi va singdiruvchanligiga qarab, bir qatlamda **110–140 g/m²** sarflanadi.

1 kg bo'yoq bilan bir qatlamda **7–9 m²** maydonni bo'yash mumkin. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov namunasi tayyorlash tavsiya etiladi.

SAQLASH SHAROITI

Ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ish tugagach, qadoq mahkam yopilishi kerak.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralari o'zida batafsil ma'lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)**** dan olishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.