

SUV ASOSLI TASHQI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT NEON ELASTIC TEXTURE

MAHSULOT TAVSIFI

To'liq akril asosli, rang chiqmaydigan, yorqin, teksturali, elastik, suv asosidagi tashqi fasad bo'yoğidir.

XUSUSIYATLAR

- Nippon Paint Neon Elastic Texture Elastic Grain Exterior Coating silikon bilan modifikatsiya qilingan bog'lovchi texnologiyasi yordamida **yuza mikro yoriqlarini yopish** va ularning qayta paydo bo'lishining oldini olish uchun ishlab chiqilgan.
- Yuqori ultrabinafsha (UV) qarshiligi tufayli ranglar uzoq vaqt davomida yorqinligini saqlab qoladi.
- Maxsus formula **CO₂ to'sig'i** hosil qiladi va boshqa tashqi bo'yoqlarga nisbatan yuqori samaradorlik ko'rsatadi.
- 0,5 mm gacha bo'lgan mikro yoriqlarni yopadi.**

QO'LLANILADIGAN SIRT TURLARI

Nippon Paint Neon Elastic Texture quyidagi yuzalarda qo'llanadi:

- Qo'pol beton yuzalar
- Prefabrik beton yuzalar
- Akril asosli sathlar (suvoq va qoplamalar)
- Sement asosli sathlar (suvoq va qoplamalar)
- Eski, rangini yo'qotgan, ammo o'zini ko'tara oladigan "tayyor suvoq" tipidagi sathlar

QO'LLASH TARTIBI

- Yuzalar mustahkam, quruq, toza va barqaror bo'lishi kerak.
- Neon Elastic Texture oddiy tashqi mat bo'yoqlarga nisbatan **ko'proq yorqinlikka ega** bo'lgani sababli, sirt kamchiliklari bo'yoqda aks etmasligi uchun yuzani juda puxta tayyorlash zarur.
- Zarur bo'lsa, yuzani mos tashqi tuzatish materiallari bilan ta'mirlash kerak.

Astar qo'llash

Neon Elastic Texture bo'yashdan oldin yuzaga **Nippon Paint Acrylic Exterior Primer** surtilishi lozim.

Teksturali qo'llash jarayoni

Astar qurigach:

- Neon Elastic Texture bo'yoğini **tashqi yuzalar uchun rulo** yoki **jun rulo** bilan bir tekis surting.
- Yakuniy teksturani **koral rulo** yordamida shakllantiring.

Harorat va sharoitlar

- Yuzaning harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi shart.
- Astar va har bir keyingi qatlam o'rtasida **6–8 soat** kutish lozim.
- Qurish jarayonida yuzani **sovuqdan va yomg'irdan** himoya qilish zarur.
- Beton va yangi suvoq yuzalarda **28 kunlik qotish muddatiga** amal qilish shart.
- Bo'yoqni shamolli havoda yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh ostida qo'llash tavsiya etilmaydi.
- Ish tugagach asboblarni suv bilan yuvish kerak.

Diqqat:

Bu bo'yoqni **ohak** ustiga yoki bo'sh qatlamlarga bevosita qo'llash mumkin emas.

Agar yuzada ohak bo'lsa — uni to'liq tozalash kerak.

+30°C dan yuqori haroratda — soyali devorlarda ishlash, **11:00–16:00** oralig'ida ishlamaslik tavsiya etiladi.

Silliq bo'yoq sifatida qo'llash imkoniyati

Nippon Paint Neon Elastic Texture **silliq bo'yoq sifatida ham ishlatilishi mumkin.**

Buning uchun:

- Mahsulotni holatga qarab **15–20% gacha** toza suv bilan suyultirish kerak.

Astar sifatida yana Nippon Paint Acrylic Exterior Primer qo'llanadi, so'ng:

- Cho'tka yoki rulo bilan **2 qatlam**,
- Purkagich bilan **1 qatlam** bo'yaladi.

Mahsulotlar **30.06.2007 sanali №26568 Qurilish Umumiy Texnik Shartlariga** muvofiq tayyorlangan yuzalarda qo'llanishi kerak.

OGOHO'LING

Agar bo'yoq sement asosli qatlamlar to'liq qurimagan holatda qo'llansa yoki bo'yashdan oldin yuzaga yomg'ir yoki namlik tushgan bo'lsa, qoplama yuzasida **tuz chiqishi va oqish** kuzatilishi mumkin.

Airless (havo bosimsiz) purkash:

- Bosim: **140 bar**
- Burchak: **50°**
- O'lcham: **0.019-0.021"**

SUTULTIRISH

- Tekstura bilan qo'llanganda **suyultirilmaydi.**
- Silliq bo'yoq sifatida qo'llanganda:
15–20% gacha toza suv qo'shiladi.

Katta metrajli tashqi fasad bo'yoqlarida barcha mahsulotlarning bir xil miqdorda suyultirilishiga, rang farqlari bo'lmasligi uchun, alohida e'tibor berilishi kerak.

QURISH VAQTI (20°C, 65% namlikda) Teksturali qo'llash:

- Qo'l tekkanda qurish: **2-3 soat**
- To'liq qurish: **24 soat**

Silliq qo'llash:

- Qo'l tekkanda qurish: **2-3 soat**
- Ikkinchi qatlam: **6-8 soat**
- To'liq qurish: **24 soat**

SARFIYAT

Tekstura bilan:

- 1 litri bilan: **1,5-3 m²**

Silliq qo'llashda:

- 1 litri bilan: **5-9 m²**

Aniq sarf — faqat sinov qo'llanmasi bilan hisoblanadi.

SAQLASH

3 yil davomida yopiq qadoqda, sovuq va quruq joyda, quyosh nurisiz saqlanadi. Qo'llagandan so'ng qopqoq havo kirmaydigan qilib yopiladi.

- Yaltiroqlik: G2
- Quruq qatlam qalinligi: E2
- Zarra o'lchami: S1
- Suv bug'i o'tish darajasi: V2
- Suv o'tish darajasi: W3
- Yoriq yopish qobiliyati: A0
- CO₂ o'tkazuvchanligi: C0

Ushbu texnik varaq normal sharoitlarda laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida ko'rsatilmagan tafsilotlar uchun texnik xodimlarga murojaat qiling. Aks holda, ishlab chiqaruvchi kompaniya bilim yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar uchun javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur bo'lganda, mahsulotlar bilan bog'liq sog'liq, xavfsizlik va qayta ishlash xavflari hamda ehtiyot choralari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun Materiallar xavfsizligi ma'lumotlari varaqlariga qarang.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatini bilan ishlab chiqarilgan.



TS 7847 ga mos keladi



TSE

G bayonotiga mos keladi