

## MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

### NIPPON PAINT RUSTY

#### MAHSULOT TAVSIFI

Ichki ishlar uchun mo'ljallangan, suv asosidagi, zanglagan va qadimiy metall effektiga ega dekorativ yakuniy bo'yoq.

#### QO'LLASH

Turli qo'llash usullari turli naqshlar hosil qilish imkonini beradi. **Nippon Paint Rusty** bo'yoqi foydalanishga tayyor bo'lib, uni suyultirish mumkin emas. Keng harakatlar bilan hech qachon surtmang. Mahsulotning kerakli tashqi ko'rinishi va rangiga erishish uchun ikki qatlam qilib surtish tavsiya etiladi.

Nippon Paint Rusty surtish uchun mo'ljallangan sirt silliq, barqaror, quruq va mustahkam bo'lishi kerak. Yuzani majburiy ravishda **Nippon Paint Interior Paste** yordamida tekislash va silliqlash lozim. Yuzani tayyorlashda yarim mat shpaklyovkadan foydalanishdan saqlaning, chunki u chang hosil bo'lishiga olib keluvchi kuchsiz teksturaga ega.

Yuzaga **Nippon Paint Interior Paste Primer** gruntini valik yordamida surting. Uning ustiga **Nippon Paint Rusty** ni cho'tka yordamida qisqa, kesishuvchi zarbalar bilan qo'llang. Zamsha effektiga ega cho'tka bilan yuzaga qisqa va diagonal harakatlar bilan, cho'tkaga oz miqdorda bo'yoq olib surting. Mahsulotni zich surtishdan yoki mayda zarrachalar qolib ketadigan tarzda qo'llashdan saqlaning.

Qo'llangandan so'ng **15–20 daqiqa** kuting, so'ngra **Nippon Paint Rusty** ni po'lat shpatel yordamida yengil bosim bilan kesishuvchi zarbalar orqali bosib chiqing va yakuniy naqshni hosil qiling. Qatlamlar orasida kamida **8 soat** kuting. Ikkinchi qatlamni ham birinchi qatlam bilan bir xil usulda surting. Ikkinchi qatlam surtib bo'lingandan so'ng, mahsulotni bosishdan oldin **25–30 daqiqa** kuting.

#### EHTIYOT BO'LING!

Bo'yashdan **1 soat** o'tgach, **Nippon Paint Rusty** ni mikserga solmasdan, qo'lda silkitib oling yoki aralashtirish tayoqchasi bilan qo'lda aralashtiring. Aks holda, mahsulot tarkibidagi zarrachalar tez va ortiqcha aralashtirish sababli yo'qolib ketadi va kerakli naqsh hosil bo'lmaydi.

Mahsulotlarimiz **Umumiy qurilish standartlari (General Construction Specifications) № 26568, 30.06.2007** ga muvofiq tayyorlangan yuzalarga qo'llanilishi lozim.

#### TEXNIK XUSUSIYATLAR

Rang: Nippon Paint Rusty ranglar kartasidan tanlang.

Zichlik:  $1,05 \pm 0,05$  kg/l

#### SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor. Suyultirmang. Qo'llashdan oldin tarkibni yaxshilab aralashtiring.

## **QURISH VAQTI (20°C harorat va 65% nisbiy namlikda)**

Birinchi qatlamning qurish vaqti: 1 soat

Qatlamlar orasida: 8 soat

To'liq qurish vaqti: 24 soat

## **SARFI**

Bir qatlamda **200–240 g/m<sup>2</sup>**, sirtning tekisligi va singdirish qobiliyatiga bog'liq holda.

**1 kg** mahsulot bir qatlamda **4–5 m<sup>2</sup>** maydonni bo'yash uchun yetarli.

Aniq sarfni hisoblash uchun sinov surtmasini amalga oshirish zarur.

## **SAQLASH SHAROITI**

Ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ish tugagach, qadoq mahkam yopilishi kerak.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislariga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlarni **\*\*Material xavfsizligi pasporti (MSDS)\*\***dan olishingiz mumkin.

**Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.**