



DEKORATIV SUVGA ASOSLANGAN TASHQI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK PANZER PRIMER

MAHSULOT TAVSIFI

Betek Panzer Primer — bu **Silicone-grafted® Frontier Polymer®** asosida ishlab chiqilgan tashqi fasad gruntidir. U yuqori pigmentatsiya, yuqori yopish qobiliyati, kuchli adgeziya va chuqur kirib borish xususiyatiga ega.

Mahsulot **Micamer® Protection Effect** texnologiyasi tufayli fasadlarda ishqoriy sho'rlanish natijasida paydo bo'ladigan oqishlarga qarshi **maksimal himoyani ta'minlaydi**.

XUSUSIYATLARI

Micamer® Protection Effect maxsus slyuda (mica) to'ldiruvchilar yordamida hosil bo'ladigan qatlamli tuzilma orqali ishqoriy tuzlarning bo'yoq yuzasiga chiqishini va oq dog'lar hosil bo'lishini maksimal darajada oldini oladi.

Sho'rlanishga qarshi ishlab chiqilgan ushbu maxsus formula va **Frontier Polymer Technology®** bog'lovchisi tufayli yuzaga yuqori yopishish ta'minlanadi hamda bo'yoq va asos o'rtasida mustahkam bog'lovchi qatlam hosil bo'ladi.

Bo'yoq sarfini kamaytiradi.

Yuqori bug' o'tkazuvchanlik tufayli asos ichidagi namlik tashqariga chiqadi.

Finish bo'yoqning yuzaga notekis singib ketishining oldini oladi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Betek Panzer Primer akril va mineral asosli yuzalarda, suvoq, beton, ochiq beton, betopan, rangsizlangan, ammo mustahkam eski bo'yalgan hamda terratsit turidagi yuzalarda qo'llaniladi. Yuzadagi barcha nuqsonlar imkon qadar mukammal bartaraf etilishi lozim.

Yopish qobiliyati past bo'lgan finish bo'yoqlar uchun Betek Panzer Primer finish bo'yoq rangiga mos rangda kolerlanib qo'llanishi tavsiya etiladi.

QO'LLASH

Yuza mustahkam, quruq, toza va o'zini ushlab turadigan bo'lishi kerak. Chang, kir, yog', mog'or va bo'sh qatlamlardan tozalanadi.

Beton, ochiq beton va yangi suvoqlarda **28 kun** qotish muddati saqlanadi, bo'sh suvoq qismlari mexanik usulda olib tashlanadi.

Yangi suvoqlarda qo'shimcha **4 hafta** kutish talab etiladi.

Zarur bo'lsa, sirt **Stako** ta'mirlash materiallari va/yoki **Betek Exterior Paste** yordamida tekislanadi. Tayyorlov ishlari tugagach, Betek Panzer Primer valik, cho'tka yoki havosiz purkash usuli bilan qo'llaniladi.

Issiq ob-havoda **10:00–16:00** oralig'ida qo'llash tavsiya etilmaydi. Soyadagi fasadlarda ishlash maqsadga muvofiq.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Mahsulot **26568-sonli Qurilish umumiy texnik shartlari (30.06.2007)** va unga tegishli barcha ilovalarga muvofiq tayyorlangan asoslarda qo'llanilishi lozim.

OGOHLANTIRISHLAR

1-ogohlantirish

Qo'llash va qurish vaqtida harorat **+5°C – +30°C** oralig'ida bo'lishi kerak. Yomg'ir, shabnam va sovuqdan himoyalash zarur.

2-ogohlantirish

Sho'rlanish mavjud yoki xavfi bo'lgan yuzalarda Betek Panzer Primer **barcha Betek tashqi mahsulotlaridan oldin** qo'llanilishi shart.

3-ogohlantirish

Shpaklyovka talab qilinadigan yuzalar:

Birinchi marta bo'yaladigan sement asosli yuzalarda **Betek Exterior Paste** ga yangi oq yoki kulrang sement va **20% gacha suv** qo'shib, past aylanishli mikserda bir xil massa hosil bo'lguncha aralashiriladi. Aralashma tozalangan va namlangan beton yoki suvoq yuzaga surtiladi.

Agar eski bo'yalgan yuzaga shpaklyovka qilinadigan bo'lsa, avval bitta fasad grunt qatlami surtiladi. Ta'mirdan so'ng yana grunt surtilib, keyin bo'yashga o'tiladi.

Tayyor shpaklyovkalar **1 mm** dan qalin bo'lmasligi kerak, aks holda yorilish va cho'kish xavfi yuzaga keladi.

HAVOSIZ PURKASH (AIRLESS)

Bosim: **140 bar**

Soplo burchagi: **50°**

Soplo o'lchami: **0,013"**

Suyultirish: **5%**

SUYULTIRISH

Toza suv bilan maksimal **15%** gacha.

QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

Finish bo'yoqni surtish: **6–8 soatdan keyin**

SARFI

7–13,3 m²/l (1 qatlam) — yuzaning turi, singdiruvchanligi, teksturasi va dizayniga bog'liq.

Qalin teksturali yuzalarda (purkama suvoq, taroqli mozaika, yirik donali tekstura va boshqalar) sarf o'rtacha **40% ga oshadi**.

Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtma bajarilishi lozim.

SAQLASH

Mahsulot ochilmagan original qadoqda 3 yil davomida salqin va quruq joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda saqlanadi.

Ish tugagach, idishni darhol havo o'tkazmaydigan qilib yoping.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chiltog'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Ushbu texnik hujjat normal sharoitdagi laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida keltirilmagan ma'lumotlar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga kelgan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Agar kerak bo'lsa, sog'liq, xavfsizlik va mahsulot bilan ishlash bo'yicha batafsil ma'lumotlarni MSDS hujjatlarida topishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 va TS EN ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan Betek A.Ş. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88