

SUV ASOSLI TASHQI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT NEON ELASTIC FILLER

MAHSULOT TAVSIFI

Akril kopolimer emulsiyasi asosida ishlab chiqarilgan, yuqori elastiklikka ega bo'lgan tashqi ishlar uchun elastik shpaklyovka va sirtni tekislash pastasi.

XUSUSIYATLAR

Eski bo'yalgan va shishib chiqqan tashqi yuzalarni tozalagandan so'ng hosil bo'lgan bo'shliqlarni to'ldirishda hamda mavjud nuqsonlarni tuzatishda ishlatiladi. Elastikligi tufayli qisqarish natijasida hosil bo'ladigan yoriqlarning ustki (yakuniy) qatlamga chiqishini oldini oladi. Suv va namlikka chidamli. Juda mustahkam va tekis sirt hosil qiladi. Atmosfera sharoitlariga chidamli bo'lib, oddiy sirtni tekislash pastalariga nisbatan mustahkamligi yanada oshirilgan. Mos astar qo'llanilgan taqdirda, tavsiya etilgan bo'yoqlarni ustiga surish mumkin. Juda past singdiruvchanlikka ega. Sirtning havo o'tkazuvchanligiga to'sqinlik qilmaydi. Vaqt va mehnatni tejaydi.

QO'LLANILADIGAN SIRT TURLARI

Tashqi devorlardagi beton va mineral suvoqlangan, eski bo'yalgan hamda qo'pol yuzalarni tekislashda, shuningdek konstruktiv yoriqlarni to'ldirishda xavfsiz tarzda qo'llanilishi mumkin.

QO'LLASH TARTIBI

Nippon Paint Neon Elastic Filler foydalanishga tayyor. Qo'llashdan oldin yoriq **V shaklida** ochilishi kerak (yuqori qismi keng, pastki qismi tor bo'lishi lozim). Yoriq ochilgach, bo'yoq chetlarini bo'yash uchun mo'ljallangan cho'tka suv bilan namlanadi va yoriq yuzasi namlantirib tozalanadi.

Shpaklyovka shpatel yordamida yoriqqa solinadi, bosib zichlanadi va yoriq to'liq to'ldiriladi. To'ldirishdan so'ng material yoriq chetlaridan kamida **5 sm** tashqariga chiqishi kerak va sirt tekislanadi. Mahsulot hali ho'l holatda bo'lganda, cho'tka yana suv bilan namlanadi va yoriq chetlari yengil bosiladi, natijada sirt tekis holga keltiriladi.

Eslatma:

Chuqurligi **2 sm dan ortiq** bo'lgan yoriqlar uchun ikki qatlam qo'llanilishi lozim. Ikkinchi qatlam **24 soatdan keyin** surtiladi va yakuniy ishlov beriladi. Qo'llash davomida atrof-muhit va sirt harorati **+5°C dan +35°C gacha** bo'lishi kerak. Ish tugagach, ishlatilgan asbob-uskunalar suv bilan tozalanadi.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Qurilish Umumiy Texnik Shartlariga** muvofiq tayyorlangan asoslarda qo'llanilishi kerak.

Airless (havo bosimsiz) purkash:

- Bosim: **200 bar**
- Burchak: **50°**
- O'lcham: **0.035"**
- Suyultirish: **Tayyor, suyultirilmaydi**

SUTULTIRISH

Tayyor mahsulot. **Suyultirilmaydi.**

QURISH VAQTI (20°C, 65% namlikda)

- Qo'l tekkanda qurishi: **2–3 soat**
- To'liq qurishi: **24 soat**

SARFIYAT

Sirt turi, singdiruvchanligi va tuzilishiga bog'liq holda **2,0–2,5 kg/m²** (bir qatlamda).

Aniq sarfni aniqlash uchun sinov qo'llash tavsiya etiladi.

SAQLASH

3 yil davomida yopiq qadoqda, sovuq va quruq joyda, quyosh nurisiz saqlanadi. Qo'llagandan so'ng qopqoq havo kirmaydigan qilib yopiladi.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlarda laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida ko'rsatilmagan tafsilotlar uchun texnik xodimlarga murojaat qiling. Aks holda, ishlab chiqaruvchi kompaniya bilim yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar uchun javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur bo'lganda, mahsulotlar bilan bog'liq sog'liq, xavfsizlik va qayta ishlash xavflari hamda ehtiyot choralari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun Materiallar xavfsizligi ma'lumotlari varaqlariga qarang.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatini bilan ishlab chiqarilgan.