

MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT GOLDDY

MAHSULOT TAVSIFI

Ichki va tashqi ishlar uchun mo'ljallangan, akril emulsiyasi asosidagi, metallik turdagi, oltin folga effektiga ega yaltiroq dekorativ yakuniy bo'yoq.

XUSUSIYATLARI

Mahsulot foydalanishga tayyor.

Qo'llash oson.

QO'LLASH

Nippon Paint Goldy surtish uchun mo'ljallangan sirt teksturali, barqaror, quruq va mustahkam bo'lishi kerak.

Agar eski bo'yoq ustiga surtilsa, yuzani istalgan donador, silikonli yoki mineral qoplama yoxud teksturali oboylar yordamida talab darajasida tayyorlash lozim.

Eski fakturali yuzalarda grunt surtish zarur. Agar sirt rangi yuqori qatlam rangiga mos bo'lsa, qatlamlar orasida **4 soat** kutib, **2 qatlam** qilib surting. Oq rangli yuzalarda esa keyingi qatlamdan oldin **4 soat** kutib, **3 qatlam** qilib surting.

Imkon qadar Nippon Paint Goldy ni silliq asoslarga surtishdan saqlaning. Asos talabga muvofiq tayyorlangandan so'ng, akril yoki mineral asosdagi donador qoplamalar, bo'yash mumkin bo'lgan oboylar, dekorativ burchak profillari, moldinglar, gipsokarton va teksturali penopolistirool yuzalarga qo'llang.

Mahsulotlarimiz **Umumiy qurilish standartlari (General Construction Specifications) № 26568, 30.06.2007** ga muvofiq tayyorlangan yuzalarga qo'llanilishi lozim.

TASHQI ISHLARDA QO'LLASH

Qoplamaning tashqi ko'rinishi, yaltiroqligi va rangi sirt materiali turi va rangiga qarab farq qilishi mumkin. Birinchi marta bo'yalayotgan yoki avval bo'yalgan yuzalarda, rang jihatidan yakuniy qatlamga yaqin bo'lgan teksturali asosiy qoplama surtish lozim.

Agar sirt teksturali bo'lsa, yuqori qatlam mos **DS E-20** yoki **DE-125** ranglari bilan to'liq bo'yalishi kerak. (Yakuniy qatlamga mos DS E-20 va DE-125 ranglari **Nippon Paint Duchesse Satin Exterior** ranglar kartasida ko'rsatilgan). Bo'yoq tashqi ishlar uchun mo'ljallangan valik bilan surtiladi.

Erta qurishdan kelib chiqadigan muammolarni oldini olish uchun bo'yoqni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida, kuchli shamolda yoki noqulay ob-havo sharoitida surtish tavsiya etilmaydi. Qo'llash chegaralarini maskalovchi lenta bilan yopishtiring.

Yuqoridan pastga harakat qilib, **2-3 qatlam** qilib surting va qatlamlar orasidagi belgilangan kutish vaqtiga amal qiling.

Keng yuzalarda, masalan, yopiq fasadlarda, moldinglar, tutashuv bo'shliqlari va shu kabi elementlar hisobiga qoplama maydoni torayib ketmasligi kerak.

ICHKI ISHLARDA QO‘LLASH (DEVORLARNI BO‘YASH)

Qoplamaning tashqi ko‘rinishi, yaltiroqligi va rangi sirt materiali turi va rangiga qarab farq qilishi mumkin. Yuzani tekislash lozim; bo‘yoq bir xil va tekis qatlamda mo‘l miqdorda surtilishi kerak. Qalin teksturali oboylar uchun korall valik, yupqa teksturali oboylar uchun esa satin valikdan foydalaning.

Qoplama chegarasi, teksturaga qarab, bo‘yaladigan devor maydonidan **10 sm** ga oshib turishi kerak; yakuniy ishlov berishni yuqori chetidan **5 sm** qoldirib boshlang. Yakuniy ishlov jarayonida qoplama devorga perpendikulyar ekanligiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qatlamni naqshlarni nol chiziq bo‘ylab, birinchi qatlam bilan ustma-ust tushirmasdan tekislang. Ortiqcha havoni shpatel yordamida chiqarib tashlang.

To‘liq yopuvchanlik va yorqinlikka erishish uchun, devorlarga Nippon Paint Goldy surtishdan oldin, uning rangiga mos grunt qatlamini surtish tavsiya etiladi. Grunt surtib bo‘lingach, qo‘llash chetlarini maskalovchi lenta bilan yoping.

Satin valikdan foydalaning. Yuqoridan pastga harakat qilib, qatlamlar orasidagi belgilangan vaqtni kutgan holda **2–3 qatlam** qilib surting. Zarurat bo‘lsa, ichki yuzalarni tayyorlash uchun donador, silikonli va mineral qoplamali mahsulotlardan ham foydalanish mumkin.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Yaltiroqlik: 72,33 gloss

Zichlik: 1,05 ± 0,05 kg/l

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor. Suyultirmang. Qo‘llashdan oldin tarkibni yaxshilab aralashtiring.

QURISH VAQTI (20°C harorat va 65% nisbiy namlikda)

Birinchi qatlamning qurish vaqti: 45 daqqa

To‘liq qurish vaqti: 24 soat

(nisbiy namlik oshganda va harorat pasayganda qurish vaqti uzayishi mumkin).

SARFI

Bir qatlamda **80–110 ml/m²**, sirt turiga, uning singdirish qobiliyatiga va tuzilishiga bog‘liq holda.

1 litr bo‘yoq bir qatlamda **9–12 m²** maydonni qoplaydi.

Aniq sarfni hisoblash uchun sinov surtmasini amalga oshirish zarur.

SAQLASH SHAROITI

Ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ish tugagach, qadoq mahkam yopilishi kerak.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislariga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)**** dan olishingiz mumkin.

**Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib,
TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002
standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.**