



## SINTETIK MAHSULOTLAR GURUHI

### BETEK HAMMER

#### MAHSULOT TAVSIFI

Metall yuzalar uchun mo'ljallangan, bolg'a effektiga ega, alkid smola asosidagi yakuniy bo'yoq. Zangga chidamli va tarkibida qo'rg'oshin mavjud emas.

#### XUSUSIYATLARI

Betek Hammer — havoda quriydigan, dekorativ va zangga qarshi qoplama.

Faol antikorrozion xomashyolar yordamida maksimal korroziyadan himoya qiladi. Sirt dag'al tozalangandan so'ng, zang bo'lgan yuzalarga bevosita qo'llanishi mumkin. Temir yuzalar uchun alohida grunt talab qilinmaydi.

Yuqori yopishish va yopuvchanlik xususiyatlari tufayli tez va oson surtiladi. Tashqi muhit sharoitlariga juda chidamli. Tez quriydi.

Bitta mahsulot **antikorrozion qatlam, grunt va yakuniy bo'yoq** vazifasini bir vaqtda bajaradi. Oqib ketishga chidamli.

#### QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Ichki va tashqi sharoitda quyidagi buyumlarni himoyalash va bezash uchun ishlatiladi: metall konstruksiyalar, mashinalar va ularning qismlari, metall qismlarga ega bog' mebellari, eshiklar, panjaralar, to'siqlar va harakatsiz yog'och qismlar.

#### QO'LLASH

Yuzalar tekis, mustahkam va bo'yoq qatlamini ko'tara oladigan bo'lishi kerak. Bo'yashdan oldin barcha kir, zang, chang, yog' va bo'sh qatlamlar tozalanadi, zarur ta'mirlash ishlari bajariladi.

Oldin bo'yalgan yuzalar to'liq silliqilanishi kerak.

Bo'yoqni qo'llashdan oldin idish ichidagi mahsulot **yaxshilab aralashtirilishi shart**. Faqat silkitish yetarli emas.

#### Temir, po'lat va list metall (yangi yuzalar):

- payvand choklari tozalanadi;
- sirt to'liq silliqilanadi;
- Betek Synthetic Thinner bilan namlangan latta yordamida yog', zang va iflosliklar olib tashlanadi;
- Betek Hammer **2 qatlamda** surtiladi.

#### Oldin bo'yalgan va zang belgilari bor metall yuzalar:

- oksid qatlami mayda zimpara bilan olib tashlanadi;
- bo'sh va mustahkam bo'lmagan zang qatlamlari tozalanadi;
- Betek Synthetic Thinner bilan namlangan latta bilan sirt tozalanadi;
- Betek Hammer **2 qatlamda** qo'llanadi.

Bo'yoqni haddan tashqari yoyib yubormang.

Birinchi qatlamdan keyin ikkinchi qatlam **30 daqiqadan 5 soatgacha** oraliqda surtiladi.



OOO "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Agar 5 soat ichida ikkinchi qatlam surtilmasa, keyingi qatlamni **kamida 30 kundan keyin** qo'llash mumkin.

### **Bo'yoq yomon yopishadigan metall yuzalar**

(galvanizatsiyalangan po'lat, alyuminiy, mis, rux):

tozalash va silliqlashdan so'ng Betek Astarix surtiladi, undan keyin Betek Hammer **2 qatlamda** qo'llanadi.

### **OGOHLANTIRISH**

Katta yuzalarda, ayniqsa metall effektli ranglarda, bo'yoq oxirgi yoyilishi **bitta yo'nalishda** bajarilishi kerak.

Rasm va tekstura havo sharoiti, sirt harorati, rang, material va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin.

Rang ohangi qatlamlar orasida sirt holati va qatlam soniga bog'liq ravishda o'zgarishi mumkin.

Qo'llash va to'liq quriguncha atrof-muhit va sirt harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi lozim. Muzlashdan himoyalang.

Bo'yoq cho'tka, valik yoki purkagich bilan surtiladi.

Cho'tka yoki valik bilan **2 qatlam**, qatlamlar orasida **4–5 soat** tanaffus bilan qo'llanadi.

Asboblari ishlatishdan so'ng darhol Betek Synthetic Thinner bilan tozalanadi.

Mahsulotlar **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish texnik shartlariga** mos tayyorlangan asoslarda qo'llanishi kerak.

### **SUYULTIRISH**

– Cho'tka: suyultirilmaydi.

– Valik: zarurat bo'lsa **maksimal 5%** selluloza erituvchisi bilan.

– Purkagich: **15–20%** selluloza erituvchisi bilan.

*Boshqa brend erituvchilardan foydalanish shishish, qisqarish, yorilish yoki qurimaslik muammolariga olib kelishi mumkin.*

### **QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)**

Tegishga quruq: **30–60 daqiqa**

Qatlamlar orasida: **4–5 soat**

To'liq qurish: **24 soat**

To'liq qotish: **7 kun**

(Yuqori namlik va past haroratda vaqt uzayadi)

### **SARFI**

Sirt turi va holatiga qarab, **1 litr** bilan **8–10 m<sup>2</sup>** maydon bir qatlamda bo'yaladi.

Aniq sarf uchun sinov bo'yash tavsiya etiladi.

### **YONISH HARORATI**

45°C



OOO "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



## SAQLASH

Yopiq idishda, salqin va quruq joyda, quyosh va sovuqdan himoyalangan holda **2 yil** saqlanadi. Qolgan bo'yoq ustini erituvchi bilan to'liq yopib, idishni mahkam yoping va 180° ga **1–2 marta** aylantiring.

## XAVF HAQIDA MA'LUMOTLAR

- H225 Tez yonadigan suyuqlik va bug'.
- H315 Terini tirnash xususiyati keltirib chiqaradi
- H304 Nafas olish va yutish natijasida o'limga olib kelishi mumkin.
- H412 Suv hayoti uchun zararli, uzoq muddatli ta'sirga ega

## EHTIYOT CHORALARI

- P101 Agar tibbiy maslahat zarur bo'lsa, mahsulot idishini yoki yorlig'ini qo'lingizda tuting.
- P102 Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
- P103 Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.
- P210 Issiqlik/uchqunlar/ochiq olov/issiq yuzalardan uzoqroq tuting. - Chekish taqiqlanadi.
- P241 – Portlashdan himoyalangan elektr/shamollatish/yoritish/materiallardan foydalaning.
- P301+P310 YUTILGANDA: MILLIY ZAHARLANISH QARSHI ISHONCH LINIYASIGA 114/ shifokorga qo'ng'iroq qiling.
- P303+P361+P353 TERIGA (yoki sochga) TEGISHSA: Barcha ifloslangan kiyimlarni darhol yeching/yeching. Terini suv/dush bilan yuving.
- P405 Qulflangan holda saqlang.
- P501 Tarkibni/idishni mahalliy/mintaqaviy/milliy/xalqaro qonunchilikka muvofiq yo'q qiling.

## Xavfli tarkibiy moddalar

### YORLIQLASH UCHUN XAVFNI ANIQLAYDIGAN KOMPONENTLAR

Erituvchi nafta (neft), yengil aromatic

Ushbu texnik hujjat normal sharoitdagi laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida keltirilmagan ma'lumotlar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga kelgan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Agar kerak bo'lsa, sog'liq, xavfsizlik va mahsulot bilan ishlash bo'yicha batafsil ma'lumotlarni MSDS hujjatlarida topishingiz mumkin.



OOO "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88