



ICHKI ISHLAR UCHUN DEKORATIV SUV ASOSIDAGI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK PRIMER

MAHSULOT TAVSIFI

Betek Primer — akril kopolimer emulsiyasi asosidagi ichki grunt (astarlovchi) mahsulot.

XUSUSIYATLARI

Yuza bilan bo'yoq o'rtasida bog'lovchi qatlam hosil qiladi, yopishishni yaxshilaydi va bo'yoq sarfini kamaytiradi. Yuqori yopuvchanligi va mustahkam adgeziyasi tufayli bo'yoq hamda vaqt tejalishini ta'minlaydi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Betek Primer monolit beton, silliq va qo'pol suvoq, mineral asosli yuzalar, shuningdek silikon yoki akril asosli rangsizlangan, o'zini ushlab tura oladigan eski bo'yalgan yuzalarda grunt sifatida qo'llaniladi.

QO'LLASH

Yuza silliq, mustahkam va grunt hamda yakuniy bo'yoqni ushlab tura oladigan holatda bo'lishi kerak. Barcha dog'lar, chang, yog'li iflosliklar va bo'sh qatlamlar tozalanib, zarur ta'mirlash ishlari bajarilishi lozim.

Beton, monolit beton va yangi suvoqlangan yuzalarda belgilangan qotish muddati — **28 kunga** amal qiling.

Eski va yangi sintetik bo'yoqlar bilan bo'yalgan yuzalarda, shuningdek suv asosli ipak-mat, yarim mat va yaltiroq tizimlarda suv asosli tizimga o'tishdan oldin yuzani zımpara bilan xiralashtirish talab etiladi (**grunt dan oldin**).

Yangi suvoqlangan yuzalarda keng shaffof yopishtiruvchi lenta ishlatish tavsiya etiladi. Agar suvoq zarralari muammo tug'dirsa, grunt faqat qirg'ish, silliqlash yoki mexanik tozalashdan keyin qo'llanishi kerak.

Qo'llash vaqtida va mahsulot to'liq quriguncha atrof-muhit va yuza harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi ta'minlanishi hamda yuzalar sovuqdan himoyalaniishi kerak. Mahsulot **bir qatlam** qilib cho'tka, valik yoki bezhavo purkash usulida qo'llaniladi.

Qo'llash, sog'liq, xavfsizlik va ehtiyot choralari ga oid MSDS va TDS hujjatlari www.betekexport.com saytida mavjud.

OGOHLANTIRISH

Pigmentli gruntlar:

Betek Primer suv yoki erituvchi asosli bo'yoqlar bilan ilgari gruntlangan va bo'yalgan devor yuzalarida grunt/o'tish qatlami sifatida ishlatiladi.

Bunday gruntlar kuchli singdiruvchi va chang chiqaradigan yuzalarda (suvoq, ohak, oqlash, gazbeton) qo'llanganda bog'lovchi modda singib ketadi va natijada yuzada changsimon ko'rinish hamda boshqa muammolar yuzaga kelishi mumkin.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



HAVOSIZ PURKASH

Bosim: **120–140 bar**

Soplo burchagi: **50°**

Soplo o'lchami: **0,013"**

Suyultirish: **5% hajmda**

SUYULTIRISH

Cho'tka va valik bilan qo'llashda mahsulotni toza suv bilan **10%** suyultirib, **ikki qatlam** qilib surtish tavsiya etiladi.

QURISH VAQTI (20°C va 65% nisbiy namlikda)

Tegib ko'rishda qurishi: **1–2 soat**

Bo'yoq surtish mumkin: **6 soatdan keyin**

DIQQAT!

Betek Primer suv asosli bo'yoq ustiga qo'llanganda **6 soatda**, erituvchi asosli bo'yoq ustiga qo'llanganda esa **24 soatda** quriydi. Namlik yuqori yoki harorat past bo'lsa, qurish vaqti uzayishi mumkin.

SARFI

Yuzaning turi, singdiruvchanligi va tuzilishiga qarab **1 litr** mahsulot bilan **7–10 m²** maydonni bir qatlamda qoplash mumkin. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Mahsulot ochilmagan qadoqda **3 yil** davomida salqin va quruq joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda saqlanadi. Ish tugagach idishni darhol havo o'tkazmaydigan qilib yoping.

XAVF TAVSIFI

Xi — tirnash xususiyati beruvchi modda.

XAVF HAQIDAGI BAYONOTLAR

H317 Terida allergik reaksiya keltirib chiqarishi mumkin.

EHTIYOT CHORALARI

P101 Tibbiy maslahat zarur bo'lsa, mahsulot idishi yoki yorlig'ini yoningizda saqlang.

P102 Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

P103 Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.

P261 Chang, tutun, gaz, tuman, bug' yoki purkash aerosolini nafasga tortmang.

P280 Himoya qo'lqoplari, himoya kiyimi, ko'z va yuzni himoya qiluvchi vositalardan foydalaning.

P321 Maxsus davolash talab etiladi (yorliqda ko'rsatilgan).

P363 Ifloslangan kiyimlarni qayta ishlatishdan oldin yuving.

P333+P313 Agar terida tirnashish yoki toshma paydo bo'lsa, tibbiy yordamga murojaat qiling.

P501 Tarkibni/idishni mahalliy, mintaqaviy, milliy va xalqaro qoidalarga muvofiq utilitatsiya qiling.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Ushbu texnik ma'lumotnoma odatda laboratoriya ma'lumotlariga asoslanganligi sababli, yuqorida yetarli darajada bayon etilmagan masalalar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Aks holda, ma'lumot yetishmasligi natijasida yuzaga kelgan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanmaydi. Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Ushbu mahsulot TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 va TS EN ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan Betek A.Ş. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88