



## СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРОДУКТОВ

### ВЕТЕК КАРАТАН

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Матовая интерьерная краска на основе термопластичной смолы, предназначенная для эффективного блокирования и полного перекрытия пятен на окрашенных и неокрашенных поверхностях. Надёжно скрывает такие загрязнения, как копоть, никотин, жир, следы влаги, граффити (краска, чернила, маркеры, трафареты, губная помада и т. д.), а также следы пожара.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Может наноситься практически на все типы поверхностей без сложной предварительной подготовки.

Устойчива к пятнам влаги, плесени и отслаиванию.

Допускает очистку водой и моющими средствами.

Сохраняет белизну, не желтеет со временем.

Не содержит свинца, безопасна для здоровья.

Не имеет резкого запаха, так как не содержит ароматических добавок.

Поверхность может эксплуатироваться вскоре после нанесения.

#### ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Подходит для нанесения на любые окрашенные или неокрашенные внутренние поверхности (стены и потолки).

#### НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть ровной, прочной и пригодной для удержания краски.

Удалите все виды загрязнений, ржавчину, пыль, жир, отслаивающиеся слои и выполните необходимые ремонтные работы.

Перед нанесением на ранее окрашенные поверхности (водо- или растворительные краски) выполните шлифование мелкозернистой наждачной бумагой.

Наносить в **два слоя кистью или валиком без разбавления**.

На сильно загрязнённых поверхностях может потребоваться нанесение **трёх слоёв**.

Если поверх Betek Karatan планируется нанесение **водоразбавляемой краски**, поверхность необходимо отшлифовать и загрунтовать Betek Primer, и только после этого наносить финишное покрытие.

Растворительные краски можно наносить **непосредственно на Betek Karatan**.

Во время нанесения и до полного высыхания температура воздуха и поверхности должна быть в диапазоне **от +5°C до +30°C**.



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Защитите поверхность от мороза.

Инструменты очищать **Betek Synthetic Thinner** сразу после завершения работ.

Формы MSDS и TDS с подробной информацией о применении, мерах безопасности и рисках доступны на сайте [www.betekexport.com](http://www.betekexport.com).

## РАЗБАВЛЕНИЕ

Продукт готов к применению. **Не разбавлять.**

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C, 65% RH)

Высыхание на отлип: **1–2 часа.**

Интервал между слоями: **8 часов.**

(Время высыхания может увеличиваться при высокой влажности и низкой температуре.)

## РАСХОД

5–7 м<sup>2</sup>/л в один слой в зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности.

Для точного расчёта рекомендуется контрольное пробное нанесение.

## ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ

36°C

## ХРАНЕНИЕ

Хранить до 3 лет в закрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте, защищённом от мороза и прямых солнечных лучей.

Для безопасного хранения остатков краски добавить небольшое количество используемого растворителя до полного покрытия поверхности краски либо плотно закрыть крышку и перевернуть упаковку на 180° 1–2 раза.

## ОПАСНОСТЬ

Hp — опасно для здоровья.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

H226 Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.

H304 Может привести к летальному исходу при проглатывании и попадании в дыхательные пути.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 При необходимости медицинской помощи иметь при себе упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать этикетку.



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



P210 Держать вдали от источников тепла, искр, открытого огня и нагретых поверхностей. Не курить.

P241 Использовать взрывозащищённое электрическое, вентиляционное и осветительное оборудование.

P301+P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять загрязнённую одежду и промыть кожу водой/принять душ.

P405 Хранить под замком.

P501 Утилизировать содержимое и тару в соответствии с действующими нормами.

## **ОПАСНЫЙ КОМПОНЕНТ**

ALKANES, C9–12-ISO.

*Данная техническая документация составлена на основе лабораторных данных, полученных в нормальных условиях. Для получения дополнительной информации, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право изменять данную информацию.*



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88