



ICHKI ISHLAR UCHUN DEKORATIV SUV ASOSIDAGI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK MOMENTO MAX

MAHSULOT TAVSIFI

Suv asosidagi, yuviladigan va artishga chidamli, yumshoq-mat teksturaga ega, silikon bilan modifikatsiyalangan dekorativ ichki bo'yoq. Betek'ning innovatsion **Active Silicone Technology** texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan.

XUSUSIYATLARI

Soft-Matte® yumshoq-mat teksturasi yordamida xonaga noyob dekorativ ko'rinish beradi. Artish va ishqalanishga yuqori darajada chidamli, odamlar ko'p yuradigan joylar uchun mos. Active Silicone Technology tufayli sirt ifloslanishiga yuqori qarshilik ko'rsatadi. Ko'p marta yuvilgandan keyin ham rangini, teksturasini va sifatini saqlaydi. Oson surtiladi, yaxshi yoyiladi va mehnat sarfini kamaytiradi. Yuqori yopuvchanlikka ega. Yuzaga mukammal singadi. Yorilmaydi, pufaklanmaydi va ko'chmaydi. Suv asosli bo'lgani sababli o'tkir hid chiqarmaydi. Ekologik xavfsiz.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Betek Momento Max ichki yangi va eski bo'yalgan yoki suvoqlangan devor va shiftlarda, shpaklyovka, gipsokarton, tsement plitalari, OSB, shisha tolali yuzalar va bo'yash uchun mo'ljallangan oboylarda gruntan keyin qo'llaniladi.

QO'LLASH

Yuzani kir, chang, mog'or, yog'li iflosliklar va bo'sh qatlamlardan tozalang. Yuzaning mustahkam, quruq, toza va o'z-o'zini ushlab tura oladigan holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Beton, ochiq beton va yangi suvoqlangan yuzalarda **28 kun** qotish (yetilish) muddatini kuting, so'ng bo'sh suvoq zarrachalarini skreper yoki shunga o'xshash usul bilan tozalang. Zarurat bo'lsa, yuzani tuzating va ta'mirlang.

Avval bo'yalgan yuzalarni (suv yoki erituvchi asosidagi bo'yoqlar) mayda donali zımpara bilan silliqlang va gruntlang. Ushbu yuzalarga yoki birinchi marta bo'yaladigan yangi ichki suvoqlangan yuzalarga **Betek Primer** yoki **Betek Lux Primer** ni qo'llang.

Kuchli singdiruvchi va ko'p chang chiqaradigan yuzalarda (suvoq, ohak, oqlash, gazbeton) **Betek 1/7–1/10 Concentrated Primer** yoki **Betek Gel Primer** ni **bitta qatlam** qilib, taramasdan va silliqlamasdan qo'llang. Oqartirilgan (ohakli) yuzalarga bevosita bo'yoq surtmang.

Juda ifloslangan yuzalarda yopuvchanlikni oshirish uchun avval **Kapatan** dog'ni yopuvchi bo'yoqdan **1 qatlam**, so'ng **Betek Primer** dan **1 qatlam** surting va shundan keyin ustki bo'yoqni **1–2 qatlam** qilib qo'llang.

Mahsulotni qo'llash va quritish davomida atrof-muhit va sirt harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi shart.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish spetsifikatsiyalari** ga muvofiq tayyorlangan asosiy yuzalarda qo'llanilishi lozim.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



OGOHLANTIRISH 1

To'liq artib tozalanadigan bo'yoqlarda e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar: agar devorda kir paydo bo'lsa, faqat dog'ni emas, balki butun yuzani bir burchakdan ikkinchisigacha artib chiqing. Mahalliy artish sirt yaltiroqligining farqlanishiga olib kelishi mumkin.

OGOHLANTIRISH 2

SHAFFOF GRUNTLAR

Singdiruvchi va ko'p chang chiqaradigan ichki yuzalarda (suvoq, ohak, oqlash, gazbeton) **Betek 1/7–1/10 Concentrated Primer** yoki **Betek Gel Primer** ni bitta qatlam qilib, taramasdan va silliqalmasdan qo'llang. Agar ushbu gruntlar kam chang chiqaradigan, avval bo'yalgan (suv yoki erituvchi asosidagi) yoki elim/pasta bilan ishlov berilgan yuzalarda qo'llansa, grunt sirtida shishasimon qatlam hosil bo'ladi. Bunday holatda, ustki bo'yoq 7–8 qatlam qilib surtilsa ham yopuvchanlik, yorilish va yopishish muammolari yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyatda shishasimon qatlam to'liq olib tashlanguncha silliqlash va qirib tashlashni davom ettiring.

PIGMENTLI GRUNTLAR

Xom suvoqlangan yoki suv/erituvchi asosidagi bo'yoqlar bilan bo'yalgan devorlarda **Betek Primer** ni grunt yoki o'tish grunt sifatida qo'llang. Ushbu gruntlar kuchli singdiruvchi yuzalarda qo'llanganda bog'lovchi modda yuzaga singib ketadi va natijada changlanish va boshqa muammolar paydo bo'lishi mumkin.

PASTA BILAN TEKISLANADIGAN YUZALAR

Agar devor yuzasi pasta bilan tekislanadigan bo'lsa, singdiruvchi va ko'p chang chiqaradigan yuzalarda shaffof gruntlarni taramasdan va silliqalmasdan (valikni faqat bir marta pastga aylantirib) qo'llang. So'ng mos pastani (pastki va ustki bo'yoqqa mos bo'lishi shart) surting, undan keyin **Betek Lux Primer** va ustki bo'yoqqa o'ting. Agar eski bo'yoq ustiga suvoq surtilsa, yuzani tez-tez tirnash (nasichka) qiling, aks holda ustki bo'yoq suvoq bilan birga ko'chib tushadi.

OHAK VA BO'SH QATLAMLARNI TOZALASH

Bo'yoq ostidagi ohak va o'zini ushlab tura olmaydigan eski qatlamlarni metall cho'tka, skreper va/yoki spiral mashina yordamida tozalang. Yoki sinovdan so'ng **250 bar** gacha bosimli suv oqimi bilan yuvib tashlang. Suv purkash yoki silliqlash usullaridan oldin albatta sinov qiling, aks holda yuqori bosim yuzaga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

HAVOSIZ PURKASH

Bosim: **120–140 bar**

Soplo burchagi: **50°**

Soplo o'lchami: **0,019"**

Suyultirish: **10%**

SUYULTIRISH

Cho'tka va valik bilan qo'llashda toza suv bilan **15-20% gacha** suyultirib, **2 qatlam** qilib surting.

QURISH VAQTI (**20°C va 65% nisbiy namlikda**)

Tegib ko'rishda qurishi: **30–60 daqika**

Qatlamlar orasida: **4–6 soat**

To'liq qurish: **24 soat**

(namlik oshganda va harorat pasayganda qurish vaqti uzayishi mumkin)



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



SARFI

Bir qatlamda **55–80 ml/m²**, sirt turi, singdirish qobiliyati va tuzilishiga bog'liq holda.

1 litr bo'yoq bilan **13–18 m²** maydonni bir qatlamda bo'yash mumkin.

Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi bajarish tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan qadoqda, salqin va quruq joyda, sovuqdan va quyosh nurlaridan himoyalangan holda

3 yil saqlash mumkin. Ishlatilgandan so'ng qadoqni mahkam yoping.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88