

MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT TRAVERTA

MAHSULOT TAVSIFI

Nippon Paint Traverta — bu akril asosli, ishlatishga tayyor dekorativ rangli suvoq aralashmasi bo'lib, ichki yuzalarda metall shpatel yordamida surtiladi va tabiiy tosh ko'rinishini beruvchi naqshlar hosil qilish uchun mo'ljallangan. Oson shakllanuvchi tuzilmasi tufayli turli xil bezak naqshlarini yaratish imkonini beradi.

XUSUSIYATLARI

Ishlatishga tayyor, oqish rangda.

Havo o'tkazuvchan.

Qayta bo'yash mumkin.

Turli asboblarda yordamida oson shakl va naqsh beriladi.

Qo'llash oson.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Nippon Paint Traverta qo'llaniladigan yuzalar silliq, mustahkam, toza, quruq, yog' va changdan xoli hamda qoplamani ushlab turishga yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak.

Ichki beton yoki suvalgan yuzalar: Yuzani Nippon Paint Interior Transition Primer yoki rangli qoplovchi astar bilan astarlang va Nippon Paint Traverta ni qo'llang.

Zaif, changlanadigan yoki oson deformatsiyalanadigan yuzalar (masalan, saten suvoq): Yuzani Nippon Paint Transparent Primer bilan astarlang, so'ng silliq sirt hosil qilish uchun Nippon Paint Interior Transition Primer yoki qoplovchi astar surting.

Tashqi beton yoki sement asosli silliq yuzalar: Yuzani Nippon Paint Silicon Exterior Primer yoki Nippon Paint Acrylic Exterior Primer bilan astarlang va Nippon Paint Traverta ni qo'llang. Tashqi qo'llashda zarurat bo'lsa, mahsulotni tashqi bo'yoq yoki fasadni himoyalovchi vosita bilan himoyalang.

Yoriqli yuzalar: Devor yoriqlarini V-shaklda oching va ta'mirlash zarur bo'lgan joylarni to'ldiring. Issiqlik izolyatsiya plitalarisiz tashqi panellar yoki to'rli suvoq tizimlarida vaqt o'tishi bilan panellar birikmalarining harakati sababli yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Bu holatni kamaytirish uchun 160 g dan ortiq shisha tolali to'r yoki Dalmatian Panzer Mesh qo'llang. To'r ustiga Nippon Paint Silicon Exterior Primer yoki Nippon Paint Acrylic Exterior Primer surting va Nippon Paint Traverta ni qo'llang.

QO'LLASH USULI

Qopqog'i ochilgandan so'ng mahsulotni past tezlikdagi mikser yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtiring. Yuzani tayyorlagandan so'ng mahsulotni metall shpatel bilan silliq qatlamda surting.

Ortiqcha materialni 45° burchak ostida olib tashlab, donachalar o'lchamiga mos yupqa qatlam hosil qiling. Nippon Paint Traverta ni yuzaga bir tekis yoying va plastik, poliuretan yoki qattiq silliq gubkali shpatel yordamida aylana, to'g'ri, aralash yoki sakkizsimon harakatlar bilan naqsh yarating.

Naqsh berish jarayonida asbobni muntazam tozalab turing. Istalgan holatda, yakunda metall shpatel bilan yengil silliqlab, yuzani tekisroq ko'rinishga keltirish mumkin.

Atrof-muhit harorati 30°C dan yuqori va shamol kuchli bo'lsa, kapillyar yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Bir yuzada faqat bir xil partiya raqamiga ega mahsulotlardan foydalaning.

SUYULTIRISH

Mahsulot ishlatishga tayyor.

QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

Tegishga qadar qurish: 1 soat

Ikkinchi qatlam (zarur bo'lsa): 6 soat

To'liq qurish: 24 soat

SARF

Yuza singdirish xususiyatiga qarab 1600–1800 g/m². Aniq sarfni aniqlash uchun sinov namuna qo'llash tavsiya etiladi.

SAQLASH SHAROITI

Ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ish tugagach, qadoq mahkam yopilishi kerak.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)****dan olishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib,
TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002
standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.