



ICHKI ISHLAR UCHUN DEKORATIV SUV ASOSIDAGI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK CONTACT

MAHSULOT TAVSIFI

Betek Contact — ichki va tashqi ishlar uchun mo'ljallangan, polimer bilan modifikatsiyalangan smola asosidagi grunt bo'lib, ochiq (monolit) beton yuzalarda suvoq va tsement asosidagi suvoq ishlari oldidan yuzaning yopishuvini (adgeziyasini) oshirish uchun qo'llaniladi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Zichligi: $1,49 \pm 0,05$ g/ml

Qurish vaqti: 24 soat (20°C haroratda va 65% nisbiy namlikda)

Qo'llash harorati: $+5^{\circ}\text{C}$ dan $+30^{\circ}\text{C}$ gacha

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Monolit beton yuzalarda suvoq va tsement asosidagi qorishmalarni qo'llashdan oldin ishlatiladi. Beton devorlar, ustunlar va shiftlar kabi yuzalarda yopishuvni yaxshilash uchun mo'ljallangan.

QO'LLASH

Yuzani tayyorlash

Mahsulot yopishuviga xalaqit berishi mumkin bo'lgan barcha turdagi kir, zang va qolip moylarini yuzadan to'liq tozalang.

Zarur bo'lsa, yuzadagi nuqsonlarni ta'mirlang.

Yuza quruq va toza bo'lishi shart.

Mahsulotni qo'llash

Kerakli konsistensiyaga qarab mahsulotga maksimal 50% gacha toza suv qo'shing va past aylanish tezligidagi mikser bilan aralashtiring.

Mahsulotni bir qatlamda qo'y junli valik yordamida yuzaga surting.

Qo'llash davomida mahsulotni muntazam aralashtirib turing.

Suvoq ishlarini boshlashdan oldin yuzaning to'liq qurishini kuting (taxminan 24 soat).

Mahsulotni qo'llash, sog'liq, xavfsizlik va ehtiyot choralariga oid MSDS va TDS hujjatlari www.betekexport.com saytida mavjud.

OGOHLANTIRISHLAR

- Atrof-muhit harorati $+5^{\circ}\text{C}$ dan $+30^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lishini ta'minlang.
- Qo'llash jarayonida mahsulotni muntazam aralashtirib turing.

SUYULTIRISH

Valik bilan qo'llashda mahsulotni 50% toza suv bilan suyultirib, ikki qatlamda qo'llash tavsiya etiladi.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

To'liq qurish: 24 soat

(Nisbiy namlik yuqori va harorat past bo'lsa, qurish vaqti uzayishi mumkin).

SARFI

Yuzaning turi, singdiruvchanligi va tuzilishiga qarab 1 kg mahsulot bilan taxminan 4 m² maydonni bir qatlamda qoplash mumkin.

Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi bajarilishi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Mahsulot ochilmagan original qadoqda 3 yil davomida salqin va quruq joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda saqlanadi.

Ish tugagach, idishni darhol havo o'tkazmaydigan qilib yoping.

XAVF TAVSIFI

Xi — tirnash xususiyati beruvchi modda.

XAVF HAQIDAGI BAYONOTLAR

H317 Terida allergik reaksiya keltirib chiqarishi mumkin.

EHTIYOT CHORALARI

P101 Tibbiy maslahat zarur bo'lsa, mahsulot idishi yoki yorlig'ini yoningizda saqlang.

P102 Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

P103 Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.

P261 Chang, tutun, gaz, tuman, bug' yoki aerosolni nafasga olmaying.

P280 Himoya qo'lqoplari, himoya kiyimi, ko'z va yuzni himoya qiluvchi vositalardan foydalaning.

P321 Maxsus davolash talab etiladi (yorliqda ko'rsatilgan).

P363 Ifloslangan kiyimlarni qayta ishlatishdan oldin yuving.

P333+P313 Agar terida tirnashish yoki toshma paydo bo'lsa, tibbiy yordamga murojaat qiling.

P501 Tarkibni va idishni mahalliy, mintaqaviy, milliy va xalqaro qoidalarga muvofiq utilizatsiya qiling.

Ushbu texnik hujjat normal sharoitdagi laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

Yuqorida keltirilmagan ma'lumotlar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qiling.

Ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga kelgan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas.

Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Agar kerak bo'lsa, sog'liq, xavfsizlik va mahsulot bilan ishlash bo'yicha batafsil ma'lumotlarni MSDS hujjatlarida topishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 va TS EN ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan Betek A.Ş. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88