

MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT DUCHESSE SATIN

MAHSULOT TAVSIFI

Akril smola asosidagi, suv emulsiyali, dekorativ bo'yoq bo'lib, atlas tuzilmasiga va marvaridsimon (perlamutr) effektga ega.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Nippon Paint Duchesse Satin bo'yoqini qo'llash uchun yuzalar shpaklyovka qilingan bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa, eski bo'yoq qoplamalari, shisha tolali qoplamalar va oboylar olib tashlanib, yuzalar Nippon Paint ichki shpaklyovkasi bilan ishlov berilishi lozim.

QO'LLASH

Nippon Paint Duchesse Satin qo'llaniladigan yuzalar tekis, mustahkam, quruq, toza va bo'yoq qatlamini ko'tara oladigan holatda bo'lishi kerak. Yuzaga Nippon Paint ichki shpaklyovkasi surtiladi, qurigach silliqiladi va tayyorlash jarayoni Nippon Paint ichki shpaklyovka uchun grunt bilan yakunlanadi.

Nippon Paint Duchesse Satin qisqa tukli valik yordamida surtiladi. Birinchi qatlam qurigach, ikkinchi qatlam ham qisqa tukli valik bilan surtiladi va bo'yoq hali nam holatda bo'lganda

Nippon Paint Duchesse Satin uchun mo'ljallangan dekorativ valik yordamida kerakli naqsh hosil qilinadi.

Ishlar **+10°C dan +35°C gacha** bo'lgan haroratda bajarilishi kerak. Agar bo'yoq Nippon Paint mahsulot qo'llanmasida yoki Duchesse Satin rang katalogida ko'rsatilmagan ranglarda ishlatilsa, qo'llash usuliga qarab rang farqlari yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda sinov namunasi tayyorlash tavsiya etiladi.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish texnik shartlariga** muvofiq tayyorlangan tayanch va yuk ko'taruvchi yuzalarda qo'llanishi lozim.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Rang: Nippon Paint Duchesse Satin rang katalogiga muvofiq
- Yaltiroqlik (60°): **37 ± 5 gloss**
- Zichlik: **1,1 ± 0,05 g/ml**

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor.

QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

Dastlabki qurish: **45 daqiqa**

To'liq qurish: **24 soat**

SARF

Yuzaning singdiruvchanligiga qarab, 1 litr bo'yoq bilan bir qatlamda o'rtacha **8–12 m²** maydon bo'yash mumkin. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov namunasi tavsiya etiladi.

SAQLASH SHAROITI

Ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ish tugagach, qadoq mahkam yopilishi kerak.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)****dan olishingiz mumkin.

**Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib,
TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002
standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.**