

FUNKTSIONAL MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT CHALKY BO'R DOSKASI UCHUN BO'YOQ

MAHSULOT TAVSIFI

Ichki ishlar uchun mo'ljallangan, suv asosidagi, qora rangli akril emulsiyali dekorativ bo'yoq bo'lib, surtib chiqilgan yuzani bo'r bilan yozish mumkin bo'lgan doskaga aylantiradi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

O'zini ushlab turuvchi suvoqli yuzalar, pasta, gips, MDF, gipsokarton va avval bo'yalgan yuzalarga qo'llash mumkin.

QO'LLASH

Mahsulot foydalanishga tayyor. Ishlatishdan oldin past tezlikda bir xil holatga kelguncha yaxshilab aralashtiring. Kamida **ikki qatlam** qilib, valik yoki cho'tka yordamida surtish tavsiya etiladi.

Qo'llashdan oldin:

Satin suvoqli yuzalar:

Silliqlash va changdan tozalashdan so'ng **Nippon Paint Interior Transparent Primer** bilan gruntlash lozim.

Pasta bilan ishlov berilgan yuzalar:

Silliqlash va changdan tozalashdan so'ng **Nippon Paint Interior Paste Primer** bilan gruntlash kerak.

Avval bo'yalgan yuzalar:

Nippon Paint Interior Paste Primer bilan gruntlash zarur.

Yuza yog', kir va bo'yoq qoldiqlaridan to'liq tozalangan bo'lishi kerak. Tegishli gruntni surtishdan oldin yuzani yengil silliqlash lozim. Silliqlash va gruntlashsiz yakunlangan ishlar yopishish muammolariga olib kelishi mumkin.

Birinchi marta bo'yaladigan yangi suvoqli ichki yuzalarga **Nippon Paint Interior Transition Primer** yoki **Nippon Paint Interior Paste Primer** surtiladi. Shaffof grunt ishlatilganda, sirtga singmasligi sababli shishasimon qatlam hosil bo'lishi mumkin, bu esa ustki qatlamning yopishmasligiga va qoplash muammosiga olib keladi.

Yuqori singdiruvchan va changlanishi kuchli eski suvoqli yuzalarda (masalan, satin suvoq) **Nippon Paint Interior Transparent Primer** bir qatlam qilib, taramasdan va sayqallamasdan qo'llanilishi kerak. Pigmentli grunt ishlatilsa, yopishish muammolari yuzaga kelishi mumkin.

Suv asosidagi, silikon modifikatsiyalangan yoki erituvchi asosidagi bo'yoqlar bilan bo'yalgan eski yuzalar gruntlanishidan oldin yengil silliqlanishi lozim.

Ohakli yuzalarga to'g'ridan-to'g'ri qo'llamang. Ohak qatlamini metall cho'tka yoki mexanik usulda imkon qadar tozalang, changni olib tashlang va **Nippon Paint Interior Transparent Primer** ni bir qatlam qilib surting. Bunday yuzalarda pigmentli grunt ishlatilsa, yopishish muammolari yuzaga kelishi mumkin.

ESLATMA:

Bo'r yozuvlarini tozalash uchun bo'r doskasi uchun mo'ljallangan o'chirg'ichdan foydalaning. Yuzani yengil nam mato bilan artish mumkin. Spirt miqdori yuqori bo'lgan nam salfetkalardan foydalanmang. Birinchi tozalashda matoga oz miqdorda bo'yoq chiqishi mumkin, bu mahsulot sifatiga ta'sir qilmaydi va vaqt o'tishi bilan kamayadi.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish standartlari** ga muvofiq tayyorlangan asosiy yuzalarga qo'llanilishi lozim.

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor. Zarurat bo'lsa, **5% gacha suv bilan** suyultirish mumkin.

QURISH VAQTI (20°C harorat va 65% nisbiy namlikda)

Tegib ko'rishda qurishi: **10–15 daqiqa**

Qatlamlar orasida qurishi: **4–6 soat**

To'liq qurish vaqti: **24 soat**

SARFI

Bir qatlamda **50–80 ml/m²**, sirt turiga bog'liq holda.

SAQLASH SHAROITI

Mahsulot quruq va salqin joyda **2 yilgacha** saqlanishi mumkin.

XAVF TAVSIFI

Xi — tirnash xususiyati beruvchi modda.

XAVF HAQIDAGI BAYONOTLAR

H317 Teri allergik reaksiyalarini keltirib chiqarishi mumkin.

EHTIYOT CHORALARI

P101 Tibbiy maslahat zarur bo'lsa, mahsulot idishi yoki yorlig'ini yoningizda saqlang.

P102 Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

P103 Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.

P261 Chang, bug', gaz, tuman va purkalmalarni nafas bilan yutishdan saqlaning.

P280 Himoya qo'lqoplaridan foydalaning.

P362+P364 Ifloslangan kiyimni yeching va qayta ishlatishdan oldin yuving.

P333+P313 Teri tirnashishi yoki toshma paydo bo'lsa, shifokorga murojaat qiling.

P321 Maxsus davolash talab etiladi (yorliqqa qarang).

P501 Mahsulot qoldiqlari va idishini mahalliy, mintaqaviy, milliy va xalqaro qoidalarga muvofiq utilizatsiya qiling.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)****dan olishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.