



ICHKI ISHLAR UCHUN DEKORATIV SUV ASOSIDAGI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK GEL PRIMER

MAHSULOT TAVSIFI

Betek Gel Primer — qo'llashga tayyor, kopolimer emulsiyasi asosidagi shaffof suvoq gruntidir. Bo'yoqdan oldin oddiy gruntlar yetarli bo'lmagan sharoitlar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Suvoqlangan yuzalarning yuqori singdiruvchanligini kamaytiradi.

XUSUSIYATLARI

- Tomchilamaydigan formula
- Bir tekis taqsimlanish
- Tez va oson qo'llash
- Shiftlar va devorlarga qo'llash uchun mos

Bo'yoq va yuza o'rtasida oraliq qatlam hosil qiladi. Yuqori singish qobiliyati tufayli yakuniy bo'yoq qatlamining asosga chuqurroq kirib borishini ta'minlaydi. Ayniqsa issiq ob-havo sharoitida bo'yoqning juda tez qurib ketishini oldini oladi va yuzaga singishni cheklash orqali bo'yoq sarfini kamaytiradi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Juda yuqori singdiruvchanlikka va/yoki kuchli chang chiqarishga ega yuzalarni gruntlash uchun ishlatiladi. Bular jumlasiga suvoqlangan yuzalar, past sifatli kuchli singdiruvchi asoslar, plastik bo'yoq bilan bo'yalgan yuzalar hamda gazbeton yuzalar kiradi. Ichki plastik yoki silikon asosli bo'yoqlarni surtishdan oldin qo'llaniladi.

QO'LLASH

Bo'yaladigan yuza tekis, mustahkam bo'lishi va grunt hamda yakuniy bo'yoqni ko'tara olishi kerak. Yuzani iflosliklar, chang, yog', ko'chib turgan bo'yoqdan tozalang va nuqsonlarni tuzating. Tsement, beton aralashmalari va yangi suvoqlangan yuzalar uchun zarur qotish muddatlariga (**28 kun**) amal qiling.

Suvoqlangan va shunga o'xshash yuzalarni silliqlab, changni nam mato bilan artib tashlang va Betek Gel Primer ni qo'llang. Betek Gel Primer surtib bo'lingandan **4–6 soat** o'tgach bo'yash mumkin.

Qo'llash vaqtida va to'liq quriguncha atrof-muhit va yuza harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi hamda yuzalar sovuqdan himoyalaniishi lozim.

Betek Gel Primer cho'tka yoki valik bilan qo'llanadi, silliqlash va bosib tekislashdan saqlaning (valikni **faqat bir yo'nalishda, bir marta** yurgizing), aks holda juda silliq yuza hosil bo'lishi mumkin. Agar silliq yuza paydo bo'lsa, uni zimpara bilan xiralashtiring. Bezhavo purkash usulidan foydalanmang.

SUYULTIRISH

Mahsulot qo'llashga tayyor. **Suyultirishga ruxsat etilmaydi.** Suyultirish tomchilash va sachrashga qarshi xususiyatlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



QURISH VAQTI (20°C va 65% nisbiy namlikda)

Tegib ko'rishda qurishi: **20 daqiqa**

Bo'yash: **4–6 soat**

(Namlik yuqori va harorat past bo'lsa, qurish vaqti uzayishi mumkin).

SARFI

Yuzaning turi, singdiruvchanligi va tuzilishiga qarab **15–20 m²/litr** (bir qatlam). Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Mahsulotni asl, mahkam yopilgan idishda salqin va quruq joyda saqlang. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan va past haroratlardan himoyalang. Yaroqlilik muddati — **3 yil**. Ishlatilgandan so'ng idishni darhol mahkam yoping.

OGOHLANTIRISH

Ehtiyot bo'ling!

XAVF OGOHLANTIRISHLARI

H317 Terida allergik reaksiya keltirib chiqarishi mumkin.

XAVFSIZLIK CHORALARI

P101 Tibbiy maslahat kerak bo'lsa, mahsulot idishi yoki yorlig'ini yoningizda saqlang.

P102 Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

P103 Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.

P261 Chang, tutun, gaz, tuman, bug' yoki aerosolni nafasga olmaying.

P280 Himoya qo'lqoplari, himoya kiyimi, ko'z va yuzni himoyalovchi vositalardan foydalaning.

P321 Maxsus davolash talab etiladi (yorliqda ko'rsatilgan).

P363 Ifloslangan kiyimni qayta ishlatishdan oldin yuving.

P333 + P313 Agar terida tirnashish yoki toshma paydo bo'lsa, tibbiy yordamga murojaat qiling.

P501 Tarkibni/idishni mahalliy, mintaqaviy, milliy va xalqaro qoidalarga muvofiq utilizatsiya qiling.

Ushbu texnik ma'lumotnoma odatda laboratoriya ma'lumotlariga asoslanganligi sababli, yuqorida yetarli darajada bayon etilmagan masalalar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Aks holda, ma'lumot yetishmasligi natijasida yuzaga kelgan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanmaydi. Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Ushbu mahsulot TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 va TS EN ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan Betek A.Ş. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88