

## YOG'UCHNI HIMOYALASH MAHSULOTLARI GURUHI

### NIPPON PAINT WOOD COLORANT

#### MAHSULOT TAVSIFI

Modifikatsiyalangan alkid smola asosidagi, yuqori singdirish qobiliyatiga ega dekorativ yog'och bo'yoq (rang beruvchi) vosita.

#### XUSUSIYATLARI

Nippon Paint Wood Colorant yuqori singdirish xususiyati tufayli yog'och ichiga chuqur kirib boradi. Tez quriydi, namlikni tartibga soladi va yog'och tuzilmasiga mukammal moslashadi. Ayniqsa yog'och parketlar uchun juda mos keladi.

#### QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Xonalar ichidagi yog'och yuzalarni bo'yash uchun mo'ljallangan. Sirtning rang ohangi yog'och turiga va surtilgan qatlamlar soniga qarab farq qilishi mumkin.

#### QO'LLASH

Nippon Paint Wood Colorant foydalanishga tayyor. Qo'llashdan oldin aralashtirish tavsiya etiladi. Avval bo'yalgan yuzalarni to'liq tozalang. Birinchi marta bo'yaladigan yog'och yuzalardan smola, chang va boshqa iflosliklarni olib tashlang.

Nippon Paint Wood Colorant ni cho'tka, gubka yoki mato yordamida surtish mumkin. Yog'och namligi **15% dan kam** bo'lishi kerak. Yuzaning va atrof-muhit harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishiga ishonch hosil qiling. Qatlamlar soni oshgani sari rang to'qroq bo'lishini inobatga oling. Ish jarayonida qatlamlar soni bir xil bo'lishi lozim.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish standartlari** ga muvofiq tayyorlangan yuzalarga qo'llanilishi lozim.

#### SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor. **Suyultirmang.**

#### QURISH VAQTI (*20°C harorat va 65% nisbiy namlikda*)

To'liq qurish: **12 soat**

(namlik oshganda va harorat pasayganda qurish vaqti uzayishi mumkin)

Qo'llash bo'yicha:

Erituvchi asosidagi lak uchun: **24 soat**

Suv asosidagi lak uchun: **48 soat**

## SARFI

Yog'och turi va singdirish qobiliyatiga qarab, **1 litr** mahsulot **8–12 m<sup>2</sup>** maydonni bir qatlamda qoplashi mumkin.

*Rang va sarf yog'och turi, sirt holati, qatlamlar soni va qo'llash usuliga bog'liq holda farq qiladi. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi bajarilishi lozim.*

## YONG'INLANISH NUQTASI

41°C

## SAQLASH

Yopiq qadoqda, salqin va quruq joyda saqlang. Muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalang. Ishlatilgandan so'ng darhol qadoqni mahkam yoping.

*Ushbu texnik varaq laboratoriya sharoitidagi ma'lumotlarga asoslangan. Ko'rsatilmagan masalalar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Noto'g'ri qo'llash oqibatida yuzaga keladigan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Kompaniya ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlaydi.*

*Zarurat bo'lsa, sog'liq va xavfsizlik bo'yicha **MSDS** hujjatlariga murojaat qiling.*

**Mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan va TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiq sertifikatlangan.**