

MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT GLOW

MAHSULOT TAVSIFI

Ichki ishlar uchun mo'ljallangan, akril-sopolimer emulsiyasi asosidagi, ipakdek perlamutr yaltiroqlikka ega dekorativ yakuniy bo'yoq.

XUSUSIYATLARI

Asosning ikki xil varianti va yuzaga surtiladigan gruntning turli ranglari yordamida turli effektlar yaratiladi. Shuningdek, bir yoki ikki qatlam surtish orqali turli rang variantlariga erishish mumkin.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

To'liq tayyorlangan, suvoq va mos grunt yordamida ishlov berilgan ichki yuzalarga qo'llaniladi.

YUZANI TAYYORLASH

Nippon Paint Glow surtish uchun mo'ljallangan yuzalar silliq, mustahkam, namliksiz va o'z-o'zini ushlab turuvchi bo'lishi kerak. Yuzani majburiy ravishda **Nippon Paint Interior Paste** yordamida tekislash va silliqlash lozim. Nippon Paint Interior Paste surtib bo'lingandan 24 soat o'tgach, yuzani mayda donali zimpара qog'ozi (don o'lchami: 180–220) bilan silliqlang. Nam mato yordamida qum changini to'liq olib tashlang va yuzaga oq rangli **Nippon Paint Paste Primer** gruntini satin valik yordamida surting.

Oldin bo'yalgan, silliq, quruq va mustahkam yuzalarga qo'llanganda, yuzani avval mayda donali zimpара qog'ozi (don o'lchami: 180–220) bilan silliqlash kerak. Nam mato yordamida qum changini to'liq olib tashlang va butun yuzaga **Nippon Paint Interior Transition Primer** gruntini satin valik bilan surting.

Zaifligi va chang hosil qilishi sababli atlas suvoq ustiga Nippon Paint Glow surtish tavsiya etilmaydi.

QO'LLASH

Yuzani tayyorlash yakunlangach, Nippon Paint Glow qo'llaniladigan yuzaning chetlarini maskalovchi lenta bilan yopishtiring. Tanlangan Nippon Paint Glow rangiga mos tusda ranglangan Nippon Paint Paste Primer gruntini satin valik yordamida 2 qatlam qilib surting. Keyingi grunt qatlamini surtishdan oldin oldingi qatlam qurishi uchun kamida 4 soat kuting.

Rangli grunt surtib bo'lingandan 4 soat o'tgach, Nippon Paint Glow ni plastik bo'yoqlar uchun mo'ljallangan filenka cho'tkasi yordamida diagonal zarbalar yoki aylana harakatlar bilan diagonal yo'nalishda surting.

Atrof-muhit sharoitiga qarab 5–10 daqiqa o'tgach, xuddi shunday xususiyatlarga ega bo'lgan toza, quruq va keng cho'tka bilan yuzadan diagonal yo'nalishda o'ting.

Nippon Paint Glow ni kerakli naqsh ko'rinishiga qarab bir yoki ikki qatlam qilib surtish mumkin. Ikki qatlam qo'llanganda, ikkinchi qatlamga o'tishdan oldin 6 soat kuting.

Ikki qatlamli qo'llashda, Nippon Paint Glow ni plastik bo'yoqlar uchun mo'ljallangan filenka cho'tkasi yordamida diagonal zarbalar yoki aylana harakatlar bilan diagonal yo'nalishda 2 qatlam

qilib surting. 5–10 daqiqadan so‘ng, toza, quruq va keng cho‘tka bilan diagonal yo‘nalishda yuzadan o‘ting va naqshga yakuniy ko‘rinish bering.

Qo‘llash yakunlangach, sirt namligi va lentaning keskin tortilishi sababli bo‘yoq ajralib ketmasligi uchun maskalovchi lentani pichoq yordamida kesib, ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.

ESLATMA: 6 m² dan katta maydonlarda qo‘llash ishlarini ikki kishi bajarishi tavsiya etiladi.

Mahsulotlarimiz Umumiy qurilish standartlari (General Construction Specifications) № 26568, 30.06.2007 ga muvofiq tayyorlangan yuzalarga qo‘llanilishi lozim.

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor. Suyultirmang. Qo‘llashdan oldin tarkibni yaxshilab aralashtiring.

QURISH VAQTI (20°C harorat va 65% nisbiy namlikda)

Birinchi qatlamning qurish vaqti: 30 daqiqa

Keyingi qatlamni surtishdan oldingi qurish vaqti: 6–8 soat

To‘liq qurish vaqti: 24 soat

(nisbiy namlik oshganda va harorat pasayganda qurish vaqti uzayishi mumkin).

SARFI

Bir qatlamda **140–180 ml/m²**, sirt turiga, uning singdirish qobiliyatiga va tuzilishiga bog‘liq holda. Aniq sarfni hisoblash uchun sinov surtmasini amalga oshirish zarur.

SAQLASH SHAROITI

Ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ish tugagach, qadoq mahkam yopilishi kerak.

Ushbu texnik ma‘lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma‘lumotlarga asoslangan.

Yetarli bo‘lmagan holatlarda texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Aks holda, ma‘lumot

yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo‘lmaydi.

Kompaniyamiz ushbu ma‘lumotlarni o‘zgartirish huquqini o‘zida saqlab qoladi.

Zarur hollarda sog‘liq, xavfsizlik va tashish bilan bog‘liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid

batafsil ma‘lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)**** dan olishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo‘lib,

TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002

standartlariga muvofqlik sertifikatiga ega.