



ICHKI ISHLAR UCHUN DEKORATIV SUV ASOSIDAGI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK MOMENTO SIL

MAHSULOT TAVSIFI

Suv asosidagi, yuviladigan, artishga chidamli, silikon bilan modifikatsiyalangan dekorativ ichki bo'yoq. Betek'ning innovatsion Active Silicone Technology texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ipakmat ranglari yordamida xonada kenglik hissini yaratadi.

XUSUSIYATLARI

Ipakmat® tuzilmasi orqali yorug'likni qaytarib, xonani kengroq ko'rsatadi. Artish va ishqalanishga yuqori darajada chidamli, odamlar ko'p yuradigan joylar uchun mos. Active Silicone Technology tufayli sirt ifloslanishiga yuqori qarshilik ko'rsatadi. Ko'p marta yuvilgandan keyin ham rangini, tuzilishini va sifatini saqlab qoladi. Oson surtiladi, yaxshi yoyiladi va mehnat sarfini kamaytiradi. Yuqori yopuvchanlikka ega. Yuzaga mukammal singadi. Yorilmaydi, pufaklanmaydi va ko'chmaydi. Suv asosli bo'lgani uchun o'tkir hid chiqarmaydi. Ekologik xavfsiz.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Betek Momento Sil ichki devor va shiftlarda, yangi va eski bo'yalgan yoki suvoqlangan yuzalarda, shpaklyovka, gipsokarton, tsement plitalari, OSB, shisha tolali yuzalar va bo'yash uchun mo'ljallangan oboylarda gruntndan keyin qo'llaniladi.

Eng yaxshi natija va maxsus tekstura olish uchun sirtini satin suvoq yoki tekislovchi pastalar bilan tayyorlash tavsiya etiladi.

QO'LLASH

Yuzani chang, kir, yog', mog'or va bo'sh qatlamlardan tozalang. Yuzaning mustahkam, quruq va toza ekanligiga ishonch hosil qiling. Beton va yangi suvoqlangan yuzalarda **28 kun** kuting. Bo'sh zarrachalarni olib tashlang va zarurat bo'lsa ta'mirlash ishlarini bajaring.

Avval bo'yalgan yuzalarni mayda donali zimpara bilan silliqlab gruntlang. **Betek Primer** yoki **Betek Lux Primer** ni yangi va eski ichki yuzalarda qo'llang. Kuchli singdiruvchi va chang chiqaruvchi yuzalarda **Betek 1/7–1/10 Concentrated Primer** yoki **Betek Gel Primer** ni bir qatlam qilib surting. Oqartirilgan yuzalarga bevosita qo'llamang.

Yuqori ifloslangan yuzalarda yopuvchanlikni oshirish uchun **Kapatan**, so'ng **Betek Lux Primer** va undan keyin 1–2 qatlam bo'yoq surting.

Qo'llash va quritish vaqtida harorat **+5°C...+30°C** oralig'ida bo'lishi kerak.

Mahsulotlar **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish standartlari** ga muvofiq tayyorlangan yuzalarda qo'llaniladi.

BEZHAVO PURKASH

Bosim: **120–140 bar**

Soplo burchagi: **50°**

Soplo o'lchami: **0,019"**

Suyultirish: **5%**



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



SUYULTIRISH

Cho'tka va valik bilan qo'llashda toza suv bilan **10% gacha** suyultirib, **2 qatlam** qilib surting.

QURISH VAQTI (20°C va 65% nisbiy namlikda)

Tegib ko'rishda qurishi: **30–60 daqiqa**

Qatlamlar orasida: **4–6 soat**

To'liq qurish: **24 soat**

SARFI

Bir qatlamda 55–80 ml/m².

1 litr bilan 13–18 m² maydon bo'yash mumkin.

Aniq sarf uchun sinov surtmasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan qadoqda, salqin va quruq joyda, sovuqdan va quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlash mumkin. Ishlatilgandan so'ng qadoqni mahkam yoping.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88