



DEKORATIV SUVGA ASOSLANGAN TASHQI MAHSULOTLAR GURUHI

BETAKRIL

MAHSULOT TAVSIFI

Akril kopolimer emulsiyasi asosida ishlab chiqarilgan, mat ko'rinishga ega, pigment va to'ldiruvchi tizimi bilan kuchaytirilgan tashqi fasadlar uchun mo'ljallangan yakuniy bo'yoq.

XUSUSIYATLARI

- Yuqori yopuvchan pigmentlar tufayli **ultrabinafsha (UV) nurlarga chidamli**.
- Yuqori yopishish qobiliyati sababli yuzaga mustahkam birikadi.
- Atmosfera ta'sirlari, atrof-muhit ifloslanishi va quyosh nurlariga bardoshli.
- Oson qo'llanadi va yuzaga bir tekis tarqaladi.
- Vaqt va mehnat sarfini kamaytiradi.
- Yuqori bug' o'tkazuvchanligi tufayli yuzadagi ichki namlikning tashqariga chiqishiga imkon beradi va qoplamaning ko'chib ketishini oldini oladi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Mahsulot quyidagi sathlarda qo'llaniladi:

- suvoq va qo'pol suvoq;
- taroqli va silliqlangan mozaika;
- beton va ochiq beton;
- sement plitalari;
- MDF va OSB;
- rangi xiralashgan bo'lsa ham, mustahkamligini saqlab qolgan eski bo'yalgan tayyor suvoq yuzalar.

QO'LLASH

Yuza mustahkam, quruq, toza va yuk ko'tara oladigan bo'lishi shart. Barcha turdagi dog'lar, chang, yog'li iflosliklar va bo'sh qatlamlar to'liq olib tashlanadi.

Beton, ochiq beton va yangi suvoq yuzalarida **28 kunlik qotish muddati** to'liq o'tgan bo'lishi kerak. Shundan so'ng bo'sh suvoq qoldiqlari qirg'ich yoki shunga o'xshash usullar bilan olib tashlanadi.

Zarur hollarda yuzani tekislash va ta'mirlash ishlari bajariladi. Mos grunt surtilgandan keyin bo'yash ishlari boshlanadi.

Issiq ob-havoda **10:00 dan 16:00 gacha** bo'yash tavsiya etilmaydi. Ishlarni soyadagi devorlarda bajarish maqsadga muvofiq.

Havo va yuza harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi lozim.

Bo'yash va quritish jarayonida yuzalar **yog'ingarchilik, shabnam va sovuqdan himoyalani**shi shart.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chiltog'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



MSDS va TDS hujjatlari www.betekexport.com saytida mavjud.

OGOHLANTIRISHLAR

Shpaklyovka talab qilinadigan yuzalar

Birinchi marta bo'yaladigan sement asosli yuzalar uchun **Betek Exterior Paste** yangi oq yoki kulrang sement va suv bilan (sement og'irligining **20%** miqdorida) aralashtiriladi. Tayyor aralashma tozalangan va namlangan beton yoki suvoq yuzalarga surtiladi.

Eski bo'yalgan yuzalarda shpaklyovkadan oldin **bir qatlam tashqi grunt** qo'llanadi. Ta'mirlash va qayta gruntlashdan so'ng bo'yash ishlari bajariladi. Tayyor shpaklyovkalar **maksimal 1 mm** qalinlikda qo'llanishi lozim.

Ta'mirlash qorishmasi talab qilinadigan yuzalar

0–10 mm gacha tekislash ishlari uchun **Betek Stako** qo'llaniladi.

Tavsiya etilgan nisbat: **1 kg Betek Stako + 4 kg suv**.

Agar yoriqlar to'g'ri chiziq bo'ylab davom etsa, yoriq bo'ylab **10 sm kenglikdagi shisha tolali to'r** qo'llanadi. Yoriqlar ko'p bo'lsa, barcha choklar bo'ylab xuddi shu kenglikdagi to'r yotqiziladi. To'r ta'mirlash qatlamining taxminan **1/3 qismida** joylashtirilishi kerak.

Sement asosli ta'mirlash ishlari va yakuniy qatlam orasida yuzalar kuchli shabnam va yomg'irdan himoyalaniishi zarur. Aks holda oq dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Bunday holatda yuzani namlab, quyidagi aralashma qo'llanadi:

1 qism suv asosli siloksan impregnatsiya material + 1 qism suv.

HAVOSIZ PURKASH (AIRLESS)

- Bosim: **140 bar**
- Soplo burchagi: **50°**
- Soplo o'lchami: **0,019"–0,021"**
- Suyultirish: **5%**

SUYULTIRISH

Mahsulot toza suv bilan **maksimal 15% gacha** suyultiriladi.

Katta hajmli ishlar vaqtida rang farqlari bo'lmasligi uchun doim bir xil nisbatda suyultirish zarur.

QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

- Dastlabki qurish: **1 soat**
- Ikkinchi qatlamni surtish: **12 soatdan keyin**
- To'liq qurish: **24 soat**

SARFI

Yuzaning turi, shimuvchanligi va tuzilishiga qarab, **1 litr mahsulot bilan 6–10 m²** maydon bir qatlamda bo'yaladi. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov bo'yash tavsiya etiladi.

SAQLASH

Mahsulot yopiq original qadoqda 3 yilgacha, salqin va quruq joyda, sovuq va quyosh nurlaridan himoyalangan holda saqlanadi.

Ishdan so'ng idishni mahkam yoping.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Ushbu texnik hujjat normal sharoitdagi laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida keltirilmagan ma'lumotlar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga kelgan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Agar kerak bo'lsa, sog'liq, xavfsizlik va mahsulot bilan ishlash bo'yicha batafsil ma'lumotlarni MSDS hujjatlarida topishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 va TS EN ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan Betek A.Ş. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88