



ГРУППА ДЕКОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

BETEK AQUSTO SILAN PRIMER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фасадная грунтовка на основе силиконовой эмульсии с пигментами, обладающая высокой адгезионной способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снижает расход краски за счет формирования прочного связующего слоя между финишным покрытием и поверхностью основания.

Обеспечивает превосходную совместимость с финишными красками, содержащими **Duomax® Protection Effect**, и используется в системе с ними для достижения максимальной эффективности.

Обеспечивает равномерное распределение финишной краски, предотвращая неравномерное впитывание поверхностью.

Благодаря высокой паропроницаемости позволяет влаге выходить из конструкции, тем самым предотвращая растрескивание, вздутие и отслаивание покрытия.

Удобна в работе для маляров, легко распределяется по поверхности, снижая трудозатраты.

Простая в нанесении формула без разбрызгивания и подтеков.

Обладает высокой укрывистостью.

Разбавляется водой, экологически безопасна.

Не имеет резкого запаха во время нанесения.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется для нанесения на минеральные впитывающие поверхности перед первой окраской, а также перед повторной окраской старых окрашенных поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и самонесущей.

Удалить все виды загрязнений, пыль, масляные пятна и отслаивающиеся слои.

Для бетона, открытого бетона и новых оштукатуренных поверхностей необходимо выдержать период созревания 28 дней, после чего удалить непрочные частицы штукатурки с помощью скребка или аналогичных инструментов.

При необходимости выполнить ремонт и выравнивание поверхности.

После выполнения всех подготовительных работ **Aqusto Silan Primer** наносится валиком, кистью или методом безвоздушного распыления.

В жаркую погоду не рекомендуется наносить с 10:00 до 16:00.

Рекомендуется нанесение на теневые фасады.



Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Температура воздуха и поверхности должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Поверхность необходимо защищать от осадков, росы и замерзания.

Наша продукция должна наноситься на основания, выполненные в соответствии с **Общими строительными техническими условиями №26568 от 30.06.2007.**

Формы MSDS и TDS с подробной информацией по применению, охране труда и мерам безопасности доступны на сайте www.betekexport.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1

При наличии или риске высолообразования рекомендуется перед нанесением краски использовать **Betek Purakril Primer**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2

Поверхности, требующие шпаклевки:

Для цементных поверхностей, окрашиваемых впервые, необходимо смешать **Betek Exterior Paste** со свежим белым или серым цементом и водой в количестве 20% от массы.

Смесь наносится непосредственно на очищенные и увлажненные бетонные или оштукатуренные поверхности.

Для старых окрашенных поверхностей перед шпаклеванием необходимо нанести один слой фасадной грунтовки.

После нанесения ремонтной шпаклевки следует повторно нанести грунтовку и только затем переходить к окраске.

Готовые шпаклевки следует наносить слоем не более 1 мм для предотвращения растрескивания и сползания.

Поверхности, требующие ремонтного раствора:

Для выравнивания поверхности на 0–10 мм применяется **Betek Stako**, разведенный в пропорции 1 кг Betek Stako на 4 кг воды.

Если трещины имеют линейный характер, необходимо использовать стекловолоконную сетку шириной 10 см вдоль трещины.

При наличии множества трещин сетка шириной 10 см должна применяться по всем стыкам поверхности.

Стеклосетка должна располагаться на глубине около 1/3 общей толщины выравнивающего слоя.

В период между ремонтом цементными материалами и нанесением финишного слоя поверхность должна быть защищена от сильной росы и дождя.

В противном случае могут образоваться белые пятна. В таком случае поверхность увлажняется и наносится смесь **1 часть Betek Voxan 451 + 1 часть воды**.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Давление: 140 бар

Угол сопла: 50°

Размер сопла: 0,013"

Разбавление: 5%

РАЗБАВЛЕНИЕ

Для нанесения кистью и валиком разбавлять чистой водой на 10%.

При масштабных фасадных работах необходимо строго соблюдать одинаковое соотношение разбавления для предотвращения различий в оттенке.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C, 65% RH)

Нанесение финишного слоя: через 6–8 часов

РАСХОД

7–12 м² на 1 литр в один слой в зависимости от типа, впитываемости и структуры поверхности, а также желаемого рисунка.

Для точного расчета расхода рекомендуется выполнить контрольное нанесение.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке до 3 лет в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей.

После использования плотно закрыть крышку.

Данная техническая документация составлена на основе лабораторных данных, полученных в нормальных условиях. Для получения дополнительной информации, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право изменять данную информацию.

Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88