

YOG'OCHNI HIMOYALASH MAHSULOTLARI GURUHI

NIPPON PAINT GEL WOOD COLORANT

MAHSULOT TAVSIFI

Nippon Paint Gel Wooden Colorant — erituvchi asosidagi, tashqi ishlar uchun mo'ljallangan, gel tuzilishga ega yog'och rang beruvchi bo'lib, qulay surtishni ta'minlaydi.

XUSUSIYATLARI

Nippon Paint Gel Wooden Colorant gel tuzilishi tufayli surtish vaqtida tomchi va oqishlar hosil qilmaydi. U yupqa qatlam hosil qiladi va yog'ochning nafas olishini ta'minlaydi. Tashqi fasadlar uchun ishlab chiqilgan mustahkamlovchi vositadir. Bundan tashqari, u yog'ochni oldindan singdirish talab qilmasdan ranglaydi. Atrof-muhit ta'sirlariga, ultrabinafsha nurlarga va suvga chidamlilikni ta'minlaydi. Vertikal va shift yuzalarida, surtish qiyin bo'lgan joylarda qo'llashni osonlashtiradi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Tashqi yog'och yuzalarda, tashqi qoplamalarda va ayvonlarda qo'llaniladi. Shuningdek, eshik va deraza kabi yuzalarni singdirish va ranglash uchun ishlatilishi mumkin. Ichki xonalarda qo'llash tavsiya etilmaydi.

QO'LLASH

Nippon Paint Gel Wooden Colorant ni cho'tka yordamida **aralashtirmasdan va suyultirmasdan** surting. Rang beruvchini aralashtirganda uning gel tuzilishi vaqtincha yo'qoladi. Mahsulot tinch holatda qoldirilsa, gel tuzilishi tezda tiklanadi.

Mahsulotni **2–3 qatlam** qilib surting. Atrof-muhit harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi lozim.

Yog'och namligi **15% dan kam** bo'lishi kerak. Qatlamlar soni oshgani sari rangning to'qroq bo'lishini inobatga oling. Ish davomida qatlamlar soni bir xil bo'lishi lozim.

Keyingi ta'mirlash ishlarida zig'ir moyi, sintetik pasta va lakli gruntlardan foydalanishdan saqlaning.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish standartlari** ga muvofiq tayyorlangan yuzalarga qo'llanilishi lozim.

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor. **Suyultirmang.**

QURISH VAQTI (*20°C harorat va 65% nisbiy namlikda*)

Ikkinchi qatlamni surtish: **12 soatdan keyin**

(qurish vaqti namlik oshganda va harorat pasayganda uzayishi mumkin)

SARFI

Yog'och turi va singdirish qobiliyatiga qarab, **1 litr** mahsulot **11–14 m²** maydonni bir qatlamda qoplashi mumkin.

Rang va sarf yog'och turi, sirt holati, qatlamlar soni va qo'llash usuliga bog'liq holda farq qiladi. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi bajarilishi lozim.

YONG'INLANISH NUQTASI

< 41°C

SAQLASH

Yopiq qadoqda, salqin va quruq joyda **5–30°C** haroratda **2 yilgacha** saqlash mumkin. Muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalang. Ishlatilgandan so'ng darhol qadoqni mahkam yoping. Ochilgan mahsulot **24 soat ichida** ishlatilishi kerak.

Ushbu texnik varaq laboratoriya sharoitidagi ma'lumotlarga asoslangan. Ko'rsatilmagan masalalar bo'yicha texnik mutaxassislariga murojaat qiling. Noto'g'ri qo'llash oqibatida yuzaga keladigan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Kompaniya ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlaydi.

*Zarurat bo'lsa, sog'liq va xavfsizlik bo'yicha **MSDS** hujjatlariga murojaat qiling.*

Mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan va TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiq sertifikatlangan.