

SUV ASOSLI ICHKI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT ALIZA ICHKI DEVOR BO'YOG'I

MAHSULOT TAVSIFI

Nippon Paint Aliza — suv asosidagi, kuchaytirilgan formulali, yuqori sifatli akril emulsiyaga ega dekorativ ichki pardoz bo'yoqi. Maxsus tuzilmasi tufayli mukammal qoplama beradi.

XUSUSIYATLARI

- Oson va tez qo'llanadi
- Pufaklanmaydi
- Suv asosli

QO'LLANILADIGAN SIRT TURLARI

Quyidagi yuzalarga qo'llanadi:

- yangi yoki avval bo'yalgan/ suvalgan devor va shiftlar,
- gips, shpaklyovka, gipsokarton, beton plitalar, OSB,
- steklotkan (Stekloholst) yuzalar (gruntlanganidan so'ng).

QO'LLASH TARTIBI

- Yuzani kir, chang, qolip moyi va ko'chayotgan qatlamlardan tozalash.
- Yuzaning mustahkam, quruq va toza ekanligiga ishonch hosil qilish.
- Beton va yangi suvoq uchun 28 kunlik pishish muddati kutiladi.
- Ko'chayotgan gips qismlari tozalanadi.
- Kerak bo'lsa, sirt tekislanadi.

Eski bo'yalgan yuzalar uchun:

- Mayda zimpara bilan engil silliqlash.
- Agar erituvchi (solvent) asosli yuzadan suv asosli bo'yoqqa o'tayotgan bo'lsa, albatta gruntlash (**Transition Primer** yoki **Paste Primer**) kerak.

Yuqori singuvchan va chang beruvchi yuzalar (gips, ohak, oq bo'yoq, gazobeton):

- **Nippon Paint Plastic Interior Transparent Primer** — 1 qatlam, bosimsiz, faqat valikni bir marotaba pastga tushirib.
- Ohak ustiga bevosita bo'yash mumkin emas → tozalab, shaffof grunt surish kerak.

Ishlash harorati: +5°C...+30°C

Tavsiya:

- Saten gips kabi silliq yuzalarda — saten valik.
- Gruntlangan yoki qo'pol yuzalarda — plastik valik.

Airless (havo bosimsiz) purkash:

- Bosim: **120-140 bar**
- Burchak: **50°**
- O'lcham: **0.019"**
- Suv bilan suyultirish: **10%**

SUTULTIRISH

Cho'tka va valik bilan qo'llashdan oldin **25% toza suv** bilan suyultiriladi. Kamida **2 qatlam** qo'llash tavsiya etiladi.

QURISH VAQTI (20°C, 65% namlikda)

- Birinchi qurish: **30-60 daqiqa**
- Ikkinchi qat: **4–6 soat**
- To'liq qurish: **24 soat**

Muhim: 2-qavatni 4 soatdan oldin surish mumkin emas. Maksimal yopish qobiliyati — to'g'ri kutish va grunt qo'llash bilan ta'minlanadi.

SARFIYAT

1 litr bo'yoq **15–17 m²** maydonni 1 qat qoplaydi. Aniq sarfni aniqlash uchun test o'tkazish tavsiya etiladi.

SAQLASH

3 yil davomida yopiq qadoqda, sovuq va quruq joyda, quyosh nurisiz saqlanadi. Qo'llagandan so'ng qopqoq havo kirmaydigan qilib yopiladi.

-
- Yaltiroqlik: **To'liq matt**
 - Donadorlik: **mayda**
 - Yopuvchanlik: **2-sinf (7 m²/L)**
 - Nam ishqalanishga chidamlilik: **2-sinf**

Ushbu texnik varaq normal sharoitlarda laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida ko'rsatilmagan tafsilotlar uchun texnik xodimlarga murojaat qiling. Aks holda, ishlab chiqaruvchi kompaniya bilim yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar uchun javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur bo'lganda, mahsulotlar bilan bog'liq sog'liq, xavfsizlik va qayta ishlash xavflari hamda ehtiyot choralari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun Materiallar xavfsizligi ma'lumotlari varaqlariga qarang.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatiga bilan ishlab chiqarilgan.



TS 5808/2012 ga mos keladi



G bayonotiga mos keladi