

MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT DUCHESSE SATIN SOFT TOUCH SILK

MAHSULOT TAVSIFI

Suv asosidagi, akril smola asosida ishlab chiqarilgan, marvarid effektiga ega, baxmal va saten teksturali, ipakdek mat yaltiroqlikka ega dekorativ bo'yoq.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Nippon Paint Duchesse Satin Soft Touch Silk ni qo'llash uchun yuzaning shpaklyovka qilingan bo'lishi talab etiladi. Oldindan bo'yalgan, shisha tolali yoki devor qog'ozi yopishtirilgan yuzalardagi qoplamalar imkon qadar olib tashlanib, Nippon Paint Interior Paste bilan shpaklyovka qilinishi lozim.

QO'LLASH

Nippon Paint Duchesse Satin Soft Touch Silk qo'llaniladigan barcha yuzalar tekis, mustahkam, quruq,

toza va bo'yoqni ko'tara oladigan holatda bo'lishi kerak. Yuzalar majburiy ravishda Nippon Paint Interior Paste bilan shpaklyovka qilinadi. Shpaklyovkalangan yuzalar silliqlangandan so'ng, Nippon Paint Interior Paste Primer qo'llanib, yuzani tayyorlash jarayoni yakunlanadi.

Duchesse Satin Soft Touch Silk quyidagi usulda qo'llaniladi:

Nippon Paint Duchesse Satin Soft Touch Silk Calcino kelmasi yordamida qatlamlar orasida qurish vaqti berilgan holda 2 qatlam qilib tekis surtiladi. Uchinchi qatlam uchun mahsulot Calcino kelmasi bilan oldingi qatlamlarga nisbatan qalinroq qilib surtiladi va mahsulot qurib qolmasdan, shu kelmaning

pastki qismi yordamida **S** yoki **sakkizlik** shaklida harakatlar bilan naqsh beriladi.

Qo'llash ishlari **+10°C dan +35°C gacha** bo'lgan haroratda bajarilishi kerak. Duchesse Satin Soft Touch rang kartelasidan tashqari ranglar buyurtma qilinganda, qo'llash usuli sababli rang farqlari paydo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda sinov namunasi bajarilishi tavsiya etiladi.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Qurilish umumiy texnik shartlariga** muvofiq tayyorlangan asos yuzalarda qo'llanishi kerak.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Rang: Nippon Paint Duchesse Satin Soft Touch rang kartelasidan tanlanadi

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor.

QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

- Birinchi qatlam qurishi: **45 daqiqa**
- To'liq qurish: **24 soat**

SARF

Yuzaning shimuvchanligiga qarab, **1 litr** mahsulot bilan **3 qatlamda** o'rtacha **6,2–7,2 m²** maydon bo'yash mumkin. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov namunasi bajarilishi lozim.

SAQLASH SHAROITI

Ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ish tugagach, qadoq mahkam yopilishi kerak.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)****dan olishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.