

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА ПРОДУКЦИИ

NIPPON PAINT CHALKY - КРАСКА ДЛЯ ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Водоразбавляемая декоративная краска для внутренних работ на основе чёрной акриловой эмульсии, превращающая окрашенную поверхность в грифельную доску, на которой можно писать мелом.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Может наноситься на самонесущие оштукатуренные поверхности, пасту, гипс, МДФ, гипсокартон и ранее окрашенные поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно перемешать на низких оборотах до однородного состояния. Рекомендуется наносить минимум в **два слоя** валиком или кистью.

Перед нанесением:

Сатинированные оштукатуренные поверхности:

После шлифования и удаления пыли необходимо загрунтовать **Nippon Paint Interior Transparent Primer**.

Поверхности, обработанные пастой:

После шлифования и удаления пыли загрунтовать **Nippon Paint Interior Paste Primer**.

Ранее окрашенные поверхности:

Необходимо загрунтовать **Nippon Paint Interior Paste Primer**.

Перед нанесением поверхность должна быть очищена от масла, грязи и остатков краски. Поверхность следует слегка отшлифовать перед нанесением соответствующей грунтовки. Проблемы с адгезией могут возникнуть, если процесс завершён без шлифования и грунтования **Nippon Paint Interior Transition Primer** или **Nippon Paint Interior Paste Primer**.

На новые оштукатуренные внутренние поверхности, окрашиваемые впервые, следует наносить **Nippon Paint Interior Transition Primer** или **Nippon Paint Interior Paste Primer**. При использовании прозрачной грунтовки на таких поверхностях может образоваться стекловидная плёнка, так как грунтовка не впитывается. Финишная краска, нанесённая на такую плёнку, не будет обладать достаточной адгезией и толщиной, что приведёт к проблемам укрывистости.

Для старых оштукатуренных поверхностей с высокой впитываемостью и пылеобразованием, таких как сатиновая штукатурка, необходимо использовать **Nippon Paint Interior Transparent Primer** в один слой без расчёсывания и полировки. При использовании пигментированной грунтовки на таких поверхностях возможны проблемы с адгезией.

Перед нанесением грунтовки на ранее окрашенные поверхности, окрашенные водоразбавляемыми, силикон-модифицированными или растворительными красками, поверхность необходимо слегка отшлифовать. В противном случае возможны проблемы с адгезией.

Не наносить непосредственно на известковые поверхности. Максимально очистите известковый слой металлической щёткой или механическим способом, удалите пыль и нанесите **Nippon Paint Interior Transparent Primer** в один слой без расчёсывания и полировки. При использовании пигментированной грунтовки на таких впитывающих поверхностях возможны проблемы с адгезией.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для очистки меловых надписей используйте ластик для грифельных досок. Поверхность можно протереть слегка влажной тканью. Не используйте готовые влажные салфетки или салфетки с высоким содержанием спирта. При первой очистке часть краски может остаться на ткани — это не влияет на эксплуатационные свойства и со временем уменьшается.

Наша продукция должна наноситься на основания, выполненные в соответствии с **Общими строительными стандартами (General Construction Specifications) № 26568** от 30.06.2007.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой до **5%**.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)

Высыхание на касание: **10–15 минут**

Межслойная сушка: **4–6 часов**

Полное высыхание: **24 часа**

(в зависимости от температуры и влажности)

РАСХОД

50–80 мл/м² в один слой, в зависимости от поверхности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Может храниться **2 года** в сухом и прохладном месте.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Xi — раздражающее вещество.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

H317 Может вызывать аллергические кожные реакции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 При необходимости медицинской помощи иметь при себе упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать этикетку.

P261 Избегать вдыхания пыли/паров/газа/аэрозоля/тумана.

P280 Использовать защитные перчатки.

P362+P364 Снять загрязнённую одежду и выстирать перед повторным использованием.

P333+P313 При появлении раздражения или сыпи обратиться за медицинской помощью.

P321 Требуется специальное лечение (см. этикетку).

P501 Утилизировать содержимое/тару в соответствии с местными, региональными, национальными и международными нормами.

Примечания

Данный технический паспорт подготовлен на основе лабораторных данных, полученных при нормальных условиях. За информацией, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственность за неудовлетворительные результаты, возникшие вследствие недостатка информации. Наша компания сохраняет за собой право изменять данную информацию. При необходимости получения дополнительной информации о безопасном обращении, рисках для здоровья и безопасности, а также мерах предосторожности, связанных с продуктом, следует обращаться к паспортам безопасности материала (ПБМ).

Этот продукт произведен компанией Betek A.Ş. с сертификатом соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002