

Filli Boya Super Selülozik Mat Bo'yoq – NL 604.XX

TARIF

Bir komponentli, selülozik asosli, tez quriydigan, yaxshi yoyilishga ega, yuqori qoplovchanlikka ega yakuniy qatlam mat bo'yoqdir.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda Filli Boya Selülozik Astar surtilgan MDF va yog'och yuzalarda himoya ta'minlash va dekorativ ko'rinish olish uchun qo'llanadi.

YUZANI TAYYORLASH

Qo'llash usuli va yog'och turiga qarab, yog'och yuzasi mos tarzda tozalanadi va quritiladi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,12 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: $100 \pm 5 \text{ KU}$ (25°C)
- Qo'llash yopishqoqligi: 14–16 s (20°C , DIN4)
- Qattiq modda miqdori: $49 \pm 1\%$
- Yaltiroqlik darajasi (gloss): Mat-10 $\rightarrow$ 10–15 gloss

ARALASHMA NISBATI

Mahsulot	Miqdor
Filli Boya Super Selülozik Mat Bo'yoq (NL 604.XX)	100 qism
Filli Boya Super Selülozik Tiner (NT 605)	100 qism

QO'LLASH TAVSIYALARI

- Yuzalar chang, kir va yog'dan tozalangan bo'lishi shart.
- Qatlamlar orasida **10–15 daqiqa** kutish tavsiya etiladi.

Qo'llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich

Qo'llash yopishqoqligi: 13–15 s (20°C , DIN4)

Sharoit: $15^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$, 40–70% RH

Qo'llash miqdori: 200–250 g/m²

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo'l tekkizish darajasi: 10 daqiqa
- Taxlash darajasi: 24 soat

SARFIYAT

1 kg Selülozik Mat Bo'yoq bilan bir qatlamda **10–12 m²** maydon qoplanadi. Aniq sarfni belgilash uchun sinov namunasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, 5°C–30°C oralig'idagi, yong'inga qarshi choralar ko'rilgan joyda saqlanishi kerak.

MAHSULOTGA OID SINOV STANDARTLARI

Sinov standarti/manbasi	Laboratoriya nomi	Belgi	Hisobot	Hisobot raqami
Ushbu standart: o'yinchoqlar bilan o'ynaydigan bolalar yetib bora olmaydigan materiallar bundan mustasno, o'yinchoq qismlaridan va o'yinchoq materiallaridan turli og'ir metallarning o'tishi (migratsiyasi) uchun talablar va sinov usullarini qamrab oladi.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.		O'tkazilgan tahlillar natijasida, mahsulot tarkibi EN 71/3 standarti bo'yicha ko'rsatilgan shartlarga muvofiq og'ir metallarning mavjudligi yoki mavjud emasligini ko'rsatadi.	TR1923536

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.