

SUV ASOSLI TASHQI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT AQUATIC TEXTURE - SILIKONLI TEKSTURALI TASHQI QOPLAMA

MAHSULOT TAVSIFI

Silikon emulsiyasi asosida ishlab chiqarilgan, valik yoki purkash usuli bilan tekstura berilishi mumkin bo'lgan tashqi fasadlar uchun yakuniy qoplama bo'yog'i.

XUSUSIYATLAR

Nippon Paint Aquatic Texture yuqori darajadagi havo o'tkazuvchanlikka ega. Silikon tuzilmasidagi g'ovaklar tufayli devor ichidagi namlik erkin bug'lanib chiqadi, bu esa qoplamaning ko'chib tushishini oldini oladi.

Qoplama yomg'irga chidamli va suvni qaytaruvchi xususiyatga ega bo'lib, devorlarni doimo quruq saqlashga yordam beradi. Natijada yuzada ifloslanish, mog'or va mox hosil bo'lish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi.

Mahsulot yuqori yopishish (aderans) xususiyatiga ega. Turli turdagi valiklardan foydalanish orqali turli xil dekorativ teksturalarni hosil qilish mumkin.

QO'LLANILADIGAN SIRT TURLARI

Quyidagi yuzalarda qo'llanilishi mumkin:

- Suvoq
- Beton
- Ochiq beton
- Beton plitalar
- MDF
- OSB
- Rangi o'chgan, ammo hali mustahkam bo'lgan eski bo'yalgan yuzalar

QO'LLASH TARTIBI

- Yuza mustahkam, quruq, toza va o'zini ko'tara oladigan holatda bo'lishi kerak. Agar yuzani tekislash yoki ta'mirlash zarur bo'lsa, **Nippon Paint Exterior Paste** mahsulot yorlig'iga muvofiq qo'llaniladi.
- Nippon Paint Aquatic Texture qo'llashdan oldin yuzaga **Nippon Paint Silicone Exterior Primer** surtilishi lozim. Astar qurigach, mahsulot tashqi fasad valigi yoki qo'y junli (lambskin) valik bilan bir tekis yoyiladi va yakuniy naqsh **koral valik** yordamida hosil qilinadi. Agar purkash usulida qo'llansa, purkagandan so'ng koral valik bilan tekstura berilishi mumkin.
- Agar harorat **+25°C dan yuqori** bo'lsa, **10:00–16:00** oraliqida qo'llash tavsiya etilmaydi, soyali fasadlarda ishlash ma'qul. Standart tekstura olish va materialdagi suvning tez bug'lanib ketishini oldini olish uchun zarur sharoitlar ta'minlanishi kerak.

- Qo'llash vaqtida sirt harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi lozim. Beton, ochiq beton va yangi suvoqlangan yuzalarda **28 kunlik qotish muddatiga** amal qilinadi. Bo'sh suvoq zarrachalari skrebok yoki shunga o'xshash usullar bilan olib tashlanadi. Zarur bo'lsa, yuzani ta'mirlash va tekislash ishlari bajariladi.
- Bo'yash va qurish jarayonida yuzalar yomg'ir va sovuqdan himoyalaniishi kerak. Kuchli shamolda yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida qo'llash tavsiya etilmaydi. Ish tugagach, barcha asbob-uskunalar suv bilan yuviladi.
- Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Qurilish Umumiy Texnik Shartlariga** muvofiq tayyorlangan asoslarda qo'llanilishi kerak.

OGOHLANTIRISH: Agar bo'yoq ostidagi tsement asosli materiallar to'liq qurimasdan bo'yoq surtilsa yoki yuzalar bo'yashdan oldin yomg'ir, shudring yoki sovuqqa duchor bo'lgan bo'lsa, yuzada tuz chiqishi va oq dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli tsement asosli materiallarning qotish muddatiga amal qilinishi va bunday ta'sirlarga uchragan yuzalar to'liq quritilgandan so'nggina bo'yoq qo'llanishi kerak.

Airless (havo bosimsiz) purkash:

- Bosim: **200 bar**
- Burchak: **50°**
- O'lcham: **0.047"**
- Suyultirish: **Tayyor, suyultirilmaydi**

SUTULTIRISH

Tayyor mahsulot. **Suyultirilmaydi.**

QURISH VAQTI (20°C, 65% namlikda)

- Qo'l tekkanda qurishi: **30–45 daqiqa**
- To'liq qurishi: **24 soat**

SARFIYAT Sirt turi, singuvchanligi, tuzilishi va tanlangan naqshga bog'liq holda 0,8–1,3 m²/kg. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov qo'llash tavsiya etiladi.

SAQLASH

3 yil davomida yopiq qadoqda, sovuq va quruq joyda, quyosh nurisiz saqlanadi. Qo'llagandan so'ng qopqoq havo kirmaydigan qilib yopiladi.

TEXNIK SINFLAR

- Yaltiroqlik: **G3 sinf**
- Quruq plyonka qalinligi: **E3 sinf**
- Don o'lchami: **S2 sinf**
- Suv bug'i o'tkazuvchanligi: **V1 sinf**
- Suv o'tkazuvchanligi: **W2 sinf**
- Yoriqlarni yopish qobiliyati: **A0 sinf**
- CO₂ o'tkazuvchanligi: **C0 sinf**

Ushbu texnik varaq normal sharoitlarda laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida ko'rsatilmagan tafsilotlar uchun texnik xodimlarga murojaat qiling. Aks holda, ishlab chiqaruvchi kompaniya bilim yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar uchun javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur bo'lganda, mahsulotlar bilan bog'liq sog'liq, xavfsizlik va qayta ishlash xavflari hamda ehtiyot choralari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun Materiallar xavfsizligi ma'lumotlari varaqlariga qarang.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatini bilan ishlab chiqarilgan.



TS 7847 ga mos keladi



TSE

G bayonotiga mos keladi