



СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРОДУКТОВ

BETEK MATT SYNTHETIC PAINT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Матовая декоративная финишная краска для внутренних работ на основе алкидной смолы. Не содержит свинец.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Образует матовое покрытие с высокой укрывистостью и отличной растекаемостью по поверхности.

Благодаря лёгкой структуре для разравнивания не оставляет следов кисти и валика и не образует подтёков.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Используется в качестве защитного и декоративного финишного покрытия на внутренних поверхностях из бетона, открытого бетона, штукатурки, цементных плит, гипсокартона, OSB, MDF, древесины, железа, стали и листового металла при условии применения соответствующих грунтовок.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть ровной, прочной и пригодной для удержания грунта и финишной краски.

Очистите поверхность от загрязнений, ржавчины, пыли, жировых пятен и отслаивающихся слоёв. При необходимости выполните ремонт поверхности.

Соблюдайте сроки выдержки для бетона, открытого бетона и свежей штукатурки (28 дней).

Перед грунтованием старых окрашенных поверхностей на водной или растворительной основе отшлифуйте их мелкозернистой наждачной бумагой. После шлифования очистите поверхность и нанесите синтетический грунт.

Деревянные (массив) поверхности:

Нанесите Betek Impregnation Care.

При необходимости ремонта после пропитки нанесите синтетическую шпаклёвку.

После шпаклевания снова загрунтуйте синтетическим грунтом и переходите к нанесению Betek Matt Synthetic Paint.

Новые оштукатуренные поверхности:

После зачистки и шлифования нанесите Synthetic Primer поверх Betek Primer.

Пылящие и/или сильно впитывающие поверхности

(штукатурка, известь, побелка, низкокачественные поверхности, окрашенные пластиковой



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



краской, газобетон):

Не наносить краску без предварительного применения прозрачных грунтовок (Betek 1/7 Concentrated Primer, Gypsum Primer) и последующего нанесения синтетического грунта. После высыхания грунта нанесите Betek Matt Synthetic Paint в 2 слоя.

Железо, сталь и листовой металл:

Очистите поверхность и нанесите Betek Antirust в 2 слоя.

Оцинкованная сталь, алюминий, медь, цинк:

Нанесите Betek Astarix, затем Betek Matt Synthetic Paint.

Во время нанесения и до полного высыхания температура поверхности и окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +30°C.

Защитите поверхности от мороза.

Наносить кистью, валиком или распылителем.

При нанесении кистью или валиком использовать два слоя с интервалом 24 часа.

Инструменты очищать сразу после работы с помощью Betek Synthetic Thinner.

Формы MSDS и TDS доступны на сайте www.betekexport.com.

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Давление: 140 бар

Угол сопла: 50°

Размер сопла (дюймы): 0,013"

Разбавление: 10% по объёму

РАЗБАВЛЕНИЕ

Разбавлять на 5–10% с использованием Betek Synthetic Thinner для нанесения кистью или валиком.

При безвоздушном распылении допускается нанесение в один слой при условии достижения необходимой толщины плёнки при разбавлении 10% Betek Synthetic Thinner.

Использование растворителей других марок может привести к вспучиванию, усадке, растрескиванию и нарушению высыхания покрытия.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C, 65% RH)

Высыхание на отлип: 2–3 часа

Нанесение следующего слоя: 24 часа

Примечание: Максимальная укрывистость достигается при соблюдении времени выдержки и правильном грунтовании поверхности.

РАСХОД

10–14 м²/л в один слой в зависимости от типа, впитываемости и структуры поверхности.

Для точного расчёта рекомендуется пробное нанесение.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ

43°C

ХРАНЕНИЕ

Хранить не менее 3 лет в закрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте, защищённом от мороза и прямых солнечных лучей.

Для безопасного хранения остатков краски добавьте небольшое количество использованного растворителя до полного покрытия поверхности краски либо плотно закройте крышку и переверните упаковку на 180° 1–2 раза.

ОПАСНОСТЬ

Хп — вредно для здоровья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

H226 Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.

H304 Может привести к летальному исходу при проглатывании и попадании в дыхательные пути.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 При необходимости медицинской помощи иметь при себе упаковку или этикетку.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать этикетку.

P210 Держать вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Не курить.

P241 Использовать взрывозащищённое электрооборудование и вентиляцию.

P301+P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять загрязнённую одежду и промыть кожу водой.

P405 Хранить под замком.

P501 Утилизировать содержимое и тару согласно нормативам.

ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Растворитель нефти (нефтяной), среднеалифатический

Нафта (нефтяная), гидроочищенная тяжёлая

Нафта (нефтяная), гидродесульфурованная тяжёлая

Растворитель нефти (нефтяной), лёгкие ароматические фракции

Данная техническая документация составлена на основе лабораторных данных, полученных в нормальных условиях. Для получения дополнительной информации, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право изменять данную информацию.

Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88