

SUV ASOSLI ICHKI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT ICHKI PASTA

MAHSULOT TAVSIFI

Akril sopolimer asosidagi ichki emulsiya tekislovchi pastadir.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Beton, mineral asosli suvoq bilan qoplangan, avval bo'yalgan va qo'pol ichki devor yuzalarini tekislashda, shuningdek cho'kish natijasida hosil bo'lgan yoriqlarni to'ldirishda ishlatiladi.

QO'LLASH

Nippon Paint Interior Paste ishlatishga tayyor mahsulotdir.

Qo'llashdan oldin sirt chang, kir va yog'dan tozalangan bo'lishi, bo'rtmalar ehtiyotkorlik bilan olib tashlanishi va sirt quruq bo'lishi kerak.

Ichki pasta quyidagi hollarda qo'llanadi:

- **Kam emuvchi va chang chiqarmaydigan qo'pol mineral ichki yuzalar** — ularning ustiga Nippon Paint Interior Transition Primer yoki Nippon Paint Interior Paste Primer qo'llangandan so'ng.
- **Yuqori darajada emuvchi va chang chiqadigan yuzalar** — Nippon Paint Interior Transparent Primer qo'llangandan so'ng.

Nippon Paint Interior Paste pasta har bir qatlam qurishini kutgan holda, 1 mm qalinlikda sirt silliqlanguncha shpatel va moslashuvchan po'lat yopqich yordamida qo'llanishi kerak.

Qatlamlar orasidagi qurish vaqti: **2–4 soat**.

To'liq silliqlash uchun sirt **24 soatdan keyin** tayyor bo'ladi.

Mos gruntovka ishlatilgan taqdirda, barcha turdagi bo'yoqlar qo'llanishi mumkin.

Qo'llash vaqtida atrof-muhit va sirt harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi kerak.

Yangi pasta qo'llangan yuzalar kuchli shamol va quyosh nurlaridan himoyalaniishi lozim.

Ish tugagach, ishlatilgan asboblarni suv bilan yuvilishi kerak.

Mahsulotlarimiz 30.06.2007 yil, 26568-sonli Umumiy Qurilish Texnik Shartlariga muvofiq tayyorlangan yuzalarda qo'llanishi lozim.

SUTULTIRISH

Ishlatishga tayyor.

QURISH VAQTI (20°C, 65% nisbiy namlikda)

- Qo'l tekkanda qurish: **1 soat**
- To'liq qurish: **24 soat**

DIQQAT:

Yuqori namlik va past haroratda qurish vaqti uzayishi mumkin.

SARFIYAT

500–1500 g/m² bir qatlamda, sirt turi, emuvchanligi va tuzilishiga qarab.

1 kg mahsulot bilan **0,75–2 m²** maydon pastalanadi.

Aniq sarfiyatni aniqlash uchun sinov qo'llanmasi bajarilishi kerak.

SAQLASH

3 yil davomida yopiq qadoqda, sovuq va quruq joyda, quyosh nurisiz saqlanadi. Qo'llagandan so'ng qopqoq havo kirmaydigan qilib yopiladi.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlarda laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida ko'rsatilmagan tafsilotlar uchun texnik xodimlarga murojaat qiling. Aks holda, ishlab chiqaruvchi kompaniya bilim yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar uchun javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur bo'lganda, mahsulotlar bilan bog'liq sog'liq, xavfsizlik va qayta ishlash xavflari hamda ehtiyot choralari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun Materiallar xavfsizligi ma'lumotlari varaqlariga qarang.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatini bilan ishlab chiqarilgan.