



ДЕКОРАТИВНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

BETEK SUPER PLUS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Betek Super Plus — высококачественная декоративная финишная краска для внутренних работ на основе акрилового сополимера, водно-дисперсионная, с матовой поверхностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высокой водостойкостью, отличной укрывистостью и образует матовое, гладкое покрытие. Хорошо сцепляется с поверхностью нанесения. Имеет высокую паропроницаемость. Не пузырится и не отслаивается. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически безопасной.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Краска Betek Super Plus наносится после грунтования на внутренние новые и ранее окрашенные или оштукатуренные стены и потолки, а также на поверхности из штукатурки, шпаклевки, гипсокартона, цементных плит, OSB и стеклохолста.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть ровной, прочной и пригодной для удержания грунтовки и финишной краски. Перед нанесением удалите все виды загрязнений, пыль, жировые пятна и непрочные слои, при необходимости выполните выравнивание поверхности.

Для бетонных, открытых бетонных и новых оштукатуренных поверхностей необходимо выдержать период созревания **28 дней**.

Ранее окрашенные поверхности (на водной или растворительной основе) перед грунтованием необходимо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Для новых оштукатуренных поверхностей, окрашиваемых впервые, используйте **Betek Primer**.

На сильно впитывающих и пылящих поверхностях (штукатурка, известь, побелка, газобетон) нанесите **Betek Gypsum Primer** или **Betek 1/7 Concentrated Primer** в **один слой**, без прочесывания и полировки, чтобы не образовалась стекловидная пленка.

Не наносите краску непосредственно на известь.

На сильно загрязненных поверхностях для повышения укрывистости рекомендуется сначала нанести **1 слой** краски, скрывающей пятна, затем **1–2 слоя** финишной краски.

Во время нанесения и до полного высыхания температура поверхности и окружающей среды должна находиться в диапазоне **от +5°C до +30°C**, поверхность необходимо



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



защищать от замерзания.

Наносить кистью, валиком или распылителем.

Формы **MSDS** и **TDS** с подробной информацией по применению, охране труда и технике безопасности доступны на сайте www.betekexport.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЕ ГРУНТОВКИ

При нанесении Betek Primer или Betek 1/7 Concentrated Primer на впитывающие и пылящие поверхности (штукатурка, известь, побелка, газобетон) наносите **одним слоем**, без прочесывания и полировки.

При нанесении на старые окрашенные поверхности без пылеобразования или поверхности с клеем/пастой образуется стекловидная пленка. Даже при нанесении 7–8 слоев финишной краски могут возникнуть проблемы с укрывистостью, растрескиванием и адгезией. В таком случае необходимо полностью удалить стекловидный слой путем шлифования и очистки.

ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТОВКИ

Используйте **Betek Primer** как грунтовку или переходную грунтовку на поверхностях, ранее окрашенных водными или растворительными красками. При нанесении на сильно впитывающие поверхности связующее вещество впитывается, что приводит к запыленности и дефектам покрытия.

ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШПАКЛЕВКУ

Если поверхность будет выравниваться шпаклевкой, нанесите прозрачную грунтовку без прочесывания (одним прокатом валика вниз). После этого нанесите подходящую шпаклевку, затем пигментированную грунтовку и финишную краску.

При нанесении штукатурки на старую краску поверхность необходимо насекачать, иначе финишное покрытие может отслоиться вместе со штукатуркой.

ОЧИСТКА ИЗВЕСТИ И СЛАБЫХ СЛОЕВ

Удалите непрочные старые слои краски и известь под покрытием металлической щеткой, скребком или механическими средствами. Допускается очистка струей воды под давлением до **250 бар** после предварительного тестирования. Без теста высокое давление может повредить поверхность.

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Давление: **120-140 бар**

Угол сопла: **50°**

Размер сопла: **0,019”**

Разбавление: **10%**

РАЗБАВЛЕНИЕ

При нанесении кистью и валиком рекомендуется наносить в два слоя после разбавления чистой водой до **25%**.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C и относительная влажность 65%)

Высыхание на касание: **30–60 минут**

Межслойная выдержка: **4-6 часов**

Полное высыхание: **24 часа**

(время высыхания может увеличиваться при высокой влажности и низкой температуре)

Примечание: нанесение второго слоя допускается не ранее чем через 4 часа. Максимальная укрывистость достигается при соблюдении времени выдержки и использовании грунтовки. Поверхности должны быть защищены от замерзания до полного высыхания.

РАСХОД

В зависимости от типа и впитывающей способности поверхности 1 литр краски покрывает 13–17 м² в один слой. Для точного определения расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке до **3 лет** в сухом и прохладном месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей. После использования плотно закрыть крышку.

ОПАСНОСТЬ

Xi — раздражающее вещество.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи.

P101–P501 — согласно маркировке и требованиям безопасности.

Поскольку данный технический паспорт обычно основан на лабораторных данных, по вопросам, которые недостаточно подробно изложены выше, следует обращаться к техническому персоналу.

В противном случае ошибки, возникшие вследствие недостатка информации, не возлагают ответственность на производителя. Компания оставляет за собой право изменять данную информацию.

Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88