



## ГРУППА ДЕКОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### BETEK PANZER PRIMER

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Betek Panzer Primer — это фасадная грунтовка на основе **Silicone-grafted® Frontier Polymer®**, с высоким содержанием пигментов, высокой укрывистостью, адгезией и проникающей способностью.

Грунтовка обеспечивает **максимальную защиту от побеления**, возникающего в результате щелочных высолов на фасадах, благодаря эффекту **Micamer® Protection Effect**.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффект **Micamer® Protection Effect** обеспечивает максимальное предотвращение выхода растворённых щелочных солей на поверхность краски и появления белёсых пятен.

Это достигается за счёт слоистой (ламинарной) структуры, образуемой специальными миканитовыми наполнителями, используемыми в формуле грунтовки.

Благодаря этой специальной формуле, разработанной для защиты от высолов, и использованию связующего на основе **Frontier Polymer Technology®**, обеспечивается не только высокая адгезия, но и формируется прочный связующий мост между поверхностью и последующими слоями краски.

Грунтовка снижает расход краски.

Высокая паропроницаемость позволяет влаге, находящейся внутри основания, свободно выходить наружу.

Предотвращает неравномерное впитывание финишной краски поверхностью.

#### ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Betek Panzer Primer применяется на акриловых и минеральных основаниях, штукатурке, бетоне, открытом бетоне, бетопане, выцветших, но прочных старых окрашенных поверхностях, а также на поверхностях типа террацит.

Все дефекты поверхности должны быть максимально тщательно устранены.

Для финишных красок с предупреждением о низкой укрывистости Betek Panzer Primer рекомендуется колеровать в тон финишной краски и наносить в соответствии с системными рекомендациями.

#### НАНЕСЕНИЕ

Основание должно быть прочным, сухим, чистым и самонесущим. Поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, масляных загрязнений, плесени и непрочных слоёв.

На бетонных, открытых бетонных и новых оштукатуренных поверхностях необходимо выдержать период твердения **28 дней**, предварительно удалив непрочные частицы



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



штукатурки механическим способом.

На новых штукатурках дополнительно требуется выждать **4 недели**.

При необходимости поверхность следует отремонтировать. В зависимости от глубины дефектов и перепадов уровня применяются ремонтные составы **Stako** и/или фасадная шпаклёвка **Betek Exterior Paste**.

После завершения подготовительных работ **Betek Panzer Primer** наносится валиком, кистью или методом безвоздушного распыления.

В жаркую погоду не рекомендуется наносить материал с **10:00 до 16:00**. Предпочтительно работать на затенённых фасадах.

Продукция должна наноситься на основания, выполненные в соответствии с **Общими техническими условиями для строительства № 26568 от 30.06.2007** и всеми действующими приложениями.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### Предупреждение 1

Во время нанесения и высыхания температура окружающей среды и поверхности должна находиться в диапазоне **+5°C – +30°C**. Не допускается воздействие осадков, росы и мороза.

### Предупреждение 2

На поверхностях с высоллами или риском их появления **Betek Panzer Primer** должен применяться **перед всеми фасадными продуктами Betek**.

### Предупреждение 3

#### Поверхности, требующие шпаклевания:

Для цементных оснований, окрашиваемых впервые, в **Betek Exterior Paste** добавляют свежий белый или серый цемент и воду (до **20% по массе**) до консистенции «бозы». Смесь тщательно перемешивают низкооборотным миксером и наносят непосредственно на очищенные и увлажнённые бетонные или оштукатуренные поверхности.

При шпаклевании старых окрашенных поверхностей предварительно наносится один слой фасадной грунтовки. После ремонта поверхность снова грунтуется и затем окрашивается. Готовые шпаклёвки наносятся слоем не более **1 мм** для предотвращения растрескивания и провисания.

## БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Давление: **140 бар**

Угол сопла: **50°**

Размер сопла: **0,013”**

Разбавление: **5%**



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



## РАЗБАВЛЕНИЕ

Разбавлять чистой водой не более чем на **15%**.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C, 65% RH)

Нанесение финишной краски: **через 6–8 часов**

## РАСХОД

**7–13,3 м<sup>2</sup>/л** в один слой в зависимости от типа, впитывающей способности, текстуры поверхности и желаемого декоративного эффекта.

На сильно текстурированных поверхностях (набрызг-штукатурка, гребённая мозаика, крупнозернистая текстура и т.п.) расход увеличивается в среднем на **40%**.

Для точного определения расхода необходимо выполнить пробное нанесение.

## ХРАНЕНИЕ

Срок хранения — **3 года** в закрытой упаковке в сухом прохладном месте, защищённом от мороза и солнца.

*Данная техническая документация составлена на основе лабораторных данных, полученных в нормальных условиях. Для получения дополнительной информации, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право изменять данную информацию.*

Данный продукт произведён компанией **Betek A.Ş.**, имеющей сертификаты соответствия стандартам **TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002** и **TS EN ISO/IEC 27001**.



ООО "COLORLAB"  
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88