

MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT DUCHESSE SATIN EXTERIOR

MAHSULOT TAVSIFI

Suv asosidagi akril sopolimer qo'shilgan, tashqi ishlar uchun mo'ljallangan, yaltiroq, yarim shaffof dekorativ finish emulsiya bo'yoq; metall effektga ega.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Nippon Paint Duchesse Satin Exterior hech qachon silliq yuzalarga qo'llanilmasligi kerak. Donador, akril yoki mineral qoplamali tayyorlangan yuzalarga qo'llanilishi lozim.

QO'LLASH

Mahsulotning tashqi ko'rinishi, yorqinligi va rangi qo'llaniladigan yuzaning materiali va rangiga qarab farq qiladi.

Birinchi marta bo'yalayotgan yuzalar va eski bo'yoqli yuzalar uchun: Nippon Paint Silicone Exterior Primer bilan gruntlangan yuzaga, yakuniy qatlam rangiga mos rangdagi Nippon Paint Aquatic Grained

birinchi qatlam sifatida qo'llaniladi. Agar asos yuzasi teksturali bo'lsa, grunt dan so'ng yuqori qatlam rangiga mos Nippon Paint Aquatic Silicone Exterior Paint bilan bo'yash kerak. Bo'yoq tashqi ishlar uchun mo'ljallangan valik bilan qo'llaniladi.

Erta qurib qolish natijasida yuzaga keladigan muammolarning oldini olish uchun bo'yoqni to'g'ridan-

to'g'ri quyosh nuri ostida, kuchli shamolda yoki noqulay ob-havo sharoitlarida qo'llamaslik kerak.

Qo'llash vaqtida yuzaning va atrof-muhitning harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishiga e'tibor bering. Bo'yoq katta brigada tomonidan surtilishi va yuzalar tabiiy choklar bo'yicha to'liq yakunlanishi

kerak.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish texnik shartlariga** muvofiq tayyorlangan yuzalarda qo'llanilishi kerak.

OGOHLANTIRISH: +10°C dan +30°C gacha bo'lgan haroratda qo'llang. Suyultirishga ruxsat berilmaydi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Rang: Nippon Paint Duchesse Satin Exterior rang jadvalidan tanlanadi
- Zichlik: **1,05 ± 0,05 kg/l**

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor.

QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

- Birinchi qatlam qurishi: **45 daqiqa**
- To'liq qurish: **24 soat**

SARF

Yuzaning holatiga qarab, bir qatlamda **80–110 ml/m²**. **1 litr** bo'yoq bilan bir qatlamda **9–12 m²** maydon bo'yash mumkin. Aniqlik sarfni aniqlash uchun sinov namunasini bajarish tavsiya etiladi.

SAQLASH SHAROITI

Ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ish tugagach, qadoq mahkam yopilishi kerak.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)****dan olishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.