



ICHKI ISHLAR UCHUN DEKORATIV SUV ASOSIDAGI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK MOMENTO DEEP

MAHSULOT TAVSIFI

To'liq mat ko'rinishga ega bo'lgan, silikon emulsiyasi asosidagi dekorativ ichki finish bo'yoq.

XUSUSIYATLARI

Suv asosidagi, yuqori bug' o'tkazuvchanlikka ega bo'yoq. Yuzaga yaxshi singadi, yorilmaydi, pufaklanmaydi va ko'chmaydi. Yuqori sifatli pigmentlar tufayli ranglar xiralashmaydi, a'lo darajada oppoq rang va yuqori yopuvchanlikni ta'minlaydi. Ishqalanishga nisbatan juda yuqori chidamlilikka ega. Yuqori yoyilish qobiliyati tufayli mehnat sarfini kamaytiradi. Qo'llash vaqtida bezovta qiluvchi hid chiqarmaydi. To'liq mat va silliq sirt hosil qiladi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Betek Momento Deep satin suvoq, shpaklyovka va grunt bilan tayyorlangan yuzalarda, yangi va tekis ichki devor va shiftlarda, avval bo'yalgan va rangi o'chgan yuzalarda, shuningdek shisha tolali matolar va bo'yash uchun mo'ljallangan oboylarda ustki qatlam sifatida qo'llaniladi.

QO'LLASH

Bo'yoq surtiladigan yuzalar tekis, mustahkam, quruq, toza va bo'yoqni ushlab tura oladigan bo'lishi kerak. Yuzalar barcha turdagi kir, chang, mog'or, yog'li iflosliklar va bo'sh qatlamlardan tozalanib, mustahkam va o'z-o'zini ushlab tura oladigan holatga keltirilishi lozim. Bo'yash mos grunt bilan gruntlangandan keyin bajariladi. Qo'llash vaqtida atrof-muhit va sirt harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi kerak. Cho'tka, valik yoki purkash usuli bilan qo'llaniladi.

Yangi suvoqlangan va birinchi marta bo'yaladigan ichki yuzalarda **Betek Primer** yoki **Betek Lux Primer** qo'llaniladi. Agar bunday yuzalarda shaffof gruntlar ishlatilsa, grunt yuzaga singmasligi sababli sirtida shishasimon qatlam hosil bo'ladi. Bu holatda finish bo'yoq yetarli yopuvchanlik va qalinlik hosil qila olmaydi.

Kuchli singdiruvchi va ko'p chang chiqaradigan eski suvoqlangan yuzalarda (masalan, satin suvoq) **Betek Gypsum Primer** yoki **Betek 1/7–1/10 Concentrated Primer** (tavsiya etilgan suyultirish 1/7) **bitta qatlam** qilib, taramasdan va silliqalmasdan qo'llaniladi. Bunday yuzalarda pigmentli gruntlardan foydalanilsa, yopishish muammolari yuzaga kelishi mumkin.

Avval suv asosidagi, silikon qo'shimchali yoki erituvchi asosidagi soft-mat, ipak-mat, yarim-mat va yaltiroq bo'yoqlar bilan bo'yalgan yuzalarni gruntlashdan oldin butun yuzani yengil zimparalash shart. Zimparalashsiz **Betek Primer** yoki **Betek Lux Primer** qo'llansa, yopishish buzilishi mumkin.

G'adir-budir, mashinali va satin suvoq ishlarida ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga rioya qilingan holda, suvoq ishlari tugallangan yuzalarga shaffof gruntlar (**Betek Gypsum Primer, Betek 1/7–1/10 Concentrated Primer**) taramasdan va silliqalmasdan qo'llanadi, valik yuzadan faqat **bir marta** o'tkaziladi.

Keyin pigmentli gruntlar oraliq qatlam sifatida qo'llanadi va ustki bo'yoq kamida **ikki qatlam** qilib cho'tka yoki valik bilan (yoki bezhavo purkashda **bir qatlam**) surtiladi.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Ohak ustiga bevosita qo'llamang. Ohak qatlamini metall cho'tka yoki spiral mexanizm yordamida maksimal darajada olib tashlang, changni tozalang va **Betek Gypsum Primer** ni bitta qatlam qilib, taramasdan va silliqalmasdan qo'llang. Bunday yuzalarda pigmentli grunt ishlatilsa, yopishish muammolari yuzaga kelishi mumkin.

Mahsulotlar **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Qurilish uchun umumiy texnik shartlar** ga muvofiq tayyorlangan asoslarda qo'llanilishi kerak.

HAVOSIZ PURKASH

Bosim: **120–140 bar**

Soplo burchagi: **50°**

Soplo o'lchami: **0,019"**

Suyultirish: **10%**

SUYULTIRISH

Cho'tka va valik bilan qo'llashda toza suv bilan **20% gacha** suyultirib, **2 qatlam** qilib surting.

QURISH VAQTI (20°C va 65% nisbiy namlikda)

Tegib ko'rishda qurishi: **30–60 daqiqa**

Qatlamlar orasida: **4–6 soat**

To'liq qurish: **24 soat**

(namlik oshganda va harorat pasayganda qurish vaqti uzayishi mumkin)

Eslatma: ikkinchi qatlamni 4 soatdan oldin surtmang. Maksimal yopuvchanlik gruntlangan vaqtda va kutish muddati saqlanganda ta'minlanadi. To'liq quriguncha yuzalar sovuqdan himoyalaniishi kerak.

SARFI

Bir qatlamda **60–80 ml/m²**, sirt turi, singdirish qobiliyati va tuzilishiga bog'liq.

1 litr bilan **13–18 m²** maydonni bir qatlamda bo'yash mumkin.

Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi bajarish lozim.

SAQLASH

Mahsulot ochilmagan qadoqda, sovuqdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan, quruq va salqin joyda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ishlatilgandan so'ng qopqog'ini darhol mahkam yoping.



TS 5808/2012 standartiga mos



G kommunikatsiyasiga mos

TSE

Yaltiroqlik: to'liq mat

Mat zarracha o'lchami: mayda

Yopuvchanlik: 2-daraja (7 m²/l)

Nam ishqalanishga chidamlilik: 1-sinf



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Ushbu texnik ma'lumotnoma odatda laboratoriya ma'lumotlariga asoslanganligi sababli, yuqorida yetarli darajada bayon etilmagan masalalar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Aks holda, ma'lumot yetishmasligi natijasida yuzaga kelgan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanmaydi. Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Ushbu mahsulot TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 va TS EN ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan Betek A.Ş. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88