



СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРОДУКТОВ

BETEK SYNTHETIC PAINT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Финишная синтетическая краска на основе модифицированной алкидной смолы с глянцевым эффектом, обладающая высокой и стойкой глянцевостью, отличной укрывистостью и превосходной адгезией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краска образует глянцевое покрытие и обеспечивает превосходную укрывистость и равномерное распределение по поверхности.

Благодаря лёгкой структуре для разравнивания не оставляет следов кисти и валика и не образует подтёков.

Не содержит свинец.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Безопасно применяется на внутренних и наружных поверхностях из древесины, железа, стали, листового металла, бетона, открытого бетона, штукатурки, цементных плит, гипсокартона, OSB, MDF, а также на мебели при условии использования соответствующего грунта.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть ровной, прочной и пригодной для удержания грунта и финишной краски.

Очистите поверхность от загрязнений, ржавчины, пыли, жировых пятен и отслаивающихся слоёв. При необходимости выполните ремонт поверхности.

Соблюдайте сроки выдержки для бетона, открытого бетона и свежей штукатурки (28 дней).

Перед грунтованием старых окрашенных поверхностей на водной или растворительной основе отшлифуйте их мелкозернистой наждачной бумагой. После шлифования очистите поверхность и нанесите синтетический грунт.

Деревянные поверхности, окрашиваемые впервые:

Удалите сучки путём выжигания и очистите древесные смолы с помощью целлюлозного растворителя.

Пропитайте поверхность средством Betek Impregnated Care для защиты от синевы, снижающей прочность и изменяющей цвет древесины.

Нанесите один слой синтетического грунта. После высыхания отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой и нанесите Betek Synthetic Paint в качестве финишного слоя.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



Старые окрашенные деревянные поверхности:

Очистите поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

После шпаклевания и шлифования загрунтуйте синтетическим грунтом.

Нанесите два слоя Betek Synthetic Paint.

Металлические поверхности (железо, сталь, листового металл), окрашиваемые впервые:

Удалите жир, ржавчину и загрязнения.

Загрунтуйте поверхность двумя слоями Betek Antirust.

После шлифования нанесите Betek Synthetic Paint.

Металлы: оцинкованная сталь, алюминий, медь, цинк:

Нанесите Betek Astarix, затем Betek Synthetic Paint.

Старые окрашенные металлические поверхности:

Удалите слой окисления мелкозернистой наждачной бумагой.

При отсутствии коррозии нанесите синтетический грунт, отшлифуйте и покройте Betek Synthetic Paint.

Во время нанесения и до полного высыхания температура поверхности и окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +30°C.

Защитите поверхности от мороза.

Наносить кистью, валиком или распылителем.

При нанесении кистью или валиком использовать два слоя с интервалом 24 часа.

Инструменты очищать сразу после работы с помощью Betek Synthetic Thinner.

Формы MSDS и TDS доступны на сайте www.betekexport.com.

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Давление: 120–140 бар

Угол сопла: 50°

Размер сопла (дюймы): 0,013"

Разбавление: 10% по объёму

РАЗБАВЛЕНИЕ

Разбавлять на 10% с использованием Betek Synthetic Thinner для нанесения кистью или валиком.

При безвоздушном распылении допускается нанесение в один слой при условии достижения необходимой толщины плёнки с разбавлением 10% Betek Synthetic Thinner.

Использование растворителей других марок может привести к вспучиванию, усадке, растрескиванию и нарушению высыхания покрытия.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C, 65% RH)

Высыхание на отлип: 3–4 часа

Нанесение следующего слоя: 24 часа

Примечание: Максимальная укрывистость достигается при соблюдении времени выдержки и правильном грунтовании поверхности.

РАСХОД

16–20 м²/л в один слой в зависимости от типа, впитываемости и структуры поверхности.

Для точного расчёта рекомендуется пробное нанесение.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ

36°C

ХРАНЕНИЕ

Хранить не менее 3 лет в закрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте, защищённом от мороза и прямых солнечных лучей.

Для безопасного хранения остатков краски добавьте небольшое количество использованного растворителя до полного покрытия поверхности краски либо плотно закройте крышку и переверните упаковку на 180° 1–2 раза.

ОПАСНОСТЬ

Hп — вредно для здоровья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

H226 Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.

H304 Может привести к летальному исходу при проглатывании и попадании в дыхательные пути.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 При необходимости медицинской помощи иметь при себе упаковку или этикетку.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать этикетку.

P210 Держать вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Не курить.

P241 Использовать взрывозащищённое электрооборудование и вентиляцию.

P301+P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять загрязнённую одежду и промыть кожу водой.

P405 Хранить под замком.

P501 Утилизировать содержимое и тару согласно нормативам.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Растворитель нефти (нефтяной), среднеалифатический

Нафта (нефтяная), гидроочищенная тяжёлая

Нафта (нефтяная), гидродесульфурированная тяжёлая

Растворитель нефти (нефтяной), лёгкие ароматические фракции

Данная техническая документация составлена на основе лабораторных данных, полученных в нормальных условиях. Для получения дополнительной информации, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть из-за недостатка знаний. Наша компания оставляет за собой право изменять данную информацию.

Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88