



DEKORATIV SUVGA ASOSLANGAN TASHQI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK BOXAN 452

MAHSULOT TAVSIFI

Erituvchi va siloksan asosidagi, tashqi yuzalar uchun silikon impregnatsiya materiali.

XUSUSIYATLARI

BETEK BOXAN 452 — yuqori darajada singish xususiyatiga ega bo'lgan shaffof material. Yuza ustida plyonka hosil qilmaydi.

Shimuvchan mineral asosli tashqi yuzalarda juda yuqori suv itaruvchi xususiyatni ta'minlaydi.

- Kuchli silikon formulasi tufayli ishlov berilgan yuzalarga suv o'tkazmaslik xususiyatini beradi.
- Yuzalarni doimo quruq saqlaydi, ifloslanish, zamburug' va mox paydo bo'lishining oldini oladi.
- Ishqoriy muhit va ultrabinafsha nurlarga chidamliligi tufayli tabiiy omillar sababli yuzaga keladigan korroziyadan himoya qiladi.
- G'ovak tuzilmasi sababli yuzaning "nafas olishini" to'sib qo'ymaydi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Mineral asosli yuzalar, gazbeton va beton sirtlarda qo'llaniladi.

Shuningdek, xom g'isht (saman), tabiiy tosh va g'isht yuzalarda ham yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

QO'LLASH

Mahsulot foydalanishga tayyor.

Qo'llashdan oldin yuzani yog', kir, chang va shishgan qatlamlardan tozalang, sirt quruq bo'lishi shart.

Qo'llangandan so'ng yuzada plyonka hosil bo'lmaydi.

Cho'tka, valik yoki purkagich yordamida surtiladi.

Purkash usulida ishlaganda bug'larni nafasga olmaslik uchun himoya niqobidan foydalanish majburiy.

To'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushayotgan, kuchli shamol, yomg'ir payti yoki quyoshda qizib ketgan yuzalarda qo'llamang.

Yuqori darajada shimuvchan yuzalarda 2–3 qatlam qilib qo'llash tavsiya etiladi.

Keyingi qatlam faqat oldingi qatlam yuzaga to'liq singgandan so'ng surtiladi.

Gorizontal yuzalarda qo'llash tavsiya etilmaydi.

Ish tugagach, asbob-uskunalarni sintetik erituvchi (Synthetic Thinner) bilan tozalang.

Qo'llash vaqtida atrof-muhit harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak.

Yuzada oqarish yoki rang farqi paydo bo'lishining oldini olish uchun sinov surtma qilish tavsiya etiladi.

MSDS va TDS hujjatlari www.betekexport.com saytida mavjud.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



HAVOSIZ PURKASH (AIRLESS)

Bosim: 100–120 bar

Soplo burchagi: 50°

Soplo o'lchami (dyuym): 0,010"

Suyultirish: talab etilmaydi

SUYULTIRISH

Foydalanishga tayyor.

SARFI

Yuzaning silliqligi va shimuvchanligiga qarab bir qatlamda taxminan 160–320 g/m².

Aniq sarfni aniqlash uchun sinov qo'llash tavsiya etiladi.

YONISH HARORATI

41°C

SAQLASH

Yopiq original idishda 3 yilgacha salqin va quruq joyda, sovuq va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda saqlanadi.

Ishdan so'ng idishni mahkam yoping.

XAVF

Xn — sog'liq uchun zararli.

XAVF BAYONOTLARI

H226 Yonuvchan suyuqlik va bug'lar.

H332 Nafas orqali qabul qilinganda zararli.

H304 Yutilib, nafas yo'llariga tushsa o'limga olib kelishi mumkin.

EHTIYOT CHORALARI

P101 Tibbiy yordam kerak bo'lsa, mahsulot idishi yoki yorlig'ini yoningizda tuting.

P102 Bolalar yetolmaydigan joyda saqlang.

P103 Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.

P210 Issiqlik, uchqun, ochiq olov va qizigan yuzalardan uzoq tuting. Chekmang.

P241 Portlashdan himoyalangan elektr, shamollatish va yoritish uskunalaridan foydalaning.

P301+P310 YUTILGAN TAQDIRDA: darhol zaharlanish markaziga yoki shifokorga murojaat qiling.

P303+P361+P353 TERIGA (yoki sochlarga) TEGSA: darhol ifloslangan kiyimlarni yeching, terini suv bilan yuvib tashlang yoki dush qabul qiling.

P405 Qulf ostida saqlang.

P501 Mahsulot va idishni amaldagi me'yorlarga muvofiq utilizatsiya qiling.

XAVFLI MODDALAR (YORLIQLASH UCHUN)

Neft asosidagi erituvchi (solvent naphtha), o'rta alifatik.

Ushbu texnik hujjat normal sharoitdagi laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

Yuqorida keltirilmagan ma'lumotlar bo'yicha texnik mutaxassislariga murojaat qiling.

Ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga kelgan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas.

Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Agar kerak bo'lsa, sog'liq, xavfsizlik va mahsulot bilan ishlash bo'yicha batafsil ma'lumotlarni MSDS hujjatlarida topishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 va TS EN ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan Betek A.Ş. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88