



DEKORATIV SUVGA ASOSLANGAN TASHQI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK PURAKRIL PRIMER

MAHSULOT TAVSIFI

Purakril Primer — silikon bilan modifikatsiyalangan akril emulsiya asosidagi, pigmentlangan tashqi devorlar uchun grunt bo'lib, yuqori yopishish, singish va qoplash xususiyatlariga ega.

XUSUSIYATLARI

Maxsus bog'lovchi modda tufayli Purakril Primer past singuvchanlikka ega yuzalarda ham chuqur singish qobiliyatiga ega. Maxsus to'ldiruvchi tizimi orqali yuqori yopishish ta'minlanadi.

Bo'yoq va sirt o'rtasida mustahkam bog'lovchi qatlam hosil qiladi. Tuzlarni eritib, ularning bo'yoq yuzasiga chiqishini oldini oladi.

Bo'yoq sarfini kamaytiradi. Bug' o'tkazuvchanligi tufayli sirt ichidagi namlik tashqariga chiqishiga imkon beradi. Keyingi bo'yoq qatlamining notekis singishini oldini oladi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Purakril Primer akril va mineral asosli yuzalarda, suvoq, beton, ochiq beton, yig'ma temir-beton panellar, rangini yo'qotgan, ammo mustahkam eski bo'yalgan tayyor suvoq yuzalarda qo'llaniladi. Yuzadagi barcha nuqsonlar oldindan tekislanishi kerak.

Qoplash qobiliyati past bo'lgan bo'yoqlar uchun gruntning yakuniy bo'yoq rangiga yaqin tusda ranglash tavsiya etiladi.

QO'LLASH

Yuza mustahkam, quruq, toza va o'z-o'zini ushlab tura oladigan bo'lishi kerak. Chang, yog', dog'lar va bo'sh qatlamlar olib tashlanadi.

Beton, ochiq beton va yangi suvoqlarda **28 kunlik qotish muddati** saqlanishi shart. Suvoqdan keyin kamida **4 hafta** kutish kerak.

Zaif suvoq zarralari shpatel yoki shunga o'xshash asboblardan tozalanadi. Zarurat bo'lsa ta'mirlash ishlari bajariladi.

Sirt holatiga qarab **Stako Repair Paste** va/yoki mos tashqi shpaklyovkalar qo'llaniladi. Yuzaki nuqsonlar **Exterior Paste** bilan tekislanadi.

Shundan so'ng Purakril Primer cho'tka, valik yoki airless purkash usuli bilan surtiladi. Issiq ob-havoda **10:00–16:00** oralig'ida ishlash tavsiya etilmaydi, soyadagi devorlar tanlanadi.

Atrof-muhit va sirt harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi kerak. Yuzalar yomg'ir, shabnam va sovuqdan himoyalangani.

Grunt va har bir bo'yoq qatlami orasida **6–8 soat** kutish talab etiladi.

ESLATMA

Sho'rlanish xavfi bo'lgan yuzalarda gruntdan oldin **1 qism Betek Boxan 451 + 1 qism suv** aralashmasini cho'tka bilan surtish tavsiya etiladi.

Faol sho'rlanish mavjud bo'lsa, ushbu aralashma va mos rangdagi bitta bo'yoq qatlami muammoni bartaraf etish uchun qo'llaniladi.



Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88

OOO "COLORLAB"



OGOHLANTIRISHLAR

Shpaklyovka talab qilinadigan yuzalar:

Birinchi marta bo'yaladigan sement asosli yuzalarda **Betek Exterior Paste** yangi oq/kulrang sement va **20% suv** bilan aralashtiriladi va tozalangan hamda namlantirilgan yuzaga surtiladi. Oldin bo'yalgan yuzalarda shpaklyovkadan oldin bitta grunt qatlami surtiladi, so'ng ta'mirdan keyin yana gruntlanadi.

Shpaklyovka qatlami **1 mm dan oshmasligi** kerak.

HAVOSIZ PURKASH (AIRLESS)

Bosim: **140 bar**

Soplo o'lchami: **0,013"**

Suyultirish (suv): **5%**

SUYULTIRISH

Toza suv bilan maksimal **10%** gacha.

QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

Yakuniy qatlam: **6–8 soatdan so'ng**

SARFI

7–12 m²/l (1 qatlam) sirt turiga va tuzilishiga qarab.

Fakturalangan yuzalarda sarf o'rtacha **40% ga ko'proq** bo'ladi.

Aniq hisob uchun sinov surtmalar bajarilishi lozim.

SAQLASH

Mahsulot ochilmagan original qadoqda 3 yil davomida salqin va quruq joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda saqlanadi.

Ish tugagach, idishni darhol havo o'tkazmaydigan qilib yoping.

Ushbu texnik hujjat normal sharoitdagi laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

Yuqorida keltirilmagan ma'lumotlar bo'yicha texnik mutaxassislariga murojaat qiling.

Ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga kelgan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas.

Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Agar kerak bo'lsa, sog'liq, xavfsizlik va mahsulot bilan ishlash bo'yicha batafsil ma'lumotlarni

MSDS hujjatlarida topishingiz mumkin.

Ushbu mahsulot TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 va TS EN ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan Betek A.Ş. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.



OOO "COLORLAB"

Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88