

Filli Boya Super Vital Su Bazlı Ipak Mat Bo'yoq – WL 605.40

TARIF

Suv bilan suyultiriladigan, bir komponentli, havoda quriyadigan, qoplovchan **yarim mat (ipak mat) yakuniy bo'yoq**dir.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda Filli Boya Vital Su Bazlı Astar qo'llangan MDF, sunta, massiv yog'och va qoplama yuzalarda himoya ta'minlash va dekorativ ko'rinish berish maqsadida ishlatiladigan yakuniy qatlam bo'yoqdir.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,20 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: 87–92 KU (25°C)
- Qattiq modda miqdori: $46 \pm 1\%$

Suyultirish

Toza suv bilan **5%** gacha suyultirib qo'llash mumkin.

QO'LLASH TAVSIYALARI

- Filli Boya Vital Su Bazlı Astar qo'llangan va silliqlangan yuzalarga surtiladi.
- Qatlamlar orasida **1 soat** kutish tavsiya etiladi.

Qo'llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich

Qo'llash yopishqoqligi: 13–15 s (20°C , DIN4)

Sharoit: $15^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$, 40–70% RH

Qo'llash miqdori: 200–250 g/m²

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo'l tekkizish darajasi: 60 daqiqa
- Taxlash darajasi: 24 soat

SARFIYAT

1 litr Vital Su Bazlı Bo'yoq bilan bir qatlamda **10–12 m²** maydon qoplanadi. Aniq sarf uchun sinov namunasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, $5^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$ oralig'idagi, yong'inga qarshi choralari ko'rilgan joyda saqlanishi kerak.

MAHSULOTGA OID SINOV STANDARTLARI

Sinov standarti/manbasi	Laboratoriya nomi	Belgi	Hisobot	Hisobot raqami
Ushbu standart: o'yinchoqlar bilan o'ynaydigan bolalar yetib bora olmaydigan materiallar bundan mustasno, o'yinchoq qismlaridan va o'yinchoq materiallaridan turli og'ir metallarning o'tishi (migratsiyasi) uchun talablar va sinov usullarini qamrab oladi.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.		O'tkazilgan tahlillar natijasida, mahsulot tarkibi EN 71/3 standarti bo'yicha ko'rsatilgan shartlarga muvofiq og'ir metallarning mavjudligi yoki mavjud emasligini ko'rsatadi.	TURT170179996

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.