

SUV ASOSLI TASHQI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT NEON ELASTIC PRIMER TASHQI ASTAR

MAHSULOT TAVSIFI

Nippon Paint Neon Elastic Primer — akril sopolimer emulsiyasi asosidagi, yuqori elastiklikka ega bo'lgan, yakuniy qoplama ostiga qo'llanadigan tashqi fasad astari. Yuzani bo'yoq bilan bog'lovchi oraliq qatlam sifatida ishlaydi hamda elastik dekorativ qoplamalar bilan mukammal moslashadi.

XUSUSIYATLAR

- Yuzaga va bo'yoqqa mustahkam **bog'lovchi ko'prik** hosil qiladi, yakuniy qoplama sarfini kamaytiradi.
- Yangi beton sathlarda karbonatlanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bo'yoqning buzilishi yoki ko'tarilib ketishining oldini oladi.
- Elastik tuzilishi tufayli **Neon Elastic Texture Plus** va **Neon Elastic Texture Max** qoplamalari bilan to'liq moslashadi.

QO'LLANILADIGAN SIRT TURLARI

- Mineral asosli, yuqori yutuvchan sathlarda birinchi bo'yoqdan oldin.
- Oldin bo'yalgan tashqi yuzalarda qayta bo'yashdan oldin qo'llash tavsiya etiladi.

QO'LLASH TARTIBI

- Mahsulot bir qatlam qilib cho'tka, rulo yoki purkagich yordamida qo'llanadi.
- Ish jarayonida havo va yuzaning harorati $+5^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$ bo'lishi shart.

Yuzani tayyorlash

- Yuzadagi nuqsonlar Nippon Paint Exterior Paste yoki Neon Elastic Filler yordamida to'g'rilanadi.
- Astar va yakuniy qatlam orasida 6–8 soat kutish lozim; bu vaqt davomida yuzani sovuq va yog'ingarchilikdan himoya qilish zarur.
- Beton, brut beton va yangi suvoq yuzalarida 28 kunlik priz muddati to'liq o'tgan bo'lishi kerak.
- Bo'sh suvoq parchalari qirg'ich yoki shunga o'xshash usullar bilan olib tashlanadi.

Ish sharoitlari

- Astarni qo'llash va quritish paytida sath yomg'ir va sovuqdan himoyalaniishi zarur.
- Kuchli shamol yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida qo'llash tavsiya etilmaydi.
- Ish tugagach, asboblarni toza suv bilan yuviladi.
- Ohak (kireç) asosidagi yoki mustahkam bo'lmagan bo'sh qatlamlar ustiga maxsus tayyorgarliksiz qo'llash mumkin emas.
- Harorat $+30^{\circ}\text{C}$ dan yuqori bo'lganda ishlar faqat soyali fasadlarda bajarilishi, 11:00–16:00 oraliqida bo'yash tavsiya etilmaydi.
-

DIQQAT

- Agar sement asosli yuzalar to'liq qurimasdan bo'yalgan bo'lsa yoki bo'yashdan oldin yomg'ir/yog'ingarchilik ta'siriga uchragan bo'lsa, qoplamada **tuz chiqishi (oq dog'lar)** paydo bo'lishi mumkin.
Shuning uchun sement asosli qatlamlarning **priz muddatiga qat'iy rioya qilish** va namlangan yuzalarning **to'liq qurishini** kutish shart.
- Mahsulot faqat **30.06.2007 sanali №26568 Qurilish Umumiy Texnik Shartnomasiga** muvofiq tayyorlangan konstruksiya yuzalarida qo'llanishi kerak.

Airless (havo bosimsiz) purkash:

- Bosim: **140 bar**
- Burchak: **50°**
- O'lcham: **0.013"**
- Suv bilan suyultirish: **5%**

SUTULTIRISH

Eng ko'pi bilan **10%** toza suv bilan suyultiriladi.

QURISH VAQTI (20°C, 65% namlikda)

Yakuniy qatlam bo'yash: 6–8 soat

SARFIYAT

1 litr bo'yoq **7–12 m²** maydonni 1 qat qoplaydi. Aniq sarfni aniqlash uchun test o'tkazish tavsiya etiladi.

SAQLASH

3 yil davomida yopiq qadoqda, sovuq va quruq joyda, quyosh nurisiz saqlanadi. Qo'llagandan so'ng qopqoq havo kirmaydigan qilib yopiladi.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlarda laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida ko'rsatilmagan tafsilotlar uchun texnik xodimlarga murojaat qiling. Aks holda, ishlab chiqaruvchi kompaniya bilim yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar uchun javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur bo'lganda, mahsulotlar bilan bog'liq sog'liq, xavfsizlik va qayta ishlash xavflari hamda ehtiyot choralari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun Materiallar xavfsizligi ma'lumotlari varaqlariga qarang.

Ushbu mahsulot **Betek A.Ş.** tomonidan **TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002** standartlariga muvofiqlik sertifikatini bilan ishlab chiqarilgan.