

## ГРУППА ПРОДУКЦИИ СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ

### NIPPON PAINT GOLDY

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Глянцевая декоративная финишная краска для внутренних и наружных работ на основе акриловой эмульсии типа металлик с эффектом золотой фольги.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт готов к использованию.

Простота нанесения.

#### НАНЕСЕНИЕ

Поверхность, на которую наносится Nippon Paint Goldy, должна быть текстурированной, устойчивой, сухой и прочной. Если она наносится на поверхности со старой краской, необходимо провести требуемую подготовку поверхности с любым желаемым зернистым, силиконовым или минеральным покрытием или текстурированными обоями. На поверхности со старой фактурой необходимо нанести грунтовку. При нанесении на поверхность, цвет которой соответствует цвету верхнего слоя, подождите 4 часа между слоями и нанесите в 2 слоя. При нанесении на белую поверхность перед нанесением следующего слоя подождите 4 часа и нанесите в три слоя. Избегайте нанесения Nippon Paint Goldy на гладкие основания, насколько это возможно. После подготовки основания в соответствии с требованиями нанесите на зернистые покрытия на акриловой или минеральной основе, окрашиваемые обои, декоративные угловые профили, молдинги, гипсокартон и фактурные пенополистирольные поверхности. Наша продукция должна наноситься на поверхности, созданные в соответствии со Стандартами общего строительства (General Construction Specifications) № 26568 от 30.06.2007. НАНЕСЕНИЕ

#### ПРИ НАРУЖНЫХ РАБОТАХ

Внешность, блеск и цвет состава могут отличаться в зависимости от типа и цвета материала поверхности нанесения. При нанесении на поверхности, окрашиваемые впервые, а также на ранее окрашенные поверхности, на поверхность следует нанести текстурное базовое покрытие, цвет которого близок цвету финишного слоя. Если поверхность нанесения текстурированная, то верхний слой необходимо полностью окрасить подходящим цветом DS E-20, DE-125. (Цвета DS E-20, DE-125, соответствующие верхнему слою, указаны в карте цветов Nippon Paint Duchesse Satin Exterior). Краску следует наносить валиком для наружных поверхностей. Во избежание трудностей, вызванных ранним высыханием, краску не следует наносить при прямом солнечном свете, при сильном ветре или в других неблагоприятных погодных условиях. Заклейте края поверхности нанесения маскировочной лентой. Проводя по поверхности сверху вниз, нанесите в 2–3 слоя и обратите внимание на требуемое время ожидания между слоями. Область не должна сужаться за счет молдингов, зазоров в соединениях и т. д. на широких участках, например, на глухих фасадах.

## НАНЕСЕНИЕ ПРИ ВНУТРЕННИХ РАБОТАХ (окраска стен)

Внешность, блеск и цвет состава могут отличаться в зависимости от типа и цвета материала поверхности нанесения. Поверхность необходимо выровнять; краску следует наносить в большом количестве однородным и ровным слоем; для нанесения на толстые текстурные обои следует использовать коралловый валик, а для нанесения на тонкие текстурные обои — сатиновый валик. Граница нанесения покрытия должна превышать окрашиваемую область стены на 10 см, в зависимости от текстуры; финальную обработку покрытия следует начинать, оставив 5 см от верхней кромки. При финальной обработке покрытия необходимо убедиться, что покрытие перпендикулярно стене. Обработайте второй слой, выравнивая узоры по нулевой линии без перехлеста с первым слоем. Удалите избыток воздуха лопаткой. Для достижения полной укрывистости и яркости, при нанесении краски Nippon Paint Goldy на стены рекомендуется нанести предварительный слой грунтовки того же оттенка, что и Nippon Paint Goldy. После нанесения грунтовки заклейте края поверхности нанесения маскировочной лентой. Используйте сатиновый валик. Проводя по поверхности сверху вниз, нанесите в 2–3 слоя, выжидая указанное время между нанесением слоев. При необходимости для подготовки внутренней поверхности также можно использовать продукты с зернистым, силиконовым и минеральным покрытием.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Яркость 72,33 глянец

Плотность: 1,05 ± 0,05 кг/л

## РАЗБАВЛЕНИЕ

Продукт готов к использованию. Не разбавлять. Перед нанесением состав необходимо тщательно размешать.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)

Время высыхания первого слоя: 45 минут

Окончательное высыхание: 24 часа

(время высыхания может увеличиваться при повышении относительной влажности и понижении температуры).

## РАСХОД

80–110 мл/м<sup>2</sup> в один слой, в зависимости от типа, поглощающей способности и структуры поверхности нанесения. 1 литр краски покрывает площадь 9–12 м<sup>2</sup> одним слоем. Для точного расчета расхода необходимо произвести контрольное нанесение.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Можно хранить в закрытой упаковке в прохладном сухом помещении в течение 3 лет. Беречь от замерзания и воздействия прямых солнечных лучей. Сразу после использования плотно закрыть упаковку.

## Примечания

Данный технический паспорт подготовлен на основе лабораторных данных, полученных при нормальных условиях. За информацией, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственность за неудовлетворительные результаты, возникшие вследствие недостатка информации. Наша компания сохраняет за собой право изменять данную информацию. При необходимости получения дополнительной информации о безопасном обращении, рисках для здоровья и безопасности, а также мерах предосторожности, связанных с продуктом, следует обращаться к паспортам безопасности материала (ПБМ).

**Этот продукт произведен компанией Betek A.Ş. с сертификатом соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002**