



ДЕКОРАТИВНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

BETEK LUX PRIMER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Betek Lux Primer — интерьерная грунтовка на основе акриловой сополимерной эмульсии с белым пигментом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повышает укрывистость финишного слоя и улучшает его адгезию к поверхности. Создаёт идеальную основу для водоэмульсионных красок, для которых важны блеск и текстура, таких как Betek Momento Satin, Betek Momento Sil и Betek Momento Max, поскольку является тонкослойной грунтовкой.

Снижает расход краски за счёт уменьшения впитываемости поверхности. Обеспечивает экономию краски и времени при изменении цвета поверхности. Минимизирует влияние основной щёлочности. Не препятствует паропроницаемости поверхности. Обеспечивает экономию как времени, так и трудозатрат.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Применяется на бетоне, открытом бетоне, шероховатых штукатурных поверхностях, MDF, сборных бетонных панелях, OSB, кирпиче, самонесущих старых окрашенных поверхностях (водо- и растворителе-основных), а также на поверхностях, обработанных шпаклёвкой.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтование выполняется после очистки поверхности от плесневых загрязнений, пятен, пыли и непрочных слоёв.

На старых и новых синтетических окрашенных поверхностях, а также в водоэмульсионных системах с шелковисто-матовым, полуматовым и глянцевым эффектом перед переходом на водную систему поверхность необходимо заматировать наждачной бумагой (до нанесения грунтовки).

Необходимо соблюдать сроки твердения цементных штукатурок и ремонтных материалов. Следует обеспечить, чтобы температура поверхности во время нанесения находилась в диапазоне от **+5°C до +30°C**. Во время нанесения и высыхания грунтовки поверхность необходимо защищать от замерзания.

Наносить **в один слой** кистью, валиком или безвоздушным распылением. После окончания работ все используемые инструменты промыть водой.

Примечание:

На недавно оштукатуренных поверхностях рекомендуется использовать широкую



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



прозрачную малярную ленту. Если частицы штукатурки создают проблемы, грунтовку следует наносить только после соскабливания, шлифовки или механической очистки поверхности.

Формы MSDS и TDS с подробной информацией по нанесению, рискам для здоровья, безопасности и мерам предосторожности доступны на сайте www.betekexport.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пигментированные грунтовки:

Используйте Betek Primer и Betek Lux Primer в качестве грунта/переходного грунта на стеновых поверхностях, которые ранее были загрунтованы и окрашены водо- или растворителе-основными красками.

Поскольку связующее вещество впитывается при нанесении таких грунтовок на сильно впитывающие и пылящие поверхности, такие как штукатурка, известь, побелка и газобетон, на поверхности может появиться пылеобразный слой и другие дефекты.

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Давление: **120–140 бар**

Угол сопла: **50°**

Размер сопла (дюймы): **0,019”**

Разбавление: **5% по объёму**

РАЗБАВЛЕНИЕ

При нанесении кистью или валиком рекомендуется наносить **в два слоя** после разбавления чистой водой **на 10–15%**.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C и относительная влажность 65%)

Высыхание на отлип: **1–2 часа**

Нанесение краски: **через 6 часов**

ВНИМАНИЕ!

Время высыхания Betek Lux Primer составляет **6 часов** при нанесении на вододисперсионную краску и **24 часа** при нанесении на краску на основе растворителя (время высыхания может увеличиваться при более высокой влажности и более низкой температуре).

РАСХОД

10–15 м² в один слой на **1 литр** в зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности. Для точного расчёта расхода необходимо выполнить контрольное нанесение.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



ХРАНЕНИЕ

Хранить до **3 лет** в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищённом от замерзания и прямых солнечных лучей. После использования немедленно герметично закрыть упаковку.

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО

Осторожно

ОПАСНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 При необходимости получения медицинской помощи иметь при себе упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать этикетку.

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозоля.

P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.

P321 Требуется специальное лечение (см. информацию на этикетке).

P363 Стирать загрязнённую одежду перед повторным использованием.

P333+P313 При появлении раздражения кожи или сыпи обратиться за медицинской помощью.

P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными нормами.

Поскольку данный технический паспорт обычно основан на лабораторных данных, по вопросам, которые недостаточно подробно изложены выше, следует обращаться к техническому персоналу.

В противном случае ошибки, возникшие вследствие недостатка информации, не возлагают ответственность на производителя. Компания оставляет за собой право изменять данную информацию.

Данный продукт произведён компанией Betek A.Ş., имеющей сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 и TS EN ISO/IEC 27001.



ООО "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilito'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88