

YOG'OCHNI HIMOYALASH MAHSULOTLARI GURUHI

NIPPON PAINT AQUACARE WATER BASED WOOD IMPREGNATION

MAHSULOT TAVSIFI

Suv asosidagi yog'ochni singdirish (impregnatsiya) vositasi bo'lib, ultrabinafsha nurlariga chidamli, plyonka hosil qilmaydi. Alkid shaklida bo'lib, suv bilan suyultirilishi mumkin.

XUSUSIYATLARI

Ustiga surtiladigan lak yoki bo'yoq uchun mukammal yopishish xususiyatiga ega sirt hosil qiladi hamda yog'ochning mustahkamligini oshiradi. Tez quriydi, namlikni tartibga soladi va chuqur singib boradi. Qo'llanilgan materialning xizmat muddatini uzaytiradi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Har qanday ob-havo ta'siriga ochiq yoki yuqori namlikka duchor bo'ladigan barcha yog'och yuzalarda qo'llaniladi.

Nippon Paint AquaCare® Water-Based Wooden Impregnation Agent yog'och uylar, tom konstruksiyalari, derazalar, balkonlar, kirish eshiklari, yog'och panjaralar, yog'och qoplama panellari va shunga o'xshash barcha joylarda ishlatilishi mumkin.

QO'LLASH

Yog'och yuzalardan smola, chang va eski bo'yoq qoldiqlarini olib tashlang. Ishlatilayotgan yog'och materiali namligi xom yog'och uchun **18% dan**, ishlov berilgan yog'och uchun esa **15% dan oshmasligi** kerak. Ishlatishdan oldin mahsulotni yaxshilab aralashtiring.

Cho'tka, valik, purkagich yoki botirish usuli bilan qo'llang. Qo'llash harorati **+7°C dan yuqori** bo'lishi lozim.

Mahsulot alohida holda tashqi ishlar uchun mos emas. Uni **Nippon Paint AquaCare® Top Coat Varnish**, **Nippon Paint Exterior Wooden Varnish** yoki **Nippon Paint Waterfront Paint** ustki qatlamlari bilan birgalikda qo'llash mumkin.

Qatlamlar soni ortishi bilan rangning to'qroq bo'lishini inobatga oling. Ish jarayonida qatlamlar soni bir xil bo'lishi kerak.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish standartlari** ga muvofiq tayyorlangan yuzalarga qo'llanilishi lozim.

SUYULTIRISH

Mahsulot foydalanishga tayyor. **Suyultirmang.**

QURISH VAQTI (*20°C harorat va 65% nisbiy namlikda*)

Bo'yoq yoki lak surtishdan oldin **10 soat** kutish kerak (qurish vaqti namlik oshganda va harorat pasayganda uzayishi mumkin).

SARFI

Yog'och turi va singdirish qobiliyatiga qarab, **1 litr** mahsulot **10–14 m²** maydonni bir qatlamda qoplashi mumkin. Rang va sarf yog'och turi, sirt holati, qatlamlar soni va qo'llash usuliga bog'liq holda farq qiladi. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi bajarilishi lozim.

SAQLASH

Yopiq qadoqda, salqin va quruq joyda **5–30°C** haroratda **2 yilgacha** saqlash mumkin. Muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalang. Ishlatilgandan so'ng darhol qadoqni mahkam yoping. Ochilgan mahsulot **24 soat ichida** ishlatilishi kerak.

Ushbu texnik varaq laboratoriya sharoitidagi ma'lumotlarga asoslangan. Ko'rsatilmagan masalalar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Noto'g'ri qo'llash oqibatida yuzaga keladigan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Kompaniya ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlaydi.

Zarurat bo'lsa, sog'liq va xavfsizlik bo'yicha **MSDS** hujjatlariga murojaat qiling.

Mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan va TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiq sertifikatlangan.