

MAXSUS EFFEKTLI MAHSULOTLAR GURUHI

NIPPON PAINT KONKRATOS

MAHSULOT TAVSIFI

Nippon Paint Konkretos — bu ishlatishga tayyor, akril asosli rangli dekorativ suvoq bo'lib, ishlov berilmagan beton ko'rinishini beradi; ichki va tashqi yuzalarda qo'llanilishi mumkin; metall shpatel yordamida surtiladi.

XUSUSIYATLARI

Mahsulot ishlatishga tayyor.

Suv o'tkazmaydi va suvga chidamli. Havo o'tkazuvchan.

Ishqor ta'siriga chidamli.

Ishlov berilmagan beton ko'rinishi.

Qo'llash oson.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR VA YUZANI TAYYORLASH

Nippon Paint Konkretos qo'llaniladigan yuza silliq, barqaror, toza, quruq, yog' va changdan xoli hamda mahsulotni ushlab turishga yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak.

Ichki beton yoki suvalgan yuzalar: Yuzani Nippon Paint Interior Transition Primer yoki yakuniy qatlam rangiga mos qoplovchi astar bilan astarlang va Nippon Paint Konkretos ni qo'llang.

Zaif yoki oson deformatsiyalanadigan yuzalar (masalan, saten suvoq): Yuzani Nippon Paint Interior Paste Primer bilan astarlang, so'ng silliq sirt hosil qilish uchun Nippon Paint Interior Transition Primer yoki yuqori qatlam rangiga bo'yalgan qoplovchi astar qo'llang. Suvalgan yuzalar: Avval Nippon Paint Interior Transparent Primer ni, so'ng yopishishni yaxshilash uchun boshqa ko'rsatilgan astarlarni qo'llang.

Tashqi beton yoki sement asosli silliq yuzalar: Yuzani Nippon Paint Silicon Exterior Primer yoki Nippon Paint Acrylic Exterior Primer bilan astarlang va Nippon Paint Konkretos ni qo'llang.

Yoriqli yuzalar: Devor yoriqlarini V-shaklda oching va zarur joylarini to'ldiring. Boardex yoki unga o'xshash materiallar, yoki issiqlik izolyatsiyasiz to'rtli suvoq tizimlarida vaqt o'tishi bilan panel birikmalarining harakati sababli yoriqlar yuzaga chiqishi mumkin. Bu holatni kamaytirish uchun Capatect Panzer Mesh shisha tolali to'rni qo'llang. To'r ustiga Nippon Paint Silicon Exterior Primer yoki Nippon Paint Acrylic Exterior Primer surting va Nippon Paint Konkretos ni qo'llang.

QO'LLASH USULI

Qopqoq ochilgach, mahsulotni past tezlikdagi mikser bilan bir xil massa hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtiring. Yuzani tayyorlagach, mahsulotni metall shpatel yordamida silliq qatlamda surting.

Ortiqcha materialni olib tashlab, zarrachalar o'lchamiga mos yupqa qatlam hosil qiling.

Nippon Paint Konkretos ni yuzaga bir tekis yoyib, plastik, poliuretan yoki qattiq silliq gubkali shpatel yordamida aylana harakatlar bilan naqsh yarating.

Naqsh berish jarayonida asbobni muntazam tozalab turing. Istalgan holatda, yakunda metall shpatel bilan yengil silliqlab, yanada tekis sirt hosil qilish mumkin. Bir yuzada faqat bir xil partiya raqamiga ega mahsulotlardan foydalaning.

Mahsulotlarimiz 30.06.2007 yildagi №26568 Qurilish umumiy texnik shartlariga muvofiq tayyorlangan asosiy yuzalarda qo'llanilishi kerak.

SUYULTIRISH

Mahsulot ishlatishga tayyor.

QURISH VAQTI (20°C, 65% RH)

Tegishga qadar qurish: 1 soat

Ikkinchi qatlam (zarur bo'lsa): 6 soat

To'liq qurish: 24 soat

RANG

Kulrang (to'ldiruvchi)

Oq (pemza)

Yashil (avantyurin)

SARF

Yuza singdirish xususiyatiga qarab 900–1500 g/m². Aniq sarfni aniqlash uchun sinov namuna qo'llash tavsiya etiladi.

SAQLASH SHAROITI

Ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yil** saqlanishi mumkin. Ish tugagach, qadoq mahkam yopilishi kerak.

Ushbu texnik ma'lumotlar varaqasi laboratoriya sharoitida olingan ma'lumotlarga asoslangan. Yetarli bo'lmagan holatlarda texnik mutaxassislarga murojaat qiling. Aks holda, ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga keladigan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur hollarda sog'liq, xavfsizlik va tashish bilan bog'liq xavflar hamda ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlarni ****Material xavfsizligi pasporti (MSDS)****dan olishingiz mumkin.

**Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib,
TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002
standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega.**