



DEKORATIV SUV ASOSIDAGI INTERYER MAHSULOTLARI GURUHI

SUV EMULSIYALI BO'YOQLAR — BETEK MOMENTO SATIN

MAHSULOT TAVSIFI

Betek Momento Satin — ichki ishlar uchun mo'ljallangan, suv asosidagi yarim yaltiroq bo'yoq. Silikon qo'shimchalari tufayli kirlanishga yuqori darajada chidamli bo'lib, abrazivsiz yuvish vositalari bilan muntazam intensiv yuvishga bardosh beradi. O'rtacha va yuqori namlikka ega turar va noturar joylarda devor va shiftlarni bo'yash uchun mos. Hidsiz. Vaqt o'tishi bilan yorilmaydi va ko'chmaydi. Bolalar, maktabgacha ta'lim, ta'lim va tibbiyot muassasalarida qo'llash uchun sertifikatlangan.

QO'LLANISH SOHASI

O'rtacha va yuqori namlik hamda yuqori ekspluatatsion yuklama bo'lgan xonalarda devor va shiftlarni bo'yash uchun. Oldin bo'yalgan yoki yangi, to'liq qurigan mineral yuzalarga (beton, suvoq, shpaklyovka va boshqalar) surtiladi. G'isht, gipsokarton, bo'yash uchun oboylar, shisha tolali oboylar, yog'och yuzalar, DVPlar, OSPlar uchun mos. Oshxona, hammom, bolalar xonalari va ifloslanish hamda yuvishga maksimal chidamlilik talab etiladigan joylarda qo'llash mumkin.

QO'LLASH USULI

Ishlatishdan oldin bo'yoqni yaxshilab aralashtiring. Bo'yoqni **2 qatlam** qilib, havo va sirt harorati **+5...+30°C**, havo namligi **40–80%** bo'lgan sharoitda surting. Qatlamlar orasidagi quritish vaqti **4–6 soat**. Surtish uchun sintetik yoki aralash tukli cho'tkalar, valiklar (porolonli emas) ishlatiladi. Oddiy yoki bezhavo purkash usuli ham ruxsat etiladi.

YUZANI TAYYORLASH

Yuzani mustahkamlash, yopishishni oshirish va sarfni kamaytirish uchun mos grunt bilan gruntlang. Grunt yuzaning turi va holatiga qarab tanlanadi. Yuzalar quruq, toza, bir xil (dog'siz) va mustahkam bo'lishi kerak. To'kilayotgan yoki ko'chayotgan qismlar olib tashlanadi. Olib tashlab bo'lmaydigan dog'lar mos grunt bilan izolyatsiya qilinadi. Nuqsonsiz oldin bo'yalgan yuzalarni chang va kirdan tozalash kifoya.

DIQQAT! Yarim yaltiroq bo'yoqlar mayda nuqsonlarni ham yashirmaydi. Yuzani puxta tayyorlang va Betek liniyasidagi maxsus yopuvchi gruntlardan foydalaning.

DIQQAT! Oldin yaltiroq bo'yoq bilan bo'yalgan yuzaga silliqalmasdan va gruntlamasdan surtmang. Laminatlangan yuzalarda, doimiy suv bilan aloqada bo'lgan yoki suvga botiriladigan yuzalarda qo'llamang. Oqartma (ohakli) bo'yoqlar bilan bo'yalgan yuzalar mos emas. Bunday qoplamalarni to'liq olib tashlab, qayta shpaklyovkalab va gruntlash zarur. Tozalash uchun suyuq, abrazivsiz yuvish vositalaridan foydalaning. Qattiq cho'tkalar ishlatmang.

SUYULTIRISH

Suv bilan **20% gacha** suyultirish mumkin, ya'ni **1 litr** bo'yoqqa **250 ml** gacha suv.





HAVOSIZ PURKASH

Bosim: **120–140 bar**

Soplo: **519**, mash'ala burchagi **50°**, soplo diametri **0,019 dyuym (0,48 mm)**

Suyultirish: **1 qism suv : 5 qism bo'yoq**. Suyultirish bosim, soplo diametri va boshqa omillarga bog'liq holda o'zgarishi mumkin. Uskuna ishlab chiqaruvchisi tavsiyalarini ham inobatga oling. Bosim qancha yuqori bo'lsa, bo'yoq chiqishi tezlashadi va qatlam qalinlashadi. Haddan tashqari qalin qatlam vertikal yuzalarda oqimlar hosil bo'lishiga va sarfning ortishiga olib kelishi mumkin.

SARFI

13–18 m²/litr — yuzaning singdirish xususiyati, qo'llash usuli va mutaxassis malakasiga bog'liq. Reliyefli yoki kuchli singdiruvchi yuzalarda sarf sezilarli darajada yuqori bo'ladi.

QADOQLASH

2,5 l (~3,4 kg)

7,5 l (~10,3 kg)

15 l (~20,7 kg)

QURISH VAQTI

Keyingi qatlamni surtishgacha: 4–6 soat (harorat va nisbiy namlikka bog'liq).

To'liq qurish: 24 soat.

MUHIM! Yuzani yuvish bo'yashdan 30 kundan oldin tavsiya etilmaydi.

TEXNIK KO'RSATKICHLAR

Bog'lovchi: silikon qo'shimchali akril

Yaltiroqlik darajasi (Gardner 60°): 40

Nam ishqalanishga chidamlilik sinfi (DIN EN 13330): 1

Zichlik: oq rang uchun 1,38 (to'yingan ranglarda pastroq bo'lishi mumkin)

Quruq qoldiq: ma'lumot yo'q

SAQLASH

Kafolatli saqlash muddati: **3 yil**. Saqlash harorati **+5...+35°C**. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri va isitish moslamalaridan uzoqda, mahkam yopilgan idishda saqlang. Muzlatmang.

ASBOBLARNI TOZALASH

Ish tugagach, asboblarni darhol suv bilan yuvib tashlang.

XAVFSIZLIK

Ko'zga tegishidan saqlaning. Bolalardan yiroqda tuting. Purkash vaqtida nafasga tortmang. Himoya ko'zoynagi, qo'lqop va zarurat bo'lsa respirator ishlating. Teri tinash xususiyati yoki toshma paydo bo'lsa, shifokorga murojaat qiling.

UTILIZATSIYA

Bo'yoq qoldiqlarini yerga yoki kanalizatsiyaga quyung. Qoldiqlarni mahkam yopilgan idishda boshqa qurilish yoki maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qiling.



Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88