

Filli Boya Super Polyester Dolgu Vernigi

1-komponent: EF 607

2-komponent: EH 607

3-komponent: EA 607

TARIF

To'yinmagan polyester asosli, yuqori to'ldiruvchanlikka ega, oson silliqlanadigan va ustiga qo'llanadigan laklar uchun silliq yuzani tayyorlaydigan **to'ldiruvchi lak**dir.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda ishlatiladigan barcha turdagi qattiq yog'och va shpon yuzalarida teshiklarni to'ldirish va oxirgi lak qoplamasi uchun yuqori to'liqlikka ega silliq sirtini tayyorlash uchun ishlatiladi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,05 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: 70–75" (20°C, DIN4)
- Qo'llash yopishqoqligi: 20–25 s (20°C, DIN4)
- Qattiq modda miqdori: $59 \pm 1\%$
- Aralashma ishlash muddati: 15 daqiqa

ARALASHMA NISBATI

Tarkib	Miqdor
Filli Boya Super Polyester Dolgu Vernigi (EF 607)	100 qism
Filli Boya Super Polyester Tezlatgich (EA 607)	2,5 qism
Filli Boya Super Polyester Qotirgich (EH 607)	2,5 qism
Filli Boya Super Selülozik Tiner (NT 605)	15–20 qism

QO'LLASH TAVSIYALARI

- Yuzalar chang, kir va yog'dan tozalangan bo'lishi kerak.
- **2–3 qatlam** qo'llash tavsiya etiladi.
- Qatlamlar orasida **25–30 daqiqa** kutish lozim.

Qo'llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich

Sharoit: 15°C – 30°C, 40–70% RH

Qo'llash miqdori: 500–550 g/m²

QURISH VAQTI (20°C)

- To'liq silliqlash vaqti: **16 soat**

SARFIYAT

1 kg Polyester Dolgu Vernigi bilan bir qatlamda **6–8 m²** maydon qoplanadi (yo'qotishlar hisobga olinmagan).
Aniq sarf uchun nazorat namunasida sinov tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil. Shamollatilgan, quyosh tushmaydigan, 5°C–30°C oralig'ida, yong'inga qarshi choralar mavjud joyda saqlanishi lozim.

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.