



ICHKI ISHLAR UCHUN DEKORATIV SUV ASOSIDAGI MAHSULOTLAR GURUHI

BETEK LUX PRIMER

MAHSULOT TAVSIFI

Betek Lux Primer — akril kopolimer emulsiyasi asosidagi, oq pigmentli ichki grunt (astarlovchi) bo'yoq.

XUSUSIYATLARI

Finish qatlamining yopuvchanligini oshiradi va bo'yoqning yuzaga yaxshiroq yopishishini ta'minlaydi. Yupqa qatlamli grunt bo'lgani sababli Betek Momento Satin, Betek Momento Sil va Betek Momento Max kabi yaltiroq va teksturasi muhim bo'lgan suv asosli bo'yoqlar uchun ideal asos yaratadi.

Yuzaning singdiruvchanligini kamaytirish orqali bo'yoq sarfini kamaytiradi. Rang o'zgartirish jarayonida bo'yoq va vaqt tejalisini ta'minlaydi. Asosiy ishqoriy ta'sirlarni minimallashtiradi. Yuzaning bug' o'tkazuvchanligiga to'sqinlik qilmaydi. Vaqt va mehnat sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Beton, ochiq beton, qo'pol suvoq yuzalar, MDF, yig'ma beton panellar, OSB, g'isht, o'zini ushlab tura oladigan eski bo'yalgan yuzalar (suv va erituvchi asosli), shuningdek shpaklyovka qilingan yuzalarda qo'llaniladi.

QO'LLASH

Gruntlash yuzalar mog'or yog'i, dog'lar, chang va bo'sh qatlamlardan tozalangandan so'ng amalga oshiriladi.

Eski va yangi sintetik bo'yoqlar bilan bo'yalgan yuzalarda, shuningdek suv asosli ipak-mat, yarim mat va yaltiroq tizimlarda suv asosli tizimga o'tishdan oldin yuzani mayda donali zimpara bilan xiralashtirish lozim (grunt dan oldin).

Sement asosidagi suvoq va ta'mirlash materiallarining qotish muddatlariga rioya qilish kerak.

Qo'llash davomida yuzaning harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi ta'minlanishi lozim.

Gruntlash va qurish vaqtida yuzalar sovuqdan himoyalaniishi kerak.

Mahsulot **bir qatlam** qilib cho'tka, valik yoki bezhavo purkash usulida qo'llaniladi. Ish tugagach barcha asboblarda suv bilan yuviladi.

Eslatma:

Yangi suvoqlangan yuzalarda keng shaffof yopishtiruvchi lenta ishlatish tavsiya etiladi. Agar suvoq zarralari muammo tug'dirsa, grunt faqat qirg'ish, silliqlash yoki mexanik tozalashdan so'ng qo'llanishi kerak.

MSDS va TDS hujjatlari, qo'llash, sog'liq, xavfsizlik va ehtiyot choralariga oid batafsil ma'lumotlar

www.betekexport.com saytida mavjud.

OGOHLANTIRISH

Pigmentli gruntlar:

Betek Primer va Betek Lux Primer suv va erituvchi asosli bo'yoqlar bilan avval gruntlangan va bo'yalgan devor yuzalarida grunt/o'tish qatlami sifatida qo'llanilishi lozim.

Bunday gruntlar suvoq, ohak, oqlash va gazbeton kabi kuchli singdiruvchi va chang chiqaradigan



Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'gon ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88

OOO "COLORLAB"



yuzalarda qo'llanganda bog'lovchi modda singib ketadi va natijada yuzada changsimon ko'rinish va boshqa muammolar paydo bo'lishi mumkin.

HAVOSIZ PURKASH

Bosim: **120–140 bar**

Soplo burchagi: **50°**

Soplo o'lchami: **0,019"**

Suyultirish: **5% hajmda**

SUYULTIRISH

Cho'tka va valik bilan qo'llashda mahsulotni toza suv bilan **10–15%** suyultirib, **ikki qatlam** qilib surtish tavsiya etiladi.

QURISH VAQTI (20°C va 65% nisbiy namlikda)

Tegib ko'rishda qurishi: **1–2 soat**

Bo'yoq surtish mumkin: **6 soatdan keyin**

DIQQAT!

Betek Lux Primer suv asosli bo'yoq ustiga qo'llanganda qurish vaqti **6 soat**, erituvchi asosli bo'yoq ustiga qo'llanganda **24 soatni** tashkil etadi (namlik yuqori va harorat past bo'lsa, bu vaqt uzayishi mumkin).

SARFI

Yuzaning turi, singdiruvchanligi va tuzilishiga qarab, **1 litr** mahsulot bilan **10–15 m²** maydonni bir qatlamda qoplash mumkin. Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi bajarish tavsiya etiladi.

SAQLASH

Mahsulot ochilmagan qadoqda **3 yil** davomida salqin va quruq joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda saqlanadi. Ish tugagach idishni darhol havo o'tkazmaydigan qilib yoping.

SIGNAL SO'ZI

Ehtiyot bo'ling

XAVF HAQIDAGI BAYONOTLAR

H317 Terida allergik reaksiya keltirib chiqarishi mumkin.

EHTIYOT CHORALARI

P101 Tibbiy maslahat zarur bo'lsa, mahsulot idishi yoki yorlig'ini yoningizda saqlang.

P102 Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

P103 Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.

P261 Chang, tutun, gaz, tuman, bug' yoki purkash aerosolini nafasga tortmang.

P280 Himoya qo'lqoplari, himoya kiyimi, ko'z va yuzni himoya qiluvchi vositalardan foydalaning.

P321 Maxsus davolash talab etiladi (yorliqda ko'rsatilgan).

P363 Ifloslangan kiyimlarni qayta ishlatishdan oldin yuving.

P333+P313 Agar terida tirnashish yoki toshma paydo bo'lsa, tibbiy yordamga murojaat qiling.

P501 Tarkibni/idishni mahalliy, mintaqaviy, milliy va xalqaro qoidalarga muvofiq utilizatsiya qiling.

Ushbu texnik ma'lumotnoma odatda laboratoriya ma'lumotlariga asoslanganligi sababli, yuqorida yetarli darajada bayon etilmagan masalalar bo'yicha texnik mutaxassislariga murojaat qilish tavsiya etiladi.



Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88

OOO "COLORLAB"



Aks holda, ma'lumot yetishmasligi natijasida yuzaga kelgan xatolar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanmaydi. Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Ushbu mahsulot TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 va TS EN ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan Betek A.Ş. kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88