

## FUNKTSIONAL MAHSULOTLAR GURUHI

### NIPPON PAINT CODE BLACK — TO'LIQ QORA ICHKI BO'YOQ

#### MAHSULOT TAVSIFI

Nippon Paint Code Black — suv asosidagi, silikon tuzilishga ega, mat yakunli, qora rangdagi dekorativ ichki bo'yoq bo'lib, surtib chiqilgan yuzalarda mukammal chuqur qora rang hosil qiladi.

#### XUSUSIYATLARI

Yuqori darajada bug' o'tkazuvchan. Sirt bilan yaxshi uyg'unlashadi, yorilmaydi, pufaklanmaydi va ko'chib tushmaydi. Sifatli pigmentlar rangning xiralashib ketishini oldini oladi. Yuqori yopuvchanlik va ishqalanishga chidamlilikka ega. Yaxshi yoyiluvchanligi tufayli ish jarayonida mehnatni tejaydi. Qo'llash vaqtida bezovta qiluvchi hid chiqarmaydi. Mat va silliq ko'rinish hosil qiladi.

#### QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Nippon Paint Code Black satin suvoq, shpaklyovka, grunt bilan ishlov berilgan yuzalarda; yangi va tekis ichki yuzalarda, devorlar va shiftlarda; rangi o'chgan eski bo'yalgan ichki yuzalarda; shisha tolali matolarda va bo'yash mumkin bo'lgan oboylarda yakuniy qatlam sifatida qo'llaniladi.

#### QO'LLASH

Yuzani chang, kir, mog'or, yog' va bo'sh qatlamlardan tozalang. Sirt mustahkam, quruq, toza va o'zini ushlab turuvchi bo'lishi kerak.

Bo'yoq surtiladigan yuzaning tekis va barqaror ekanligiga ishonch hosil qiling. Tozalashdan so'ng zarur tuzatishlarni bajaring va mos grunt bilan gruntlang. Qo'llash jarayonida muhit va sirt harorati **+5°C dan +30°C gacha** bo'lishi lozim. Cho'tka, valik yoki purkagich yordamida surting.

Birinchi marta bo'yaladigan yangi ichki suvoqli yuzalarga **Nippon Paint Interior Transition Primer** yoki **Nippon Paint Interior Paste Primer** surting. Shaffof grunt qo'llanganda, sirtga singmasligi sababli shishasimon qatlam hosil bo'lishi mumkin, bu esa ustki qatlamning yopishmasligiga va yetarli qalinlik hosil qilmasligiga olib keladi.

Yuqori singdiruvchan va changlanishi kuchli eski suvoqli yuzalarda (masalan, satin suvoq) **Nippon Paint Interior Transparent Primer** ni bir qatlam qilib, taramasdan va sayqallamasdan qo'llang. Pigmentli grunt ishlatilsa, yopishish muammolari yuzaga kelishi mumkin.

Avval bo'yalgan yuzalarda (suv asosidagi, silikon modifikatsiyalangan yoki erituvchi asosidagi bo'yoqlar) gruntlashdan oldin yuzani yengil silliqlash zarur. Aks holda yopishish muammolari paydo bo'lishi mumkin.

Shaffof gruntni (masalan, **Nippon Paint Interior Transparent Primer**) qo'pol, mashinali va satin suvoq yuzalarda ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga muvofiq, bir marotaba valik bilan surtib chiqing. Pigmentli gruntni oraliq qatlam sifatida ishlatiladi. Yakuniy bo'yoq kamida **ikki qatlam** qilib, valik yoki cho'tka bilan, havosiz purkashda esa **bir qatlam** qilib surtiladi.

Ohakli yuzalarga to'g'ridan-to'g'ri qo'llamang. Ohak qatlamini metall cho'tka yoki mexanik usul bilan imkon qadar tozalang, changni olib tashlang va **Nippon Paint Transparent Primer** ni bir qatlam qilib surting. Bunday yuzalarda pigmentli grunt ishlatilsa, yopishish muammolari yuzaga kelishi mumkin.

Mahsulotlarimiz **30.06.2007 yildagi 26568-sonli Umumiy qurilish standartlari** ga muvofiq tayyorlangan asosiy yuzalarga qo'llanilishi lozim.

### **HAVOSIZ PURKASH:**

Bosim: **120–140 bar**

Soplo burchagi: **50°**

Soplo o'lchami: **0,019"**

Suyultirish: **10%**

### **SUYULTIRISH**

Cho'tka va valik bilan qo'llashda toza suv bilan **10%** gacha suyultirib, kamida **ikki qatlam** qilib surtish tavsiya etiladi.

### **QURISH VAQTI (20°C harorat va 65% nisbiy namlikda)**

Tegib ko'rishda qurishi: **30–60 daqiqa**

Qatlamlar orasida kutish: **4–6 soat**

To'liq qurish vaqti: **24 soat**

### **ESLATMA:**

Ikkinchi qatlamni 4 soatdan oldin surtmang. Maksimal yopuvchanlik gruntlash va kutish vaqtiga rioya qilinganda ta'minlanadi. To'liq quriguncha yuzalar sovuqdan himoyalaniishi kerak.

### **SARFI**

Bir qatlamda **50–70 ml/m<sup>2</sup>**, sirt turiga bog'liq holda.

**1 litr** bo'yoq bir qatlamda **12–16 m<sup>2</sup>** maydonni qoplaydi.

Aniq sarfni aniqlash uchun sinov surtmasi bajarilishi lozim.

### **SAQLASH**

Mahsulot ochilmagan qadoqda, quruq va salqin joyda, sovuq va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda **3 yilgacha** saqlanishi mumkin. Ishlatilgandan so'ng idishni havo o'tkazmaydigan qilib mahkam yoping.

### **TASNIF**

Yaltiroqlik: **G3 sinf**

Donadorlik: **S1 sinf**

Yopuvchanlik: **1-sinf (7 m<sup>2</sup>/l)**

Nam ishqalanishga chidamlilik: **2-sinf**



TS 5808/2012 ga mos keladi



G bayonotiga mos keladi

Ushbu texnik varaq normal sharoitlarda laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida ko'rsatilmagan tafsilotlar uchun texnik xodimlarga murojaat qiling. Aks holda, ishlab chiqaruvchi kompaniya bilim yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar uchun javobgar bo'lmaydi. Kompaniyamiz ushbu ma'lumotni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Zarur bo'lganda, mahsulotlar bilan bog'liq sog'liq, xavfsizlik va qayta ishlash xavflari hamda ehtiyot choralari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun Materiallar xavfsizligi ma'lumotlari varaqlariga qarang.

**Ushbu mahsulot Betek A.Ş. tomonidan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlariga muvofiqlik sertifikatini bilan ishlab chiqarilgan.**