

Filli Boya Super Vital Su Bazlı Mat Vernik - WV 605.XX

MAT-10

MAT-40

TARIF

Suv bilan suyultiriladigan, bir komponentli, havoda quriyidigan **yarim mat yakuniy qatlam** lakdir.

QO‘LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda qo‘llaniladigan, Filli Boya Vital Su Bazlı Dolgu Vernik qo‘llangan massiv yog‘och, taxta va qoplama yuzalarda himoya qilish va dekorativ ko‘rinish berish maqsadida ishlatiladigan yakuniy qatlam vernikdir.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,05 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: 65–70 KU (25°C)
- Qo‘llash yopishqoqligi: 16–18" (20°C, DIN4)
- Qattiq modda miqdori: $32 \pm 1\%$
- Qo‘llash miqdori: 150–200 g/m²

Suyultirish

Toza suv bilan **5%** gacha suyultirib qo‘llash mumkin.

QO‘LLASH TAVSIYALARI

- Filli Boya Vital Su Bazlı Dolgu Vernik qo‘llangan va silliqlangan yuzalarga qo‘llanadi.
- Qatlamlar orasida **1 soat** kutish kerak.

Qo‘llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich

Qo‘llash yopishqoqligi: 16–18 s (20°C, DIN4)

Sharoit: 15°C – 30°C, 40–70% RH

Qo‘llash miqdori: 200 g/m²

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo‘l tekkizish darajasi: 60 daqiqa
- Taxlash darajasi: 24 soat

SARFIYAT

1 litr Vital Su Bazlı Vernik bilan bir qatlamda **10–12 m²** maydon qoplanadi. Aniq sarf uchun nazorat namunasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, 5°C–30°C oralig‘idagi, yong‘inga qarshi choralar ko‘rilgan joyda saqlanishi kerak.

MAHSULOTGA OID SINOV STANDARTLARI

Sinov standarti/manbasi	Laboratoriya nomi	Belgi	Hisobot	Hisobot raqami
Ushbu standart: o'yinchoqlar bilan o'ynaydigan bolalar yetib bora olmaydigan materiallar bundan mustasno, o'yinchoq qismlaridan va o'yinchoq materiallaridan turli og'ir metallarning o'tishi (migratsiyasi) uchun talablar va sinov usullarini qamrab oladi.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.		O'tkazilgan tahlillar natijasida, mahsulot tarkibi EN 71/3 standarti bo'yicha ko'rsatilgan shartlarga muvofiq og'ir metallarning mavjudligi yoki mavjud emasligini ko'rsatadi.	TURT170179996

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.