

## PRIMER 900

### Texnik spetsifikatsiya (TDS)

**MAHSULOT NOMI:** PRIMER 900

**GURUHI:** suv asosidagi grunt (praymer)

**QO‘LLANILISH SOHASI:** Ichki ishlar uchun mo‘ljallangan, **kulrang rangdagi**, suv asosidagi, oson surtiladigan grunt.

**TARKIBI:** Havо o‘tkazuvchanlikni ta‘minlovchi maxsus polimer smolalar va qo‘shimchalar.

### TEXNIK XUSUSIYATLAR:

<b>Zichligi:</b>	1490 ± 30 g/l (20°C da)
<b>Sarf:</b>	<b>1 qatlamda 1 l = 10–11 m<sup>2</sup></b> (asosning qo‘polligi, g‘ovakligi, singdiruvchanligi va qo‘llash usuliga bog‘liq holda o‘zgarishi mumkin)
<b>Barqarorligi:</b>	24 oy, saqlash harorati +5°C dan +30°C gacha
<b>Ranglar:</b>	kulrang

### QURISH VAQTI:




<b>Sirt bo‘yicha qurish:</b>	20°C da 2 soat
<b>Ikkinchi qatlamni surtishdan oldin:</b>	20°C da 5–6 soat
<b>To‘liq qurish:</b>	20°C da 24 soat

### XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

Kulrang rangdagi suv asosidagi grunt bo‘lib, **Klondike** bo‘yoqlari yordamida olinadigan dekorativ effektlarga erishish uchun ichki va tashqi ishlarda qo‘llaniladi.

**Primer 900** oson surtiladi, zich qoplama hosil qiladi, mustahkam va suvga chidamli. Beton, suvoq, gips, gipsokarton, yog‘och, po‘lat va avval bo‘yalgan (bo‘yoq asosi mustahkam bo‘lsa) sirtlarga qo‘llash mumkin.

### ATROF-MUHIT XUSUSIYATLARI:

XUSUSIYATLARI	STANDART	MA‘NOSI	BELGISI
XAVFLI MODDALARDAN OZODLIK	-	OZOD (Yo‘q)	
FORMALDEGID AYRILISH KOEFFITSIENTI, X	JIS A 1902-3	< 0,005 mg/m <sup>2</sup> soat F****	
Foydalanishga tayyor mahsulotdagi uchuvchan organik birikmalar	2004/42/EC Direktivasi	Maks. 15 g/l (Yevropa Ittifoqi chegarasi 200 g/l) Kat. A/l	

**MAHSULOTNI  
TAYYORLASH:**

Suyultirish: Mahsulot foydalanishga tayyor

**QO'LLASH:**

Turi: Cho'tka - rolik – purkagich

Qatlamlar soni: Butun sirtga 1-2 yoki undan ortiq qatlam surtiladi

**ASOSNI TAYYORLASH:****Eski devorlar**

Ko'chayotgan va yorilgan eski bo'yoqlarni olib tashlang, sirtni suv va mos yuvish vositalari bilan yuving. So'ngra asos turiga mos fiksator surting. Fiksator to'liq qurigach, Primer 900 ning bir qatlamini surting va 20°C da 6 soatdan keyin Klondike bo'yoğini qo'llang.

**Yangi devorlar**

Sirtni tozalang, zarur bo'lsa yaxshilab suvoq qiling. Quriganidan so'ng zımpara bilan silliqlang va asos turiga mos fiksatorning bir qatlamini surting. Fiksator qurigach, Primer 900 ning bir qatlamini surting va 20°C da 6 soatdan keyin Klondike bo'yoğini qo'llang.

**Yog'och, shisha, yengil qotishmalar va bo'yalgan po'lat asoslar**

Asosni yaxshilab yog'sizlantiring va sirtni silliq hamda toza holga keltirish uchun zımpara qog'ozi bilan ishlov bering. Avval asos turiga mos gruntning bir qatlamini, so'ngra Primer 900 gruntining bir qatlamini qo'llang. 20°C haroratda 6 soatdan so'ng Klondike bo'yoğini surting.

**Yangi po'lat asoslar (ishlov berilmagan)**

Sirtni yog'sizlantiring va zımpara bilan silliq hamda toza holga keltiring. Asos turiga mos gruntan bir qatlam, so'ng **Primer 900** ning bir qatlamini surting. **20°C da 6 soatdan keyin Klondike** ni qo'llang.

**ESLATMALAR:**

Qo'llash harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak.

Ish tugagach, asbob-uskunalarni darhol sovun va suv bilan yuvish lozim.

**Texnik spetsifikatsiya № SC 00219**

**3-nashr, 2019-yil dekabr**