

## L50

**Texnik spetsifikatsiya****NOMI:** L50**GURUHI:**

Suv asosidagi qo'shimcha bo'lib, alyuminiy yoki oltin effektiga ega, yoki ranglarni kombinatsiyalash orqali yorqin yaltiroq effektlar hosil qiluvchi pigmentlar bilan.

**QO'LLANILISH SOHASI:**

Oldindan ranglangan Artecò 7 bo'yoği yoki Artecò 7 Metal bo'yoğiga "metallik" effekt olish uchun qo'shiladi.

L50, shuningdek, istalgan rangdagi Polistof bo'yoğiga "baxmal mato" yoki "Shandun ipak" effekti olish uchun qo'shilishi mumkin.

Mavericks bo'yoği bilan ishlatilganda, kerakli rangdagi L50 qo'shimchasining bitta bankasi har bir Mavericks bo'yoği bankasiga to'liq quyiladi.

Klondike Ferro bo'yoği bilan ishlatilganda, butun yuzaga L50 Col. 301 ning bitta qatlamini cho'tkani vertikal harakatlar bilan surtish yoki L50 Col. 309 ning bitta qatlamini PV 32 dengiz gubkasining zichroq tomoni bilan tamponlab qo'llash kerak. Tamponlash darajasi ish yakunida olinishi kerak bo'lgan mis oksidi effektining intensivligiga bog'liq.

**XUSUSIYATLARI**

<b>solishtirma og'irligi:</b>	20°C da 1020–1200 ± 30 g/l
<b>qovushqoqligi:</b>	---
<b>sarfi:</b>	ARTECO' 7 bo'yoğining 1 l uchun 0,100 l dan 2 ta idish ARTECO' 7 bo'yoğining 2,5 l uchun 0,500 l ARTECO' 7 bo'yoğining 5 l uchun 0,500 l dan 2 ta idish ARTECO' 7 METAL bo'yoğining 1 l uchun 0,100 l dan 2 ta idish ARTECO' 7 METAL bo'yoğining 2,5 l uchun 0,500 l POLISTOF bo'yoğining 1 l uchun 0,100 l POLISTOF bo'yoğining 5 l uchun 0,500 l MAVERICKS bo'yoğining 0,500 l uchun 0,100 l Col. 301: KLONDIKE FERRO bilan qo'llanganda 1 qatlamda 12–13 m <sup>2</sup> ga 1 l (asosning qo'polligi, g'ovakligi, shimuvchanligi va qo'llash usuliga qarab o'zgarishi mumkin) Col. 309: KLONDIKE FERRO bilan qo'llanganda 1 qatlamda 80–100 m <sup>2</sup> ga 1 l (asosning qo'polligi, g'ovakligi, shimuvchanligi va qo'llash usuliga qarab o'zgarishi mumkin)
<b>ranglar:</b>	katalog bo'yicha ranglar

**QURISH VAQTI:**

<b>yuza qismida:</b>	Klondike Ferro bilan ishlatilganda 20°C da 2 soat
<b>ikkinchi qatlam sifatida qo'llanganda:</b>	Klondike Ferro bilan ishlatilganda 20°C da 4 soat
<b>chuqurligida:</b>	Klondike Ferro bilan ishlatilganda 20°C da 24 soat

## XUSUSIYATLARI VA BARQARORLIGI:

Mahsulot yuvishga va yorug'lik ta'siriga chidamli. Turli ranglarda ishlab chiqariladi; oldindan ranglangan Artecò 7, Artecò 7 Metal, Mavericks yoki istalgan rangdagi Polistof bo'yoqiga qo'shish uchun mo'ljallangan.

## ASOSNI TAYYORLASH:

Klondike Ferro bilan ishlatilganda, asosning mustahkamligiga ishonch hosil qiling va barcha iflosliklarni olib tashlang. Agar eski bo'yoq qatlami ko'chayotgan yoki maydalanayotgan bo'lsa, uni olib tashlang va asosni mos yuvish vositasi bilan yuving. Zarur joylarda suvoq ishlari bajarilgach, devorning to'liq qurishini kuting va butun yuzaga Primer 1200 gruntovkasining bitta qatlamini junli valik, cho'tka yoki purkagich yordamida surting.

## MAHSULOTNI TAYYORLASH:

- **suyultirish:** mahsulot foydalanishga tayyor. Yaxshilab aralashtiring.

## HAHECEHNE:

- **turi:** L50 qo'shimchasini oldindan ranglangan Artecò 7, Artecò 7 Metal, Polistof yoki Mavericks bo'yoqi solingan idishga quyung. Klondike Ferro bilan ishlatilganda cho'tka yoki dengiz gubkasi bilan surting.
- **qatlamlar soni:** Klondike Ferro bilan ishlatilganda 1 qatlam
- **barqarorligi:** ishlatilmagan, mahkam yopilgan qadoqlarda taxminan 1 yil

**ESLATMALAR:** Qo'llash harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak. Ish tugagach, asboblarni darhol sovunli suv bilan yuving. Ushbu mahsulot sovuqqa chidamli emas.

**SC 00224-sonli spetsifikatsiya, sifat nazorati xizmati rahbari tomonidan chiqarilgan.**

**Chiqarilish № 6 — 2017-yil oktyabr.**